

پودمان ۳

اجرای پارتیشن سنگی، دیوار پوش سنگی،
سرامیکی و آجری



واحد یادگیری ۵

شاپیستگی اجرای دیوارپوش سنگی

آیاتا به حال پی بوده‌اید

- چرا از سنگ به عنوان پوشش نهایی دیوارهای خارجی استفاده می‌شود؟
- معمولاً از چه سنگ‌هایی برای پوشش دیوارهای داخلی استفاده می‌شود؟
- چه روش‌هایی برای اجرای دیوار پوش‌های سنگی وجود دارد؟
- مراحل اجرای دیوارپوش سنگی چیست؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استانداردها و اصول بیان شده، اجرای دیوارپوش سنگی به روش تر (با ملات) را انجام دهد.

مقدمه

سنگ‌هایی که در نماهای خارجی ساختمان استفاده می‌شوند به علت قرارگیری در مقابل تغییرات جوی باید دارای استانداردهای لازم برای استفاده در فضاهای خارجی باشند. همان‌طور که در پومن اول ذکر شد سنگ‌های کف نیز باید در برابر سایش، ضربه و مواد شیمیایی پایدار باشند. از آنجایی که سنگ‌های نماهای داخلی که به عنوان دیوارپوش به کار می‌روند شرایط سنگ‌های نمای بیرونی و کف فضاهای را ندارند می‌توان با محدودیت کمتری با توجه به سطح و رنگ مورد نظر آنها را انتخاب کرد.

یکی از دلایل انتخاب سنگ‌ها به عنوان دیوارپوش پایداری آنها در برابر سایش و شستشو است. این نوع دیوارپوش علاوه بر استفاده در فضاهای مسکونی، در فضاهای عمومی نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.



سنگ‌های ساختمانی از نظر شکل نهایی به صورت طبیعی یا کار شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نظر محل کاربرد نیز در گروه سنگ‌های باربر یا تزیینی هستند.




البته در برخی موارد سنگ‌ها در حالی که باربر هستند جزء سنگ‌های تزیینی نیز محسوب می‌شوند. یکی از نکات مهم در خصوص انتخاب سنگ‌های نما ضریب انبساط حرارت کانی‌های مختلف سنگ و ملات پشت آن است، برای جلوگیری از خرد شدن سنگ و جدا شدن از ملات باید این ضریب‌ها به یکدیگر نزدیک باشند.

سنگ‌ها معمولاً در سطح خود دارای خطوط با رگه‌هایی هستند که اگر احتمال ترک در محل ترک‌ها وجود نداشته باشد هیچ معنی برای استفاده ندارند و حتی جزء زیبایی‌های سنگ محسوب می‌شود البته در صورت لب پر بودن نمی‌توان از آن استفاده کرد.

در صورتی که رگه‌های سنگ عمیق باشند سنگ ترک خواهد خورد

معمولًاً از سنگ‌های با ضخامت ۲۰ میلی‌متر برای دیوارپوش فضاهای داخلی استفاده می‌شود. سنگ‌های قرنیز دور اتاق نیز ۱۰ میلی‌متر ضخامت دارد. موقع اجرای کارهای سنگی باید توجه داشت که مشخصات آنها کاملاً استاندارد باشد در غیر این صورت باید مشخصات آنها در نقشه‌ها ذکر شده و نمونه آنها به تصویب کارفرما رسیده باشد.

در تصاویر زیر نمونه‌هایی از سنگ با اشکال غیرمنظم و منظم هندسی نشان داده شده است.



اجرای پوشش دیوارهای داخلی (دیوارپوش) با سنگ

اجرای پوشش سنگی دیوارهای داخلی به دو صورت خشک و تر (با ملات) انجام می‌شود. در روش تر که اجرای سنتی این نوع دیوارپوش است از ملات به عنوان ماده اصلی اتصال سنگ به دیوار استفاده می‌شود. در روش خشک این اتصال به وسیله شبکه زیرسازی فلزی انجام می‌گیرد. در اینجا اجرای دیوارپوش سنتی به وسیله ملات یا همان روش تر توضیح داده می‌شود.

مراحل اجرای پوشش دیوار با سنگ به روش (با ملات):

۱- رولوه سطح دیوار

به وسیله متر فلزی یا متر لیزری قبل از شروع اجرای کار، سطح دیوار را اندازه می‌گیریم و با نقشه‌ها تطبیق می‌دهیم. این کار باعث تعیین دقیق میزان مصالح مورد نیاز و همچنین امکان اجرای الگوی سنگ کاری می‌شود.



۲- آماده‌سازی کارگاه

سنگ‌های هم شکل و همرنگ را به صورت عمودی به محل مناسبی تکیه داده و سایر مصالح، ابزار و وسایل را نیز در کارگاه مستقر می‌کنند.

۳- کنترل دیوار


دیوار مبنا یا دیواری که روی آن دیوارپوش اجرا می‌شود لازم است از نظر شاقولی بودن، ناهمواری‌های احتمالی، تأسیسات موجود و کنترل شود. در این مرحله در صورتی که بخش‌های مجاور کارگاه نیاز به محافظت داشته باشد با پوشش مناسب پوشانده شود.

۴- آماده سازی سنگ برای نصب

در روش اجرای تر با ملات (تر) اگر فقط از ملات جهت اتصال استفاده شود، پس از مدتی سنگ از ملات جدا شده و احتمال افتادن آن وجود دارد که این مورد ممکن است باعث خطرات جانی شود. از آنجایی که ملات ماسه سیمان پس از خشک شدن مقداری منقبض می‌شود به همین دلیل ملات خود را از سنگ جدا کرده و احتمال افتادن سنگ زیاد می‌شود.

به همین علت است که در برخی از نماهای سنگی پس از اجرا، سنگ‌ها را توسط رول پلاک محکم می‌کنند. برای ایجاد اتصال کافی میان سنگ نما و سفت کاری دیوار از دو روش استفاده می‌کنند.

الف) مهار کردن سنگ پلاک به وسیله سیم مفتول (اسکوپ به ملات): پس از ایجاد شیار در لبه‌های سنگ یا ایجاد شیار در پشت سنگ، سیم مفتولی^۱ که دارای جنس نرم و از نوع آهن سفید است، از میان شیارها یا سوراخ‌ها عبور داده و مطابق تصاویر زیر از سیم مفتولی به عنوان عامل رابط و درگیر‌کننده سنگ نما و ملات ماسه سیمان استفاده می‌شود.




۱- به قطر حدود ۲ میلی‌متر




ب) روش دیگر آماده‌سازی سنگ استفاده از قلاب اسکوب به دیوار مینا است. امکان استفاده از این روش برای سنگ‌هایی با ضخامت زیاد (۳ سانتی‌متر و بیشتر) امکان‌پذیر است. برای اجرای کار دو سوراخ در ضخامت سنگ ایجاد می‌کنند و یک سر قلاب اسکوب را بر روی دیوار و سر دیگر آن را روی سنگ قرار می‌دهند به صورتی که سوراخ اسکوب در امتداد سوراخ سنگ باشد. به راحتی، اسکوب به سنگ ثابت می‌شود. معمولاً هر سنگ را به وسیلهٔ دو اسکوب به دیوار متصل می‌کنند (با توجه به طول سنگ). در این روش فاصلهٔ دیوار و پشت سنگ ۲ سانتی‌متر و ملات مصرفی ماسه سیمان است. توجه داشته باشید در این روش آجرکاری دیوار و نصب سنگ نما معمولاً هم زمان انجام می‌شود. در صورتی که نماسازی پس از دیوار چینی انجام شود، یک طرف چنگک اسکوب در شیار سنگ و از طرف دیگر در محل نیمه‌ای که از سفت کاری خالی شده است قرار خواهد گرفت.


پودمان سوم: اجرای پارهیشن ...



اسکوپ سنگ



اسکوپ سنگ



انواع اتصالات فلزی برای اسکوپ کردن سنگ

۵- نصب سنگ

عموماً در فضاهای داخلی که دیوار با سنگ پوشیده می‌شود از قرنیز^۱ یا از اره استفاده نمی‌شود و سنگ کاری از روی زمین شروع می‌شود به این علت که سنگ در این حالت خود کارکرد قرنیز را داشته و دیگر نیازی به آن نیست، مگر به علت هماهنگی با سایر دیوارها اجرا شود. در غیر این صورت سنگ از اره یا قرنیز اولین ردیف یا رج سنگ کاری خواهد بود، برای اجرای سنگ کاری ابتدا یک شمشه برای تراز کردن سطح زیر اولین ردیف اجرا می‌کنند سپس ردیف اول سنگ‌ها را به صورت ردیفی روی زمین می‌چینند. به مراحل زیر توجه کنید.

برای کار گذاشتن اولین رج سنگ به شرح زیر عمل می‌کنیم:

(الف) ابتدا سطح زیر اولین ردیف (روی زمین) را کاملاً با ملات ماسه و پودر سنگ تراز می‌کنیم، اولین قطعه سنگ نبش اول با فاصله ۵ سانتی‌متر جلوتر از دیوار روی شمشه ماسه و پودر سنگ کار گذاشته می‌شود.


فعالیت




با مراجعه به فروشگاه و نمایشگاه‌های تولید یا فروش سنگ‌های ساختمانی و سایت‌های اینترنتی سنگ‌هایی که به عنوان دیوارپوش در فضاهای داخلی به کار می‌روند را پیدا کرده، مشخصات آنها را از نظر دوام، رنگ، شفافیت، ابعاد، رگه‌ها و تخلخل‌های احتمالی و... بررسی کنید. سعی کنید انتخاب سنگ‌ها براساس موقعیت زندگی شما باشد.

۱- سنگ از اره در خارج ساختمان اجرا می‌شود و جزیی از سفت کاری است و حداقل ۵ سانتی‌متر در کف فرو رفته و قبل از کفسازی اجرا می‌شود، در حالی که قرنیز جزو نازک کاری محسوب می‌شود و بعد از اجرای کفسازی نصب می‌شود و در کفسازی فرو نمی‌رود.

پودمان سوم: اجرای پارتیشن ...



اجرای تراز زیر دیوار





نصب اولین قطعه سنگ

ب) از یک میخ سر کچ بلند یا میل گرد برای نگهداری سنگ استفاده می شود، یک میخ در پشت سنگ (نمای سنگ) و سر دیگر آن در ملات بین رج های آجر قرار دارد، البته با استفاده از چند آجر که روی یکدیگر قرار گرفته اند یا تنگ بستن به وسیله چوب می توان سنگ را در جای خود نگه داشت.


ج) پس از جاگذاری اولین قطعه سنگ و کنترل شاقولی بودن آن، عمل ریسمان کشی برای نصب سنگ دوم (در نبش دوم) انجام می شود. برای ریسمان کشی ابتدا سنگ نبش دوم را نیز به فاصله ۵ سانتی متری از دیوار محکم کرده و پس از کنترل تراز و شاقولی بودن آن، بین سنگ نبش اول و دوم ریسمان کشی می کنیم.

د) نصب قطعات سنگی بین این دو قطعه سنگ با توجه به ریسمان کشی انجام شده و هم باد بودن با شمشه انجام می شود.

برای نگه داشتن سنگ به جز استفاده از میخ سر کچ از گچ نیز می توان در محل تقاطع بندها در محل استفاده کرد.



نصب دومین قطعه و چیدن ردیف اول



ریختن دوغاب سیمان پشت ردیف اول سنگ‌ها

۵) دوغاب ریزی پشت اولین رج سنگ کاری: قبل از ریختن دوغاب در کار آموزشی دو طرف آزاد کناره‌های سنگ کاری را با استفاده از قطعات سنگی، پاکت سیمانی یا روزنامه لوله شده بیندید، ملات مورد استفاده برای دوغاب ریزی پشت سنگ‌ها ملات ماسه سیمان است، برای کار آموزشی می‌توانید از دوغاب گچ و خاک شل (۲ پیمانه خاک و ۱ پیمانه گچ) استفاده کنید. دوغاب باید روان باشد تا بتواند پشت سنگ‌ها را کامل پر کند. عمل دوغاب ریزی در چند لایه انجام می‌شود تا فشار دوغاب ریخته شده باعث سر خوردن سنگ و خارج شدن سنگ از محل مورد نظر نشود. با چکش زنی آهسته می‌توان از پر بودن پشت سنگ مطمئن شد.
و) قیان کردن ریسمان کار: میخ‌های بلند ۲۰ سانتی‌متری را مطابق شکل از دو گوشه کار با ۵/۵ سانتی‌متر فاصله در بندکاری آجر کوبیده می‌شود، دو میخ بالایی در راستای میخ‌های زیرین در دو گوشه کوبیده می‌شوند، سپس بین دو میخ ریسمان کشی شده به وسیله شاقول کردن ریسمان کار، قیان قائم برای نصب سنگ به وجود می‌آید.

توجه

ریختن سیمان خشک بین لایه‌ها جهت تسريع عملیات ممنوع است.




توجه


قیان کردن ۷ میلی‌متر از سنگ زیرین جلوتر خواهد بود و این کار به منظور زیبا کردن سطح کار است. در صورتی که این جلوآمدگی در طرح نباشد، قیان کردن به صورت هم راستا با سنگ زیرین انجام می‌شود.



ز) کار گذاشتن سنگ‌های متن کار نیز مانند رج اول صورت می‌گیرد. تا کار به پایان برسد. قیان کشی کار باید تا آخرین رج باقی بماند تا کار به صورت شاقولی اجرا شود.



نصب ریسمان کار



نصب دو قطعه اصلی سنگ های نبش و چیدن سنگ های متن بین آنها

توجه





از آنجایی که امکان عدم هماهنگی دقیق برش سنگ‌ها وجود دارد و در نصب سنگ ممکن است این یکسان نبودن دقیق اندازه سنگ‌ها موجب نازیبایی کار و از دست رفتن خطوط مستقیم بندها شود، در هنگام نصب با توجه به رسیمان کار و فاصله احتمالی گوشه‌ای از سنگ با رسیمان کار قبل از ریختن دوغاب زیر گوشه کوتاه‌تر سنگ از قطعات کوچک پاکت سیمانی جهت تراز کردن سنگ استفاده می‌شود.

۶- بندکشی دیوار


بندکشی دیوار پوش‌های سنگی با ملات سیمان سفید و خاک سنگ انجام می‌شود. عیار ملات بندکشی باید برابر با عیار ملات به کار گرفته شده در نصب سنگ باشد. عملیات بندکشی باید ظرف مدت یک تا چهار روز پس از اجرای سنگ‌ها انجام شود. قبل از عملیات بندکشی در صورت وجود درز باید درزها $1/5$ سانتی‌متر خالی شده و پس از مرطوب کردن، با ملات مورد نظر پر و با کاردک بندکشی صاف و صیقل داده شود. قبل از سفت شدن ملات، باید از تماس و ضربه زدن به محل بندکشی خودداری شود و به مدت حداقل پنج روز متوالی با توجه به شرایط محیط آب‌پاشی شود.

جزئیات اجرایی نصب سنگ با ملات به دیوار





اتصال قطعات سنگ به زیرسازی فلزی



جزئیات اجرایی نصب سنگ روی دیوار به صورت خشک

نمونه‌های تصویری از نصب سنگ به روش خشک در نمای ساختمان و در فضاهای داخلی






جدا شدن سنگ در صورت اسکوپ نشدن



اتصال قطعات زیرسازی سنگ به دیوار



جزئیات اجرایی نصب قرنیز سنگی در فضاهای داخلی



جزئیات اجرایی نصب قرنیز

ارزشیابی شایستگی دیوارپوش سنگی

شرح کار:

رولوه کردن سطح موردنظر برای سنگ کاری - دسته‌بندی و رنگ‌بندی قطعات سنگی متناسب با مشخصات فنی - شاقول کردن دیوار - کنترل مسیرهای تأسیساتی و پیش‌بینی محل درز جهت تعبیه تجهیزات تأسیسات (برق و آب و فاضلاب) در دیوار - تراز و تسطیع کف طبق کد در نقشه‌های اجرایی - تثبیت و تراز شمشه و ریسمان کشی مطابق نقشه‌های اجرایی - برش قطعات سنگی مطابق طرح - آماده سازی سنگ - اسکوپ کردن طبق مشخصات فنی (درصورت بودن درمشخصات) - ملات‌سازی - چیدن سنگ‌های ردیف اول و کنترل تراز آنها - ملات‌ریزی - آدامه اجرای دیوارپوش - بندکشی طبق رنگ و مشخصات فنی - پاک کردن سطح سنگی

استاندارد عملکرد:

اجرای دیوارپوش سنگی مطابق اصول مبحث ۵ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص‌ها:

دروندادی: رعایت اینمنی در برش قطعات سنگی - انتخاب و به کارگیری صحیح ابزار - جلوگیری از ایجاد نخاله و ضایعات فرایندی: رولوه کردن - دسته‌بندی قطعات سنگی - شاقولی کردن دیوار - کنترل مسیرهای تأسیساتی - تراز سطح کف ردیف اول - ریسمان کشی - برش قطعات سنگی - مهیا کردن زیرسازی (اسکوپ کردن در صورت نیاز) - اجرای ردیف اول - ملات‌سازی - ملات‌ریزی - آدامه اجرای دیوار - بندکشی - تمیز کردن
محصول: ساخت یک دیوارپوش طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۵ ساعت

تحت نظرارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربی

مقدار: ۵ متر مربع

ابزار و تجهیزات: فرز - چکش لاستیکی - شمشه - تراز - ملات سیمان - استانبولی - کمچه - فرغون - بیل - متر - خاک رس - آب - پودر سنگ - مفتول - انبر - سنگ تریینی - ریسمان - شاقول - تخته و سطح برش برای سنگ - میخ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	از ۳	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	آماده سازی کارگاه	۱	۱	
۲	کنترل سفت کاری	۲	۱	
۳	آماده سازی سنگ	۲	۱	
۴	تهییه ملات و نصب سنگ	۲	۱	
۵	بندکشی، عمل آوری و پرداخت	۱	۱	
۶				
شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
*	میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۶

شاپیستگی اجرای دیوارپوش کاشی

آیاتا به حال پی برد هاید


- چرا در فضاهایی مانند سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه از دیوارپوش کاشی استفاده می‌شود؟
- چه روش‌هایی برای اجرای دیوارپوش کاشی وجود دارد؟
- اجرای کاشی کاری شامل چه مراحلی است؟
- طرح‌های هندسی روی سطوح کاشی کاری چگونه طراحی و اجرا می‌شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس اصول و استانداردهای ارائه شده اجرای کاشی کاری دیوارهای داخلی را انجام دهد.

مقدمه

کاشی فراورده‌ای سرامیکی است که به دلیل پخته شدن در درجه حرارت معین^۱ به حالت نیمه شیشه‌ای در آمد، به همین دلیل مقدار جذب آب آن کم بوده و مقاومت آن در برابر ساییدگی، فشار و ضربه بالاست. در صورتی که سطح کاشی از لعاب معدنی پوشیده شده باشد به آن کاشی لعاب دار می‌گویند. کاشی‌های لعابی و انواع سرامیک‌ها برای پوشاندن دیوارهای قابل شستشوی داخل ساختمان مانند آشپزخانه، توالت، دستشویی، حمام و ... و حتی دیواره خارجی بنا به کار می‌روند.



برای تهیه تابلوهای تزیینی نیز از کاشی‌های تزیینی که دارای برجستگی و فرورفتگی با اشکال و رنگ‌های مختلف هستند استفاده می‌شود.



تحقیق کنید

تحقیق کنید کاشی‌ها از نظر کیفیت به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ مبنای این دسته‌بندی چیست؟



نصب کاشی روی دیوار به روش‌های زیر انجام می‌گیرد:

الف) چسباندن کاشی با چسب مخصوص

ب) ملات‌گذاری پشت کاشی

ج) کار گذاشتن کاشی به روش دوغاب‌ریزی

در حال حاضر در ساختمان‌هایی که جدید‌الاحداث هستند بیشتر از روش دوغاب‌ریزی برای نصب کاشی استفاده می‌شود اما در مکان‌هایی که روی دیوار کاشی‌های قدیمی نصب شده یا سطح کار کاملاً صاف، یکدست و شاقولی است با استفاده از چسب مخصوص، کاشی را روی سطح زیرین نصب می‌کنند.

مراحل اجرای کاری دیوار با استفاده از دوغاب‌ریزی

۱- رولوہ فضا

اندازه‌گیری دقیق دیوارهایی که با کاشی پوشیده می‌شود قبل از شروع کار و تطبیق آنها با نقشه‌های اجرایی علاوه بر رفع خطاهای احتمالی در نقشه باعث صرفه‌جویی در مصرف کاشی خواهد شد. در صورتی که کاشی کاری دیوار دارای الگوی خاصی باشد باید امکان اجرای آن با توجه به رولوہ فضا کنترل شود.

فعالیت

به نظر شما رولوہ فضا چگونه باعث صرفه‌جویی در مصرف کاشی می‌شود؟



۲- آماده‌سازی کارگاه

قبل از اقدام به اجرای کاشی‌کاری باید تمام لوازم، مصالح و تجهیزات مورد نیاز در کارگاه فراهم باشد. با توجه به اینکه کاشی‌کاری در فضاهایی انجام می‌شود که لوله‌های خروجی فاضلاب در آنجا هستند، قبل از شروع کار این مسیرها با درپوش یا موارد مشابه باید مسدود شوند تا از ورود نخاله و گرفتگی لوله جلوگیری شود.

۳- کنترل زیرسازی

اجرای کاشی‌کاری دقیق و صحیح زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سطح زیرسازی قبل از شروع کار کاشی‌کاری آماده شده باشد. قبل از اقدام به کاشی‌کاری سطح زیرسازی کنترل و در صورت لزوم اصلاحات زیر انجام می‌شود.

■ کنترل تراز و شاقول بودن اصلاح افقی و عمودی دیوار

■ کنترل پوشش نهایی دیوار، ممکن است رویه دیوار با ملات کاهگل، گچ و خاک و..... پوشیده باشد. در صورتی که هر پوششی غیر از ملات ماسه سیمان روی دیوار قرار دارد باید برچیده شود یا روی آن اندود ماسه سیمان کشیده شود.

■ در صورت وجود رویه‌ای غیر از ملات ماسه سیمان، ۲۴ ساعت قبل از آغاز کاشی‌کاری روی سطح دیوار را به ضخامت ۳ تا ۵ میلی‌متر با اندود ماسه سیمان می‌پوشانیم.

■ در صورتی که سطح دیوار پشت کاشی‌کاری با قیرگونی عایق شده باشد. برای چسبندگی لازم، از قبل روی سطح عایق تور سیمی نصب می‌شود. در جزئیات پایان واحد یادگیری نحوه اتصال عایق به دیوار نشان داده شده است.



۴- تهیه دوغاب سیمان

برای چسباندن کاشی روی سطح قائم از دوغاب ماسه سیمان به نسبت یک پیمانه سیمان و سه پیمانه ماسه پُر نرمه یا گرد سنگ استفاده می شود.

توجه

در ساختن دوغاب سیمان برای کاشی کاری نباید از آهک، گچ و خاک رس استفاده کرد.




امروزه استفاده از چسب مخصوص کاشی برای اجرای کاشی کاری نسبت به گذشته رایج تر شده است. در صورت استفاده از چسب باید به برگه راهنمای استفاده که توسط کارخانه تولید کننده تهیه شده است توجه کرد. تاریخ تولید و زمان مصرف چسب نیز از موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد.

۵- نصب کاشی دیوار


همان طور که گفته شد باید قبل از اقدام به کاشی کاری، دیوار را به وسیله شمشه و تراز و اجرای اندواد ماسه سیمان کاملاً شاقول و هموار کرد. (البته سطح اندواد باید برای دوغاب ریزی زبری لازم برای چسبندگی را داشته باشد)

در ترسیمات صفحات بعد مراحل مختلف اجرای اندواد ماسه سیمان قبل از اجرای کاشی کاری با چسب و سپس اجرای کاشی با روش دوغاب ریزی ارائه شده است. توجه داشته باشید در اجرای کاشی با چسب سطح کار باید صاف باشد.




لایه‌های مختلف اجرای کف‌پوش سرامیکی و دیوارپوش کاشی در محیط مرطوب


پودمان سوم: اجرای پارتبیشن ...




مرحله ۱- شروع کرمبندی برای سیمان کاری




مرحله ۲- کرمبندی دو نبش دیوار




مرحله ۳- ریسمان کشی بین دو کرم به منظور کرم سازی میانی




مرحله ۴- کرم بندی تحتانی به منظور شمشه گیری




مرحله ۵- کرم بندی نبش فوقانی




مرحله ۶- شاقول سازی کرم نبش فوقانی




مرحله ۷- کرم‌بندی میانی فوقانی



مرحله ۸- اسپرس زنی جهت شمشه‌گیری




مرحله ۹- استقرار شمشه بین دو کرم




پیش آمدگی شمشه از نبش

مرحله ۱۰- شمشه گیری ملات ماسه سیمان کرم‌ها



اسپرس زدن ماسه و سیمان بین شمشه ها


مرحله ۱۱- اجرای اندود ملات ماسه سیمان




شمشه گیری ناحیه پشت کار

شمش نبش بغل کش


مرحله ۱۲- شمشه کردن اندود



مرحله ۱۳- شمشه‌گیری انتهای اندودکاری



مرحله ۱۴- پرداخت کردن سطح اندود ماسه سیمان




کنترل شاقولی بودن دیوار

قبل از اجرا به منظور پاک شدن کاشی از گرد و غبار کاشی‌ها را در آب فرو برد و خارج می‌کنند! اجرای کاشی کاری دیوار به روش دوغاب‌ریزی: در این روش نیازی به استفاده از اندواد ماسه سیمان نبوده و کاشی کاری روی دیوار اصلی مطابق تصاویر زیر اجرا می‌شود.

چنانچه کف فضا با کف‌پوش‌های متداول مانند سنگ و سرامیک فرش نشده باشد، ابتدا عمل شمشه‌گیری با ملات ماسه و سیمان به صورت کاملاً تراز اجرا می‌شود.


کار گذاشتن اولین رج: اولین کاشی بر روی شمشه گرفته شده قرار داده می‌شود، سپس با استفاده از گل رس به روش فتیله‌گذاری در لبه فوقانی کاشی، کار گذاشتن کاشی انجام می‌شود، فاصله قرار گیری کاشی از دیواری که پشت آن قرار می‌گیرد $2/5$ سانتی‌متر است.

کار گذاشتن کاشی‌های دیگر هم به همین ترتیب انجام می‌شود.



چفت‌گیری و ترازسازی شمشه

۱- اگر قبل از نصب، کاشی مدت زیادی در آب قرار بگیرد به اصطلاح زنجاب شود، چسبندگی آن با ملات از بین می‌رود.



نصب رج اول کاشی


کارگداشتن رج دوم: با استفاده از روش فتیله‌گذاری و شاقول سازی، رج دوم در امتداد رج زیرین قرار گرفته و قطعات کاشی پی در پی نصب می‌شوند.
پس از جاگذاری کاشی‌ها و شاقول سازی آنها در شروع و پایان رج، شمشه‌گذاری در راستای دو قطعه کاشی و یکپارچه کردن کاشی‌ها انجام می‌شود.
عمل دوغاب‌ریزی پشت رج دوم با ملاقه انجام می‌شود.

توجه


دوغاب‌ریزی با اتمام هر ردیف به صورت مکرر انجام می‌شود تا حباب و فضای خالی در پشت کاشی‌ها باقی نماند.



ادامه کار چیدن کاشی‌ها براساس اصول به کار رفته در چیدن کاشی‌های رج اول و دوم انجام می‌شود تا کار به پایان رسد.



نصب رج دوم کاشی کاری



دوغاب‌ریزی پشت کاشی‌کاری پس از اجرای هر رج

توجه

کاشی‌ها باید لب به لب کار گذاشته شوند و درزها خطوطی ممتد، مستقیم و بدون شکستگی افقی و عمودی تشکیل دهند.



فعالیت



به نظر شما چگونه می‌توان از پر بودن فضای پشت کاشی‌ها اطمینان حاصل کرد؟




بریدن کاشی در حین کار: چنانچه در هنگام کاشی‌کاری بریدن کاشی ضروری باشد، ابتدا باید کاشی را به اندازهٔ مورد نظر علامت‌گذاری کرده و پس از خط انداختن با الماس به وسیلهٔ تیغه یا قیچی مخصوص در خطی مستقیم و گونیا آن را برید. در تصویر رو به رو دستگاه برش نشان داده شده است.

توجه

ارتفاع عایق رطوبتی در سرویس‌های بهداشتی ۱۵ سانتی‌متر بالاتر از سطح آبریز^۱ می‌باشد و لازم نیست دیوارها تا بالا عایق شوند، به این علت که در نواحی بالا امکان ساکن بودن آب وجود ندارد و آب از روی کاشی‌ها به سمت کف حرکت می‌کند.




۱- سطح آبریز به جز کف فضاهای بهداشتی سطح وان و زیر دوشی است و هر سطحی که در آن احتمال پر شدن آب و رسیدن. به دیوار فضا وجود داشته باشد. توجه داشته باشید دوش سطح آبریز محسوب نمی‌شود.



۶- بندکشی

پس از اتمام کاشی کاری به منظور پر کردن درزهای بین کاشی ها بندکشی انجام می شود. بندکشی، کاشی کاری دیوار با مالیدن دوغاب سیمان سفید روی سطح دیوار کاشی کاری شده انجام می شود.




نکات مهم در اجرای بندکشی

- اگر از سیمان سفید یا رنگی برای پوشش بدنها استفاده می شود، بهتر است برای ساختن ملات از پودر کواتر (پودر سنگ شیشه) به جای ماسه استفاده کرد.
- در خصوص بندکشی کاشی رنگی باید سیمان رنگی همنگ کاشی و پودر کواتر به کار برد تا رنگ کاشی و بندکشی با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
- پس از مالیدن دوغاب سیمان روی کاشی ها حداقل باید ۲۴ ساعت این دوغاب روی سطح کاشی بماند تا سفت شود. سپس به وسیله پارچه مرطوب سطح کاشی ها را پاک می کنیم.


جزئیات اجرایی دیوارپوش کاشی و کف سرامیکی در محیط مرطوب

گل اندازی در سطح کاشی کاری: معمولاً برای طرح های مختلف کاشی کاری نوارهایی متناسب با رنگ و طرح کاشی های متن تولید می شود. با استفاده از این نوارها که اصطلاحاً به آن باند می گویند سطح کاشی کاری شده بسیار زیباتر می شود.



گاهی با اجرای کاشی هایی با رنگ های متفاوت از رنگ زمینه و با هندسه خاص می توان به سطح کاشی کاری جلوه ای خاص بخشید. گل سه رجی، پنج رجی و گل بازوبندی از نقش های رایج مورد استفاده در کاشی کاری هستند. برای اجرای این طرح ها به روش زیر عمل می شود.

- با توجه به ابعاد کاشی و طول و عرض کار، سطح محاسبه می شود.
- روی کاغذ شترنچی (با در نظر گرفتن ابعاد کاشی و سطح کار) نقش ها ترسیم می شوند.
- بر اساس طرح در مرحله نصب کاشی انتخاب و نصب کاشی مناسب انجام می گیرد.



گل پنج رجی

گل سه رجی

گل بازوبندی

در گذشته در پوشش نهایی دیوارها از ترکیب آجر و کاشی استفاده می شد؛ تحقیق کنید این نوع تزیین به چه نامی شناخته می شود؟ نمونه هایی از آن را در معماری گذشته و امروز پیدا کرده و در کلاس درس در قالب فیلم، عکس یا ترسیم ارائه کنید.

فعالیت



نکات مهم در نصب کاشی به وسیله چسب: در روش کاشی کاری به وسیله چسب، سطح زیر کار باید کاملاً شمشهای و صاف باشد چون به وسیله چسب نمی‌توان ناهمواری‌های دیوار مبنا را در سطح نهایی از بین برد. قبل از نصب کاشی‌ها سطح دیوار باید کاملاً گردگیری شده و تمیز باشد تا اتصال مناسبی بین چسب و دیوار ایجاد شود و همچنین پشت کاشی نیز باید تمیز باشد تا اتصال مناسبی بین چسب و کاشی ایجاد شود. توجه داشته باشید سطح زیر کار کاشی نیز باید کاملاً خشک باشد.

یکی دیگر از روش‌های اجرای کاشی، قرار دادن قطعات کاشی یا سرامیک دیوار بر روی زیر سازی فلزی است در این روش اندازه قطعات دیوارپوش بزرگ‌تر از کاشی‌های معمولی است و به آن سرامیک هم گفته می‌شود. در تصاویر زیر اجرای آن به روش خشک نشان داده شده است.



اجرای زیرسازی فلزی



اتصال قطعات به زیرسازی




ایجاد شیار برای اتصال قطعه واسطه به پشت کاشی



نمایی از اتصال قطعه به زیرسازی

پودمان سوم: اجرای پارتبیشن ...



در برخی از کارهای اجرایی زیر قطعات دیوارپوش متناسب با شکل و اندازه قطعات اتصال طراحی می‌شوند.
در تصویر زیر نحوه نصب قطعه به زیرسازی نشان داده شده است.



ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارپوش کاشی

شرح کار:

روله دیوارها کنترل مسیرهای تأسیساتی طبق نقشه اجرایی تراز و تسطیح کف اجرای شمشه اجرای ردیف اول کاشی کاری دوغاب ریزی اجرای ردیفهای بالا طبق الگو بندکشی و پاک کردن سطح کاشی کاری تبصره (در شرایطی که طبق مشخصات کاشی با چسب نصب شود پس از گذاشتن شمشه چسب اجرا و کاشی نصب می شود. در صورتی که پشت کاشی عایق رطوبتی باشد باید توری سیمی روی عایق قرار گیرد (بالاتر از عایق)

استاندارد عملکرد:

اجرای دیوارپوش کاشی مطابق اصول مبحث ۵ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شخص ها:

دروندادی: رعایت اینمی موقع برش کاشی ها - جلوگیری از ایجاد ضایعات ناخواسته (کاشی - ملات) فرایندی: روله فضا - کنترل مسیرهای تأسیساتی - تراز و تسطیح کف - اجرای شمشه - اجرای کاشی ردیف پایین - ریختن دوغاب ماسه سیمان - اجرای ادامه کار- بندکشی

محصول: اجرای یک دیوارپوش کاشی به مساحت ۵ متر مربع طبق مشخصات فنی و طرح

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۵ ساعت

تحت نظارت: هرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربی

مقدار: ۵ متر مربع

ابزار و تجهیزات: ماسه - سیمان - کاشی - چسب کاشی (درصورت انتخاب روش چسبی) - توری سیمی - میخ - پودر سنگ - دستگاه برش کاشی - بیل - استانبولی - بیل - کمچه - شمشه - ریسمان - شاقول - تراز - متر - پودر سنگ - رنگ دانه - چکش لاستیکی - لقمه پلاستیکی - زیرپایی در صورت نیاز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی کارگاه	۱	
۲	کنترل سفت کاری	۱	
۳	اجرای زیرسازی	۲	
۴	اجرای پوشش کاشی	۲	
۵	بندکشی، کنترل و نظافت سطح (تحویل نهایی)	۱	
۶			
شاپیستگی های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۷

شایستگی اجرای دیوارپوش آجری

آیاتابه حال پی برده اید

- در معماری ایران برای پوشش نمای ساختمان‌ها بیشتر از چه مصالحی استفاده می‌شده است؟
- چه رنگ بندی‌هایی از آجرهای تزیینی در بازار وجود دارد؟
- اجرای آجرکاری به عنوان پوشش دیوارهای داخلی چگونه انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استانداردها و اصول بیان شده ضمن بر شمردن ویژگی‌های آجر خوب برای به کارگیری در آجرکاری، اجرای یک دیوارپوش آجری را با استفاده از چسب مخصوص انجام دهد.

مقدمه

آجر یک ماده ساختمانی بسیار قدیمی است که محققان قدمت آن را به ده هزار سال پیش نسبت می‌دهند. شاهکارهای معماری چون معبد چغازنبیل، کاخ تیسفون و گنبد کاووس از خشت و آجر ساخته شده‌اند. در معماری گذشته ایران علاوه بر استفاده از آجر برای ساخت بنا و نمای خارجی برای ایجاد آجرکاری‌های زیبا در فضاهای داخلی نیز استفاده می‌شد.




با توجه به تنوع رنگبندی در انواع خاک رس، آجرهای متنوعی از نظر رنگبندی تولید می‌شود. با توجه به محل کاربرد آجرها در اشکال مختلف تولید شده و همین امر سبب اجرای تمیزتر و بهتر نماهای آجری می‌شود.

علاوه بر شکل متداول آجر (مکعب مستطیل) امروزه از آجرهایی با اشکال هندسی متنوع می‌توان در اجرای آجرکاری استفاده کرد.

از میان انواع آجرهایی که تولید می‌شوند غالباً آجر نما و آجر نسوز برای پوشش دیوارها به کار گرفته می‌شوند. آجرهای نما و آجرهای نسوز مقاومت بالایی داشته و از نظر رنگ‌بندی دارای طیف گسترده‌ای هستند.

نقش‌های نمازی با آجر

در گذشته نقش‌هایی چون «تیغه جناقی»، «سه خفتۀ راسته»، «خفتۀ راسته تک»... در نمازی ساختمان‌های سنتی اجرا می‌شد. امروزه علاوه بر استفاده از این نقوش از الگوهای دیگری نیز استفاده می‌شود. در تصاویر زیر چند نمونه از این نقوش نشان داده شده است. علاوه بر ایجاد نقش می‌توان از اجرای برجسته آجرکاری در سطوح ساده و وسیع بهره گرفت.



چند نمونه از اجرای آجرکاری در نما

در گذشته اجرای نماهای آجری هم زمان با ساخت دیوار انجام می‌گرفت، این شیوه سبب اتصال بهتر نما به زیرسازی می‌شد.

امروز با توجه به تفاوت شیوه‌های ساخت ساختمان و زمان اجرای تزیینات نسبت به گذشته در غالب موارد اجرای تزیینات، نازک‌کاری و نمازایی پس از اتمام ساخت دیوار و حتی پس از اتمام بخش‌های مختلف سفت‌کاری انجام می‌شود. امروزه آجرکاری فضاهای داخلی به شیوه اجرا با ملات ماسه سیمان، استفاده از چسب و اجرای خشک انجام می‌شود.

استانداردهای آجر



آجر نیز مانند تمامی مصالح مورد استفاده در ساختمان باید دارای ویژگی‌هایی منطبق بر استانداردهای معترض^۱ داخلی باشد.


آجرهای مصرفی عاری از هرگونه معایب ظاهری مانند ترک خوردنگی، شوره‌زدگی، آلوئک و غیره باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای ماشینی باید به ترتیب 220 ± 1 ، 105 ± 1 و 55 ± 1 میلی‌متر باشد. طول، عرض و ضخامت آجرهای دستی باید به ترتیب 30 ± 1 و 40 ± 1 میلی‌متر باشد و طول و عرض آن مانند آجرهای فوق باشد. همان‌طور که گفته شد ابعاد آجر دارای رواداری می‌باشد، اما هر کارخانه یا کارگاه ساخت آجر از یک قانون در ابعاد آجر خود استفاده می‌کند. در این قانون اگر آجر را به صورت راسته قرار دهنده و روی آن دو آجر به صورت کله قرار گیرد می‌بایست یک درز یک سانتی‌متری بین آنها وجود داشته باشد.



ابعاد تقریبی آجرهای متداول نما

۱- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره ۷ مقررات

آجر مصرفی در نماها باید دارای شکل، نقش و رنگ موردنظر طراح بوده و رواداری ابعاد آن حداقل $(30\%)/$ بیشتر از رواداری‌های مندرج در استاندارد ایرانی^۱ مربوط به آجر باشد. عموماً از آجرهای پلاک برای نماهای داخلی استفاده می‌شود، این آجرها دارای ضخامت کمتری نسبت به آجرهای نمای خارجی هستند. این آجرها در ضخامت $50\text{ میلیمتر تولید می‌شوند}$. در تصاویر زیر نمونه‌هایی از آجرهای نمای داخلی نشان داده شده است.



مصالح نصب آجرهای نازک و اتصالات و بستهای فلزی که در دیوارهای دوجداره و نظایر آن به کار می‌رود باید از فلز زنگ نزن باشد و یا تمام قسمت‌های آن در داخل ملات یا دوغاب قرار گیرد تا ملات اجزا را از زنگ‌زدن حفظ نماید.

نمونه‌هایی از نماهای داخل ساختمان که با آجر اجرا شده اند را پیدا کرده و در قالب فیلم، تصویر و یا ترسیم در کلاس ارائه نمایید.

فعالیت



روش‌های اجرای دیوارپوش‌های آجری

اجرا با استفاده از ملات ماسه سیمان

این روش نسبت به دو روش دیگر سرعت اجرای کمتری دارد. معمولاً برای دیوارهایی استفاده می‌شود که سطح ناصافی دارند و کاملاً شاقولی نیستند. دوغاب و ملاتی که برای نصب قطعات آجر به کار می‌رود ممکن است سبب کثیفی نما شود و ضایعاتی هم پس از اجرا به جا خواهد ماند. از مزایای این روش می‌توان به اتصال و پیوند آجرکاری نما و دیوار اصلی اشاره کرد.

اجرا با استفاده از چسب مخصوص

برای اجرای این شیوه مانند کاشی کاری باید سطح دیوار کاملاً با اندود ماسه سیمان صاف و یکدست شود. در صورت وجود اشکالاتی مانند تورفتگی، بیرون زدگی و... سطح نهایی آجر کاری شده از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. سرعت اجرای این روش بالا بوده و می‌توان در زمان کوتاهی سطح وسیعی از دیوار را پوشش داد.

اجرای خشک

در این روش اجرایی برای اتصال قطعات نما (آجرها) از ملات یا چسب استفاده نمی‌شود، بلکه از تجهیزات فلزی مانند ریل، پیچ و.... استفاده می‌شود. اجرای این شیوه نسبت به روش‌های دیگر هزینه بیشتری دارد و برای سطوح کوچک از نظر اقتصادی به صرفه نیست.



از میان روش‌هایی که توضیح داده شده روش اجرا با استفاده از چسب مخصوص برای اجرای دیوار پوشش‌های داخلی متداول‌تر است و اجرای سریع‌تر و بی‌نقص‌تری را ایجاد می‌کند. در ادامه اجرای دیوار پوش آجری با این شیوه آموزش داده می‌شود. آجر کاری در فضاهای داخلی در صورتی که دارای نقص کوچکی باشد شکل بسیار برجسته‌ای پیدا کرده و از زیبایی کلی نما می‌کاهد بنابراین دقت در اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.

رعایت نکات زیر سبب اجرای دیوارپوشی مناسب در فضاهای داخلی خواهد شد.

■ در صورت استفاده از آجرهای چند رنگ، این رنگ‌ها باید به صورت متوزن در سراسر دیوار قرار بگیرند.

■ از آجرهای لب پر یا دارای اشکال در نمازایی داخلی استفاده نشود.

■ ضخامت بندهای آجرها یکنواخت باشد.

■ دیوار به طور کامل تراز و شاقول باشد.

■ در صورتی که در زمان اجرا هم‌زمان کارهایی چون نقاشی یا گچ‌بری در حال اجرا باشند باید از لک شدگی اتفاقی جلوگیری کرد یا در صورت بروز بلا فاصله آن را برطرف کرد.

مراحل اجرای دیوارپوش آجر (نمای آجری) با چسب

۱- روله دیوار

اندازه‌گیری طول و عرض، تشخیص برجستگی‌ها و تورفتگی‌های نما پیش از شروع کار به منظور تعیین دقیق مواد، مصالح و تجهیزات مورد نیاز و امکان اجرای الگوهای آجرکاری انجام می‌شود.

۲- آماده‌سازی کارگاه

در کارگاه ممکن است همزمان یک یا چند عملیات ساختمانی دیگر در حال اجرا باشد، حمل وسایل مورد نیاز به کارگاه و استقرار مناسب آنها سبب حفاظت‌شان در برابر آسیب‌های احتمالی شده و از ایجاد وقفه در حین اجرای کار به دلیل نبود یا کمبود مصالح یا ابزار جلوگیری خواهد کرد.

۳- کنترل زیرسازی

همانطور که اشاره شد در آجرکاری نماهای داخلی به وسیله چسب باید سطح زیر کار کاملاً شاقولی و هموار باشد. ممکن است تأسیسات الکتریکی یا مکانیکی بر روی دیوار وجود داشته قبل از شروع کار باید تمهیدات قطع، کنترل و حفاظت آنها انجام شود.

در صورتی که سطح روی دیوار ناصاف باشد با استفاده از ملات ماسه سیمان باید آن را کاملاً هموار کرد و پس از خشک شدن اقدام به نصب قطعات آجر کرد. روش اجرای ملات سیمان همانند شیوه اجرا در بخش اجرای کاشی کاری دیوار است.



۴- نصب قطعات آجری نما

برای چیدن اولین رج آجرها باید سطح زیرین آنها و بخشی از کف فضا که زیر نمای آجرکاری قرار می‌گیرد کاملاً تراز باشد، با شمشه‌گیری سطحی تراز برای اجرای اولین رج ایجاد می‌کنیم. با استفاده از چسب مناسب سطح زیر آجرکاری را با مalle مخصوص پوشانده و سپس آجرها را روی آن قرار می‌دهیم. با استفاده از قطعات پلاستیکی مخصوص ایجاد درز^۱، فاصله‌ای میان آجر با آجرهای کناری ایجاد می‌کنیم.

به همین صورت رج اول چیده می شود. در صورتی که دیوار شاقولی باشد و چسب با ضخامت یکسان در زیر کار پخش شود سطح آجرکاری شاقولی خواهد شد. برای کنترل تراز بودن آجرها از تراز و شمشه مطابق شکل استفاده می شود. قبل از اجرای ردیف دوم ضروری است از قطعات فاصله نگهدار مجدداً استفاده نماییم. در سطوح کوچک آجرکاری می توان پشت قطعات آجر را آغشته به چسب کرده و سپس روی دیوار نصب کرد.



چسب انتخاب شده باید از نظر خصوصیات فنی با آجر هم خوانی داشته باشد. چسب مانند یک ماده الاستیک عمل کرده و توانایی جذب حرکات ارتعاشی آجر را دارد.


توجه



۵- بندکشی

نقش بندکشی پذیرش انبساط و انقباض سطحی و موضعی نما و توزیع یکنواخت آن در نمای ساختمان است. علاوه بر این نکته بندکشی باید مانع داخل شدن آب به قشرهای داخلی دیوار شود. ملات بندکشی باید ریز دانه و پرمايه بوده و از تراکم کافی برخوردار باشد. بندکشی به عنوان یکی از مراحل پایانی کار باید زیبا و بدون نقص اجرا شود.

عمق بندکشی برای نماهای آجری برابر ۱۵ میلی‌متر است که باید قبل از اجرای بندکشی بندها را با برس کاملاً تمیز کرده و سپس مرطوب و آب پاشی شود.



۶- تمیز کردن سطح آجرکاری و اجرای رزین

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، سطح دیوار را از لایه‌ای از درزگیر شفاف سیلیکون یا محلول روغن بزرک و تربانتین با نسبت‌های ۱:۲ یا ۱:۳ می‌پوشانند. این محلول‌ها را می‌توان به وسیله فرچه کوچک نقاشی، غلتک و یا اسپری بر سطح آجر چینی اجرا کرد. رزین حالت برآقی را به نما داده، در سطح آن نفوذ کرده و خاصیت ضد خش بودن را در آن ایجاد می‌کند. رزین مانع از نفوذ گرد و غبار به داخل منافذ نمای آجری می‌شود.

ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارپوش آجری

شرح کار:

بررسی دیوار مبنا و کنترل وضعیت موجود براساس تراز و گونیا بودن و نحوه استقرار تجهیزات و خروجی‌های تأسیسات ■ کنترل نقشه‌های اجرایی
انتخاب نوع آجر و مقدار مصالح براساس طرح و نقشه‌های جزئیات ■ اجرای پوشش آجری دیوار با آجرهای مرطوب شده و اجرای دلیل ■ خواندن
الگوهای آجر چینی ■ اجرای متن کار ■ اجرای بندکشی ■ پرداخت نهایی با رنگ آمیزی یا پوشش رزین

استاندارد عملکرد:

اجرا دیوارپوش آجری مطابق اصول مبحث ۵ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شخص‌ها:

دروندادی: رعایت ایمنی - انتخاب صحیح ابزار مدیریت منابع ، مصالح و مواد - صرفه‌جویی
فرایندی: روله دیوار، پوشاندن یا ماسکه کردن سطوح مجاور- پوشاندن دیوار با چسب - اجرای نمای آجرکاری - بندکشی - اجرای رزین یا رنگ آمیزی

محصول: ساخت دیوارپوش آجری به مساحت ۵ متر مربع در یک روز کاری ۵ ساعته

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه ساختمان
زمان: یک روز کاری ۵ ساعته
تحت نظرات: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربی
مقدار: ۵ متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز- متر- شاقول - کمچه - استانولی - سطل - بشکه - بیل - آجر- پلاک - بیل - ماله - شمشه ملات - دستگاه برش آجر - چکش لاستیکی - تیشه - چسب مخصوص - (ملات ماسه و سیمان - ماله - شمشه ملات در صورت نیاز به زیرسازی)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده‌سازی کارگاه	۱	
۲	کنترل سفت کاری	۱	
۳	اجرا آجرکاری سطح دیوار	۲	
۴	بندکشی کنترل و پرداخت نهایی	۲	
۵			
۶			
	شاپیستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
*	میانگین نمرات		
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است .			

واحد یادگیری ۸

شاپیستگی اجرای پارتیشن سنگی

آیاتا به حال پی برده اید

- چگونه می توان تقسیمات جدیدی در فضاهای داخلی با عناصر معماری ایجاد کرد؟
- جداکننده ها در فضاهای داخلی با چه مصالحی ساخته می شوند؟
- جداکننده ها براساس قابلیت هایی که دارند به چند دسته تقسیم می شوند؟
- اجرای یک جداکننده سنگی شامل چه مرحلی است؟

استاندارد عملکرد

با رعایت استانداردها و اصول بیان شده یک پارتیشن (جدا کننده) سنگی به ضخامت ۳۰ سانتی متر (دیوار ۲ سانتی متری، روسازی ۵ سانتی متری از هر طرف) و به ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر اجرا کند.

مقدمه

یکی از عناصر بسیار پر کاربرد برای جداسازی بخش های مختلف در فضاهای داخلی ساختمان، جداکننده ها یا پارتیشن ها هستند. به دیوارهای داخلی که معمولاً باربر نبوده و فضاهای را از هم جدا می کنند نیز اصطلاحاً دیوار جداکننده گفته می شود. در این بخش منظور از جدا کننده (پارتیشن) عناصری است که فضاهای را از هم جدا کرده و ارتفاعی کمتر از ارتفاع کف تا سقف دارند این عناصر علاوه بر نقش جداکنندگی جنبه تزیینی نیز دارند. جداکننده ها از نظر طرح و مصالح بسیار متنوع هستند. گروهی از جداکننده ها از مصالح سبک ساخته شده و با اتصالات خشک به کف فضا یا دیوارها و ستون های جانبی متصل می شوند.

دسته ای دیگر از جداکننده ها دارای دو بخش زیرسازی و بخش رویه یا نما هستند. زیرسازی یا اسکلت اصلی این دسته از جداکننده با استفاده از مصالح سنتی مانند (آجر، سنگ و....) و یا مصالح جدیدتر مانند (گچ برگ، ساندویچ پنل، شبکه فلزی، قطعات پی.وی.سی و....) ساخته می شود. مصالح رو سازی جداکننده ها نیز دارای طیف گسترده ای هستند. پارتیشن ها از نظر امکان جابه جایی و حرکت نیز به دو دسته تقسیم می شود:

دسته ای از پارتیشن ها که معمولاً به صورت سنتی ساخته می شوند در جای خود ثابت بوده و گروهی دیگر متحرک بوده و قابلیت جابه جایی یا جمع شوندگی دارند.

روش‌های اجرای پارتیشن سنگی

به طور کلی اجرای جداکننده سنگی با دو نوع اتصال خشک و با ملات (تر) قابل اجراست. در روش تر از ملات ماسه سیمان برای اتصال قطعات روسازی به بدنۀ اصلی یا زیرسازی استفاده می‌شود. در روش خشک یک شبکه فلزی زیرسازی برای نصب قطعات روسازی اجرا می‌شود.

مزایا و معایب اجرای جداکننده سنگی با ملات (روش تر)

■ **مزایا:** ارزان‌تر از نصب خشک است، نیاز به تخصص و مهارت کمتری دارد، از سنگ با ضخامت کمتر می‌توان استفاده کرد (محدودیتی در انتخاب سنگ‌ها از نظر ضخامت ندارد).

■ **معایب:** به دلیل جمع شدن ملات پس از خشک شدن امکان جداشدن قطعات سنگ وجود دارد و باید از اسکوپ سنگ استفاده کرد و با توجه به زیرسازی آن که معمولاً با آجر اجرا می‌شود، سنگین‌تر است.

مزایا و معایب اجرای جداکننده سنگی با روش خشک


■ **مزایا:** حذف کامل ملات، ترتیب و چینش منظم‌تر قطعات سنگی، اتصال محکم‌تر قطعات سنگی به زیرسازی، امکان دسترسی به تجهیزات و دیوار پشت نمای سنگی، عدم نیاز به ساخت دیوار برای زیرسازی

■ **معایب:** پرهزینه‌تر بودن نسبت به اجرای با ملات، نیاز به نیروی متخصص و همچنین نیاز به جوشکار و آهنگر. در این بخش ساخت یکی از این جداکننده‌ها به نام جداکننده سنگی، که مصالح روسازی آن سنگ و زیرسازی آن با آجر اجرا می‌شود، آموزش داده می‌شود.

مراحل اجرای پارتیشن سنگی به روش تر (اجرا با ملات)

۱- رولوه فضا

در نقشه‌های اجرایی محل دقیق اجرای پارتیشن در فضا مشخص شده است. قبل از شروع کار باید نقشه‌ها را با وضعیت موجود تطبیق داد تا در صورت هماهنگ نبودن، اقدام به تصحیح نقشه یا طرح با نظر طراح کرد.



نقشه اجرایی دیوار جدا کننده

۲- پیاده کردن نقشه جدا کننده و تعیین ابتدا و انتهای کار براساس نقشه ها و به وسیله ریسمان و شمشه باید محل دقیق اجرا را مشخص کرد.



مراحل تعیین محل جداکننده

۳- اجرای زیرسازی دیوار جدا کننده

با استفاده از مصالحی چون آجر و بلوک می توان زیرسازی مناسب برای دیوار جدا کننده سنگی را ساخت. حفره، پیش آمدگی یا شکستگی های احتمالی در نقشه نیز باید در هنگام ساخت زیرسازی مورد توجه قرار بگیرند.

مطابق مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان طول دیوارهای باربر نباید از چهل برابر ضخامت آنها و یا شش متر بیشتر باشد و ارتفاع این دیوارها نیز نباید از $\frac{3}{5}$ متر تجاوز کند.

توجه



فعالیت




در صورتی که طول دیوار بیشتر باشد، چه تدبیری باید برای ایستایی جداکننده اندیشیده شود؟

قبل از اقدام به ساخت دیوار ضروری است اطلاعاتی درخصوص پیوند در آجرچینی بیاموزید. به انواع آرایش های ساخته شده آجرچینی که باعث ایجاد قفل و بست بین قطعات آجری دیوار می شود اصطلاحاً پیوند گفته می شود. پیوند یا همان قفل و بست در دیوارهای باربر^۱ اهمیت بیشتری دارد اما در هر صورت وزن دیوار یا بارها و نیروهایی که به آن وارد می شود باید به صورت یکنواخت در دیوارها پخش و منتقل شود. در غیر این صورت دیوار دچار ریزش، نشست ناهمگون یا ترک خواهد شد.

۱- دیوارهایی که علاوه بر تحمل وزن خود، بارها و نیروهایی که بر آنها وارد می شود را نیز تحمل می کنند.

نکات مهم در اجرای آجر چینی

- قبل از اجرای آجر چینی، باید آجرها را به مدت ۶۰ دقیقه در آب خیسانده^۱ (زنجباب) و بلا فاصله به کار برد.
- آجرکاری در درجه حرارت کمتر از ۵+ درجه سانتی گراد مجاز نیست.^۲
- از آجر مهندسی یا آجر توکار (توپر، سوراخدار) برای این کار استفاده کنید.
- برای رعایت قفل و بست میان رچ های آجر لازم است قطعات سالم آجر با تیشه مخصوص تکه شوند در تصویر زیر نحوه شکستن آجر نشان داده شده است.



اصول دیوار چینی آجری

- یک در میان، ردیف‌ها یا رچ‌های دیوار با آجر سه قدمی شود تا قفل و بست مورد نظر در دیوار ایجاد شود.
- بندهای عمودی به صورت یک در میان در یک امتداد قرار بگیرند.
- آجرها قبل از استفاده زنجاب شود.
- بندهای میان آجرها یکسان اجرا شوند.
- از ملات به اندازه کافی در بین ردیف‌ها استفاده شود.

گاهی در نقشه‌ها، تأسیسات الکتریکی یا مکانیکی بر روی دیوار پیش‌بینی شده است که باید در حین ساخت، تدبیر لازم را برای اجرایی شدن آنها اندیشید.

توجه



- عمل زنجاب به این دلیل انجام می‌شود که آجر، آب ملات ماسه سیمان را جذب نکند و باعث افت کیفیت ملات (سوختگی) آن نشود.
- چون در این دما آب شروع به منبسط شدن می‌کند و تأثیر نامطلوبی بر روی ملات دارد.

الف) یک رگی کردن

به چیدن اولین رج به منظور تراز کردن سطح کار و رعایت ابعاد روی نقشه یک رگی کردن می‌گویند و چون ادامه کار دیوارچینی براساس آن انجام می‌شود باید با دقت انجام گیرد.

در مرحله قبلی محل اجرای دیوار جداگانه با ریسمان و شمشه مشخص شد در این مرحله ملات رج اول در طول کار با توجه به ریسمان کشی، پهن شده و با شمشه و تراز بنایی سطح آن تراز می‌شود.



پس از پخش ملات، آجرچینی آغاز می‌شود. در صورتی که طول آجر چینی از یک شمشه بیشتر نباشد یک آجر در ابتدا و یک آجر را در انتهای قرار داده و با ریسمان کار آنها را نسبت به یکدیگر تراز می‌کنیم.

پس از تراز کردن، آجرها را به شرح زیر ریسمان‌بندی می‌کنیم:

در امتداد طول دیوار و با فاصله از آن آجرهای ریسمان کشی را روی زمین قرار می‌دهیم و ریسمان کار را در امتداد دیوار به دور این آجرها می‌بندیم. در این روش آجر اصلی دیوار از جای خود تکان نمی‌خورد. آجری که در امتداد ریسمان کار قرار می‌گیرد باید به ریسمان کار بچسبد.

توجه

دقت کنید ریسمان نسبت به لبه افقی آجر طوری تنظیم شود که حدوداً ۲ میلی‌متر با آجر فاصله داشته باشد. این فاصله در طول آجرچینی باید رعایت شود تا قراردادن آجرها و کنترل آنها به راحتی صورت گیرد.



ب) اجرای رج‌های بعدی

پس از اجرای رج اول با استفاده از کمچه ملات را روی سطح آجرها ریخته و با شمشه صاف و تراز می‌کنیم. همانند ردیف اول، آجرهای ابتدا و انتهای کار را پس از تراز و شاقولی کردن نصب می‌کنیم. ادامه چیدن ردیف‌های بعدی به همین صورت انجام می‌گیرد.



رعايت پيوند مطابق توضیحات ابتدای این بخش صورت می‌گیرد.


با توجه به پلان رج‌های فرد و زوج در انتخاب و چیدن آجرها باید به پیوند و قفل و بست آنها توجه کرد، به طوری که بندهای قائم، یک رج در میان، در یک راستا قرار بگیرند.

توجه





در برخی دیوارها برای کمک به یکپارچگی دیوار و ایستایی بهتر آن و همچنین عملکرد مطلوب در برابر نیروهایی مانند زلزله از کلافهای قائم و افقی استفاده می‌کنند که نحوه استفاده از این کلافها و محل



کلاف قائم بتُنی


صرف آنها مقررات مربوط به خود را دارد که در این مرحله به این مقررات می‌پردازیم. کلافها به دو دسته کلافهای قائم و افقی تقسیم می‌شوند. هردوی این کلافها باعث ایجاد یکپارچگی در دیوارها می‌شوند و در زلزله و حرکت‌های جانبی به ایستایی دیوار کمک می‌کنند. کلافها را می‌توان به صورت بتُنی یا فلزی ساخت، اما در هر صورت این کلافها باید اتصال مناسبی با دیوار داشته باشند.

برای دیوارهایی که ارتفاع آنها از ۷۰ سانتی متر بلندتر بوده، ضخامت آن ۲۰ سانتی متر باشد^۱ و به سقف در گیر نمی‌شوند اجرای کلاف قائم لازم است و محل این کلافها در ابتدا و انتهای آزاد دیوارها بوده و همچنین در کنج‌ها و تقاطع‌ها نیز باید تعبیه شود. در دیوارهایی که طول آزاد آنها زیاد است می‌بایست کلافها به نحوی قرار گیرند که فاصله هیچ دو کلاف قائمی از ۵ متر بیشتر نباشد.


کلافهای قائم فلزی با توجه به بار دیوار از قوطی، ناوادانی یا تیرآهن ساخته می‌شود و برای در گیری با دیوار هر ۷۵ سانتی متر، میل گردی به طول یک متر متصل به کلاف وجود دارد که در بین ملات آجرها و یا بلوك‌ها در گیر می‌شود. همچنین کلاف قائم به صورت بتُنی نیز اجرا می‌شود که موارد زیر در اجرای آن باید در نظر گرفته شود:

- ۱ حداقل اندازه هر بعد آن ۲۰ سانتی متر است.
- ۲ عدد میل گرد نمره ۱۲ آجدار باید داشته باشد.
- ۳ خاموت‌ها از میل گرد نمره ۶ بوده و فاصله آنها ۱۵ سانتی می‌باشد.
- ۴ باید مطابق جزئیات، دیوار به صورت هشت و گیر متصل باشد.
- ۵ میل گرد آجدار نمره ۸ هر ۷۵ سانتی متر ارتفاع، بین رج‌های آجر قرار گرفته باشد.(جهت اتصال بهتر کلاف به دیوار)

۱- برای دیوارهایی که ضخامت ۱۰ سانتی متر دارند ارتفاع آزاد (بدون اتصال به سقف یا کلاف) آنها ۵۰ سانتی متر باشد.



جزئیات ترسیمی کلاف قائم



جزئیات ترسیمی کلاف افقی

کلاف‌های افقی نیز در دیوارهایی که ارتفاع آنها از $\frac{3}{5}$ متر بیشتر باشد نیز باید اجرا شود. این کلاف‌ها می‌توانند به صورت فلزی یا بتونی باشد.

ج) شمشه کردن نمای کار

برای کنترل کردن نمای دیوار آجری از شمشه استفاده می‌شود در صورتی که ریسمان کار با دقت اجرا شود خطای به وجود نمی‌آید. این کار با قرار دادن شمشه روی نمای کار به صورت ضربدری صورت می‌گیرد.

۴- اجرای پوشش نهایی دیوار جدا کننده

انتخاب رنگ، نوع، اندازه و شکل سنگ براساس نقشه‌های اجرایی و جدول نازک کاری انجام می‌شود. اجرای پوشش سنگ در پارتبیشن همانند اجرای دیوارپوش سنگی است تنها تفاوت اصلی آن ارتفاع جداکننده است که سبب می‌شود بخش بالایی و به عبارتی درپوش آن نیز اجرا شود. جنس درپوش بسته به نظر طراح می‌تواند سنگی، بتنی و یا فلزی باشد.

ارزشیابی شایستگی اجرای پارتیشن سنگی

شرح کار:

رولوه محل کنترل نقشه‌ها و جزئیات اجرایی تعیین محل و نوع اتصال سازه به عناصر معماری اجرای دیوار زیرسازی و ترازو شاقولی کردن آن برش قطعات سنگی طبق نقشه و طرح و جدول نازک کاری نصب سنگ روی دیوار بندکشی پرداخت نهایی و تمیزکاری

استاندارد عملکرد:

اجرای پارتیشن سنگی مطابق اصول مبحث ۵ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان - نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران **شخص‌ها:**

دروندادی: رعایت ایمنی - مدیریت صحیح مواد و مصالح - دقت و صرفه‌جویی - انتخاب ابزار - دفع مناسب ضایعات فرایندی: تمامی مراحل اجرای جداکننده سنگی شامل رولوه - بررسی نقشه‌ها و جزئیات اجرایی - تعیین محل اتصال به عناصر ساختمانی - ساخت دیوار زیرسازی - نصب صفحات سنگی بر روی دیوار - پرداخت نهایی
محصول: اجرای یک جداکننده سنگی به مساحت ۵ متر مربع در ۵ ساعت کاری

شرطیت انجام کار:

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۵ ساعت

تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی - استاد کار حرفه‌ای یا مری

مقدار: ۵ متر مربع

ابزار و تجهیزات: سنگ پلاک - ابزار برش سنگ - ماسه - سیمان - آجر - تیشه - تراز - متر - ابزار - براق آلات سازه - دستکش - شمشه - شاقول - استانپولی - بیل - کمچه - ماله

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	از ۳	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	آماده‌سازی کارگاه	۱		
۲	کنترل الزامات پیش آمده از معماری	۱		
۳	اجرای سازه نگهدارنده جداکننده سنگی (دیوار زیرسازی)	۲		
۴	نصب سنگ به دیوار اجراشده	۲		
۵	بندکشی، پرداخت و تحويل نهایی	۱		
۶				
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
*	میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.				