

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کارگاه ساختمان

رشته ساختمان

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۶۹°

کارگاه ساختمان / مؤلفان : محمد اسماعیل بزدانی ... [و دیگران]. – تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.	۶۹۰
	/ ۰۲۸
۱۴۷ / ک. – (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۶۹°) ص. ۱۷۷ : مصور.	۱۴۷
متون درسی رشته ساختمان، زمینه صنعت.	۱۳۹۴
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته ساختمان دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش. ۱. ساختمان – کارگاه‌ها. ۲. ساختمان‌سازی – کارگاه‌ها. الف. بزدانی، محمد اسماعیل. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ج. عنوان. د. فروست.	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : کارگاه ساختمان - ۳۵۸/۲۹

مؤلفان : محمداسعیل یزدانی، صمد شعراباف‌شعار، حسین زمرشیدی و استاد محمود ماهر النقش

بازسازی و تجدیدنظر : استاد محمود ماهر النقش، سید‌کاظم نصرالله‌زاده

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزيع : اداره کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۶-۸۸۴۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۲۶-۸۸۴۰-۳۷۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا : مریم نصرتی

طرح جلد : محمدحسن معماری


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ پانزدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید
و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

۳۲	کمریندریسمان	۱	مقدمه
۳۲	وابند ریسمان		
۳۳	شمشه کردن نمای کار		فصل اول : الف - ایمنی (حفظت فردی)
۳۴	هشتگیر	۳	ب - ابزارهای آجرکاری و دیوارهای آجری
۴۱	گزارش نویسی	۳	ایمنی
		۴	ابزار کار در آجرکاری
۴۲	فصل دوم : ستون های آجری	۱۲	تعريف آجر
۴۳	ستون های آجری	۱۳	انواع اجزای آجر مورد مصرف در دیوارچینی
۴۳	قواعد طرح اجرای ستون های آجری	۱۵	ویژگی های آجر قابل استفاده در ساختمان
۴۴	شیوه اجرای ستون ها	۱۵	مراحل عملیات
۴۸	زنجاب کردن	۲۱	فرقون و کاربرد آن
۴۹	هره سازی	۲۲	زنبه
۴۹	دواں بندی	۲۲	شمشهی ملات
۴۹	کاربرد هره	۲۳	استانبلی و کاربرد آن
	اجرای هره بندی در قسمت های مختلف یک	۲۴	بیل دسته کوتاه و کاربرد آن
۴۹	ساختمان و انواع آن	۲۴	مشخصات فنی بیل صنعتی ساختمانی
۵۲	هره چینی انتهایی	۲۴	تیشه و کاربرد آن (تیشهی بنایی)
۵۳	هره بندی تزیینی	۲۵	پیمانهی مصالح و کاربرد آن
۵۳	هره چینی پیشانی کار	۲۶	طریقهی به دست آوردن پودر آهک شکفتہ
۵۸	گزارش نویسی	۲۶	طریقهی به دست آوردن خمیر آهک
		۲۷	ملات ها
	فصل سوم : اصول اجرای دودکش های آجری و	۲۹	آجرکاری در کارگاه
۵۹	پیوند آن	۲۹	تراز کردن سطح کار
۶۰	معایب دودکش در مقابل زلزله	۳۰	ریسمان بندی

<p>۸۷ نحوه‌ی بریدن و نیمه‌کردن کاشی</p> <p>۸۸ آماده‌سازی سطح دیوار برای کارگذاشتن کاشی</p> <p>۸۸ کارگذاشتن کاشی بر سطح دیوار</p> <p>۸۸ آماده‌سازی سطح زیر کار</p> <p>۸۸ چسباندن کاشی به وسیله‌ی چسب</p> <p>۹۳ گل اندازی در سطح کاشی کاری</p> <p>۹۵ گزارش نویسی</p> <p>۹۶ فصل هفتم : سنگ کاری</p> <p>۹۷ ابزارشناسی</p> <p>۹۸ مراحل کارگذاشتن سنگ پلاک</p> <p>۱۰۳ نحوه‌ی کارگذاشتن اوّلین رج سنگ</p> <p>۱۰۵ دوغاب‌ریزی پشت سنگ</p> <p>۱۰۶ پیان کردن رسیمان کار</p> <p>۱۰۷ کارگذاشتن سنگ پلاک در متن</p> <p>۱۰۹ کارگذاشتن سنگ بغل کش نبش</p> <p>۱۰۹ کارگذاشتن سنگ قرنیز</p> <p>۱۱۱ بندکشی سنگ کاری</p> <p>۱۱۱ گزارش نویسی</p> <p>۱۱۲ فصل هشتم : شیب‌بندی و شیبدادن</p> <p>۱۱۳ ابزارشناسی</p> <p>۱۱۳ شیب‌بندی و ایجاد شیب</p> <p>۱۱۴ اجرای شیب‌بندی</p> <p>۱۱۷ شیب‌بندی چهار طرفه</p> <p>۱۱۹ گزارش نویسی</p> <p>۱۲۰ فصل نهم : موزاییک فرش</p> <p>۱۲۱ ابزارشناسی</p> <p>۱۲۲ فرش آجر موزاییک</p> <p>۱۲۲ روش بریدن آجر موزاییک</p> <p>۱۲۵ اجرای موزاییک فرش</p> <p>۱۲۵ ملات‌های مصرفی برای موزاییک فرش</p>	<p>۶۴</p> <p>۶۵</p> <p>۶۶</p> <p>۶۶</p> <p>۶۷</p> <p>۶۸</p> <p>۷۱</p> <p>۷۳</p> <p>۷۳</p> <p>۷۴</p> <p>۷۴</p> <p>۷۵</p> <p>۷۵</p> <p>۷۵</p> <p>۷۶</p> <p>۷۸</p> <p>۷۸</p> <p>۸۰</p> <p>۸۱</p> <p>۸۲</p> <p>۸۲</p> <p>۸۳</p> <p>۸۳</p> <p>۸۳</p> <p>۸۴</p> <p>۸۴</p> <p>۸۵</p> <p>۸۵</p> <p>۸۵</p> <p>۸۶</p> <p>۶۴ فصل چهارم : دیوارهای بلوکی با انواع بلوک گزارش نویسی</p> <p>۶۶ فصل پنجم : انودکاری ابزارشناسی</p> <p>اندودکاری</p> <p>نشانه‌گذاری</p> <p>اجرای انود گچ و خاک در بین شمشه‌ها</p> <p>اندود ماسه و سیمان</p> <p>تعریف انود ماسه و سیمان</p> <p>محاسن و کاربرد انود ماسه و سیمان</p> <p>سیمان مصرفی در انود ماسه و سیمان</p> <p>نسبت مواد تشکیل یافته در انود ماسه و سیمان</p> <p>نحوه‌ی ساخت ملات ماسه و سیمان</p> <p>ساختن ملات به وسیله‌ی دست</p> <p>ساختن ملات با ماشین</p> <p>کرم‌بندی ناحیه‌ی بالایی</p> <p>شمشه‌گیری ماسه و سیمان</p> <p>انود کردن ملات ماسه و سیمان آستر</p> <p>گزارش نویسی</p> <p>۸۲ فصل ششم : کاشی کاری (سوراخ و نیمه‌کردن کاشی)</p> <p>ابزارشناسی</p> <p>برش دادن و سوراخ کردن کاشی</p> <p>محاسن کاشی</p> <p>معایب کاشی</p> <p>سوراخ کردن کاشی برای عبور شیرآلات</p> <p>روش سوراخ کردن کاشی</p> <p>سوهان‌زنی کاشی سوراخ شده</p> <p>سوراخ کردن کاشی برای کارگذاردن کلید و برق، تلفن و تلویزیون</p> <p>کم کردن ابعاد کاشی و ساییدن ابعاد کاشی</p> <p>به وسیله‌ی چرخ سمباده</p>
--	--

۱۵۵	ادامه‌ی ساختن قوس	۱۲۶	موزاییک فرش بدون شیب (تخت)
۱۵۵	بندکشی قوس	۱۲۷	اجرای موزاییک فرش تخت (تمرین آموزشی)
۱۵۶	ساختن قوس نیم دایره	۱۳۱	فرش کردن موزاییک به کمک ریسمان کار
۱۵۷	ساختن قالب قوس و استقرار آن	۱۳۲	فرش کردن موزاییک به روش شمشه‌کش کردن
۱۵۷	ترسیم قوس نیم دایره	۱۳۴	موزاییک فرش شیب‌دار
۱۵۷	نحوه‌ی ساختن قالب	۱۳۸	موزاییک فرش با شیب چهار طرف
۱۵۹	استقرار قالب	۱۳۹	گزارش نویسی
۱۵۹	محاسبه‌ی رج‌های قوس روی قالب		فصل دهم : قوس‌ها
۱۶۲	شانه‌سازی (کونال) قوس ساخته شده	۱۴۰	ابزار شناسی
۱۶۴	جمع‌آوری قوس نیم دایره	۱۴۱	قوس
۱۶۵	قوس تیز	۱۴۲	عمل کرد قوس
۱۶۵	قوس تیز برابر تریینی	۱۴۲	انواع قوس‌ها
۱۶۶	قوس‌های کند	۱۴۳	ساختن ستون آجری
۱۶۸	میل‌گردگذاری در قالب	۱۴۶	ترسیم قوس کمانی
۱۷۰	ساختن قوس	۱۴۹	ساختن قالب گچی
۱۷۰	کونال‌سازی قوس	۱۵۰	دوغاب‌ریزی برای ساختن قالب
۱۷۳	تاق ضربی	۱۵۰	استقرار قالب قوس
۱۷۴	مصالح تاق ضربی	۱۵۲	محاسبه‌ی رج‌های قوس
۱۷۴	مراحل اجرای تاق ضربی	۱۵۳	ساختن قوس
۱۷۵	تاق‌زنی در مناطق مرتبط	۱۵۴	

مقدمه

روی سخن با هنرجویانی است که در این کتاب با مشخصات فنی کارهای عملی و مصالحی که مورد نیاز هر کار می‌باشد می‌بایست آشنا شوند. در دنیای امروز و آینده فن‌آوری کارهای اجرایی همراه با نوآوری‌ها که هر روز صنعت ساختمان را متاثر می‌کند لزوم آموختن هرچه بهتر روش‌های درست کارهای عملی ساختمانی را ایجاب می‌کند. نحوه انتخاب درست و به جای مصالحی چون آجر، سیمان، گچ، آهک، بلوک و دیگر مصالح و همچنین طرز درست مصرف کردن آن‌ها از اهمیّت فراوان برخوردار می‌باشد. از آنجا که مصالح ساختمانی و نیز مصالح جنبی و وابسته‌ی به آن بسیار فراوان و متنوع می‌باشد، بنابراین لزوم مطالعه کتب مربوط به این فن و در ضمن آن اجرای عملیات ساختمانی چه در کارگاه‌های آموزشی و یا در کارگاه‌های اجرایی ساختمانی کمک شایانی به دوستداران این رشته از صنعت را خواهد نمود.

در این کتاب برای یک سال تحصیلی تعداد مشخصی کار عملی پیش‌بینی شده است که قبل از شروع به هر کار عملی قبل از توضیحات لازم درباره مصالح و کار موردنظر داده شده تا هنرجویان به کمک راهنمایی هنرآموزان محترم بتوانند کار موردنظر را انجام دهند. یادآوری این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که لازمه‌ی موفقیت هنرجویان عزیز در کارهای آموزشی و آنگاه در کارهای اجرایی که در آینده‌ی نه چندان دور با آن مواجه خواهند شد، بستگی به سعی و تلاش و علاقه و پشتکار آن‌ها خواهد داشت و نیز نظم و انصباط، مراقبت از وسایل و ابزار و مصالح، نظافت محیط کارگاه و ... لازمه‌ی موفقیت و پیشرفت‌هی هر فرد می‌باشد.

به امید موفقیت هنرجویان عزیز

هدف کلی درس

- شناخت ابزار بنایی
- اجرای انواع دیوارهای آجری
- بلوکی سفالی و بتی
- شناخت انواع پیوندهای آجری ملات‌ها و اندودها
- کاشی و کاشی کاری
- سنگ و سنگ کاری
- موزائیک کاری
- قوس و طاق ضربی

ابزارهای عمومی ساختمان (بنایی)

فصل اول

الف – ایمنی (حافظت فردی)، ب – ابزارهای آجرکاری و دیوارهای آجری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- وسایل ایمنی فردی را بشناسد.
- ۲- ابزارهای عمومی ساختمان را دسته‌بندی کند.
- ۳- انواع شمشه‌ها را بشناسد و کاربرد هر یک را توضیح دهد.
- ۴- اجزای شاقول را بشناسد و طرز کار با آن را بداند.
- ۵- طریقه نصب و مهار کردن سیمانکار را بیان کند.
- ۶- صحت تراز و طرز کار با آن را شرح دهد.
- ۷- انواع گونیا را بشناسد و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را شرح دهد.
- ۸- آجر را تعریف کند.
- ۹- طریقه‌ی به‌دست گرفتن، دست به‌دست کردن و پرتاب کردن آجر را بداند.
- ۱۰- تیشه و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۱۱- شکستن آجر با تیشه و به‌دست آوردن اجرای آجر را بداند.


خوردن تعادل و سقوط افراد شود. لبه‌ی پایین شلوار باید ساده دوخته شود، آستین‌های آن ساده بوده در صورت نیاز مجبوب داشته باشد؛ همچنین رنگ روپوش کار باید با نوع کار هماهنگ باشد.
۲- کلاه ایمنی: کلاه ایمنی برای حفاظت از سر اشخاص است و باید چنان ساخته شود که در موقع وارد شدن ضربه به سر، مشکلی پیش نیاید. کلاه‌های ایمنی را از فایبرگلاس یا آلمینیوم می‌سازند بطوری که داخل آن بندهایی تعییه شده باشد. بندهای کلاه ایمنی را می‌توان تنظیم کرد، ضمن آن‌که پوسته‌ی کلاه با فاصله‌ی کمی از سر می‌ایستد؛ بنابراین، اگر ضربه‌ای وارد شود به پوسته‌ی بیرونی کلاه برخورد می‌کند (هرکس که در کارگاه تردد می‌کند الزاماً باید از کلاه ایمنی استفاده کند).

هفته‌ی اول – جلسه‌ی اول: ایمنی

ایمنی عبارت است از حفظ و نگهداری افرادی که در کارگاه مشغول به کار هستند. مهندسان، تکنسین‌ها و کارگرانی که در یک کارگاه به کار مشغول می‌شوند باید از این وسایل استفاده کنند.
۱- لباس کار: لباس کار باید یک پارچه، شامل بلوز و شلوار سرهم، دوخته شود؛ به گونه‌ای که به جای دکمه با یک زیپ بتوان جلوی آن را بست. لباس کار بهتر است از جیب کم‌تری برخوردار باشد و در صورت نیاز لبه‌ی جیب باید زیپ داشته باشد یا آن که بتوان با دریوشی روی آن را بست، زیرا جیب‌های معمولی ممکن است با وسایل مختلف کارگاه برخورد نماید و سبب به هم




شکل ۱-۲—داخل کلاه ایمنی



شکل ۱-۱—کلاه ایمنی

تهیه و استفاده می‌شود. حداقل طول شمشه هفتاد سانتی‌متر و حداکثر تاسه متر، همچنین حداقل ابعاد مقطع آن 3×3 و حداکثر 5×5 سانتی‌متر است. این شمشه حتماً باید از ماشین یک گندگی عبور داده شود تا ضخامت آن یک‌نواخت باشد. شمشه‌هایی که با رنده‌ی دستی تهیه می‌شود مطمئن نیستند (شمشه باید از چوب‌های محکم ساخته شود) کاربرد شمشه در کارهای اجرایی و نمازی، شمشه‌گیری و تراز کردن دو نقطه با فاصله‌ی کوتاه یا بلند است. در نگهداری شمشه باید کوشید. چوب شمشه باید کاملاً خشک و بعد از کار آن را تمیز و در مکان‌های خشک و دور از رطوبت نگهداری کرد.

ب—شمشه‌ی آهنی و کاربرد آن: شمشه‌ی آهنی از پروفیل‌های سبک (قوطی فلزی) ساخته شده و از استحکام بسیاری



شکل ۱-۳—شمشه‌ی چوبی

۳—کمربند ایمنی: کارگرانی که در ارتفاع روی داربست مشغول به کار هستند حتماً باید از کمربند ایمنی استفاده کنند. کمربند ایمنی را به کمر می‌بندند و قلاب آن را به داربست و یا محل مطمئن قلاب می‌کنند تا در موقع لغزنندگی یا عدم تعادل یا اتفاقات دیگر، تعادل کارگران به هم نخورد و حالت سقوط پیش نیاید.


۴—کفش ایمنی: کفش کارگاه باید با سرینجه‌ای محکم باشد و کف آن نیز به گونه‌ای ساخته شود که در مقابل اشیای تیز مقاومت داشته باشد. در کارگاه‌های ساختمانی به علت وجود مصالح سنگین و خطر سقوط آن‌ها روی پا، نیز وجود اشیای تیز در کف کارگاه لازم است از کفش‌هایی استفاده شود که بتواند حافظ پا و بهویژه انگشتان پا باشد. برای کارگاه‌های مختلف، کفش‌های صنعتی گوناگونی تهیه کرده‌اند که نوع آن با کار موردنظر ارتباط مستقیم دارد.

۵—دستکش: هر انسانی مستول حفاظت از اعضای بدن خود است؛ بنابراین دستانی که با آن کارهای مهمی را انجام می‌دهیم باید در مقابل صدمات و آسیب‌ها حفاظت و نگهداری شود. برای حفاظت دست‌ها از کارهای خشن، گرد و غبار، سایش سر انگشتان یا بریدگی از دستکش استفاده می‌کنیم. دستکش را باید مناسب با کار انتخاب کرد.

ابزار کار در آجرکاری


الف—شمشه‌ی چوبی و کاربرد آن: این نوع شمشه از چوب ساخته شده و در اندازه‌های مختلف از نظر مقطع و طول،

سبک است که بیش تر استادکاران از آن استفاده می کنند.
کنترل و امتحان شمشه: دو عدد شمشه را در جهت طولی به یکدیگر می چسبانیم. یکی از شمشه ها را به اندازه ۱۸° درجه می چرخانیم و مجدداً به یکدیگر می چسبانیم. در صورتی که دو شمشه در هر دو حالت به یکدیگر چسبیده باشند شمشه ها سالم هستند. اگر فقط یک شمشه در دسترس باشد، برای صحت کار، شمشه را با دید چشم از جهت طولی کنترل می کنیم.



شکل ۱-۶—قرار دادن چشم در دو طرف
شمشه به منظور کنترل صاف بودن

برخوردار است. از لحاظ طولی مانند شمشه چوبی و معمولاً برای ساخت آن می توان از انواع پروفیل ها استفاده کرد، اما بهترین نوع آن قوطی 4×4 سانتی متر است. از شمشه به منظور صاف کردن سطوح افقی و عمودی، تراز کردن خطوط افقی و شبیه بندی ها و نظایر آن استفاده می شوند. (شمشه را همیشه بعد از کار تمیز کنید. از ضربه زدن با تیشه یا چکش بر روی آن خودداری نمایید). در زمان حال بهترین نوع شمشه، پروفیل های آلومینیومی




شکل ۱-۵—پروفیل سبک شمشه


شکل ۱-۴

انتهای استوانه به شکل مخروط ساخته شده است در مرکز قاعده مخروط پیچ و مهره ای تعییه شده که مرکز آن سوراخ بوده ریسمان شاقول از این سوراخ عبور داده شده است.


پ—شاقول و کاربرد آن: شاقول از ابزاری است برای مشخص کردن امتداد قائم و کنترل قائم بودن قسمت های مختلف کار، شاقول از قسمت های مختلفی تشکیل شده است: شاقول وزنه ای فلزی است به شکل مخروط یا استوانه که



شکل ۱-۹



شکل ۱-۷



شکل ۱-۸


می‌گویند؛ بنابراین، اگر شاقولی را آزاد کنیم و صفحه‌ی فلزی را در بالا مماس با دیوار نگه داریم، وزنه در پایین دیوار باید مماس با آجرکاری باشد، اما اگر مماس نباشد دیوار در دو حالت قرار می‌گیرد که اگر سطح پایین دیوار با وزنه‌ی شاقول فاصله داشته باشد دیوار را «سرفت» گویند و اگر وزنه کاملاً به دیوار چسبیده باشد ترکی را با فاصله از دیوار نگه می‌داریم تا مشخص شود که

بر روی شاقول یک صفحه‌ی فلزی مربع شکل به ضخامت تقریبی ۲ تا ۳ میلی‌متر قرار دارد. هر ضلع این مربع با قطر دایره‌ی قاعده‌ی مخروط مساوی است. این صفحه ممکن است دایره‌ای شکل بوده شعاع دایره با شعاع قاعده‌ی مخروط مساوی باشد. در مرکز این صفحه سوراخی وجود دارد که ریسمان شاقول از آن عبور داده شده است. در اصطلاح بنایی به این صفحه «ترکی»

شاقول عمودی می‌ایستد؛ سپس با چشم امتداد ریسمان را با امتداد نبش کار برابر کرده اگر در یک امتداد باشد کار صحیح است. اگر شاقولی نبود می‌توان آن را اصلاح کرد. استادکاران خبره معمولاً از این شیوه استفاده می‌کنند. ریسمان شاقول از نخ پرک یا قیطان‌های ریزیافت است. از ریسمان شاقول باید حفاظت کرد تا پاره نشود.

دیوار چه مقدار با حالت عمود فاصله دارد. به این نوع دیوار «سروا افتاده» می‌گویند.

استادکاران خبره و کار کرده از شاقول بدون ترکی در دیوار چینی، استقرار ستون آهنه و نظایر آن استفاده می‌کنند. طرز کار چنین است که ریسمان شاقول را در دست گرفته وزنه را رها می‌کنند و آن را با فاصله‌ی تقریبی 30° سانتی‌متر کمتر یا بیش‌تر از نبش موردنظر نگه می‌دارند. در این حالت، ریسمان




شکل ۱۱۰

می‌چرخد؛ بنابراین ریسمان کار را دور استوانه می‌پیچند. تا زمانی که بخواهند از ریسمان استفاده کنند دو سر قرقره ریسمان کار را نگه داشته ریسمان به راحتی باز شود. نخ و ریسمان کار معمولاً از نخ پرک و گاهی از ریسمان‌های نایلونی است. نخ پرک را به موم آغشته می‌کنند تا محکم شده دیرتر پاره شود. ریسمان کار باید عاری از گره باشد و آن را از انواع ضربه‌ها دور نگه داشت.

ت—ریسمان کار و کاربرد آن:

قرقره‌ی ریسمان کار: میله فلزی است که از داخل استوانه فلزی عبور داده شده و دو سر میله‌ی فلزی به دو صفحه‌ی پولک مانند دایره‌ای شکل به قطر ۲ تا ۳ سانتی‌متر و ضخامت تقریبی ۲ میلی‌متر اتصال داده شده است. هنگامی که دو سر میله‌ی فلزی یعنی دو سر قرقره‌ی ریسمان کار را با انگشتان نگه داریم استوانه در وسط آن به راحتی دور میله‌ی فلزی



شکل ۱-۱۱

شیشه‌ی استوانه‌ای شکل به قطر تقریبی ۸ میلی‌متر و به طول تقریبی سه سانتی‌متر که در طول آن به اندازه‌ی ۱ تا ۲ میلی‌متر انحنا منظور کرده‌اند. داخل این شیشه از الکل یا موادی پرشده که در مقابل عوامل جوی تبخیر نشود، شیشه را پر از مایع می‌کنند و سرانجام را می‌بندند و هوای خالی آن را به اندازه‌ی یک حباب نگه می‌دارند. اگر شیشه را به‌شکل افقی قرار دهیم — به‌طوری که انحنای آن رو به بالا باشد — حباب هوا در سطح افقی شیشه قرار می‌گیرد این شیشه را در کارخانه به‌طور تراز قرار می‌دهند و دو طرف حباب را خط‌کشی می‌کنند و سپس شیشه را در وسط چوب یا فلزی که قبلاً برای ساختن تراز آماده‌شده به موازات امتداد موردنظر نصب و محکم می‌کنند؛ بنابراین، یک شیشه در سطح افقی برای سطوح افقی و یک شیشه عمود بر این شیشه و تزدیک به سر تراز قرار می‌دهند. برای نشان دادن شاقول تراز، در سر دیگر، شیشه‌ای به‌طور

ث—تراز و کاربرد آن: تراز وسیله‌ای است برای مقایسه‌ی ارتفاع نقاط و تراز نمودن سطوح مختلف با یک دیگر و نظایر آن. ساختمان آن شامل یک قطعه مکعب مستطیل شکل است که از چوب یا فلز در طول‌های متفاوت ساخته شده است. این قطعه نیز دارای چند شیشه‌ی استوانه‌ای است که شرح آن دری خواهد آمد.



چوب یا فلز مکعب مستطیل که شیشه‌های استوانه در آن قرار می‌گیرد جسمی است به عرض ۳ سانتی‌متر، ضخامت چهار سانتی‌متر و طول ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر. در گذشته‌ی نه چندان دور ترازها دارای دو شیشه‌ی استوانه‌ای شکل بودند که ترازهای افقی و عمودی را نشان می‌داد، اما امروزه معمولاً ترازها دارای سه شیشه‌ی استوانه‌ای شکل است که علاوه بر تعیین تراز افقی و عمودی، زاویه‌ی ۴۵ درجه را نیز مشخص می‌کند.

شیشه‌ی مشخص کننده‌ی خط تراز عبارت است از یک

گیرد. برای عمود کردن دیوار یا ستون یا چهارچوب یا ...، طول تراز را روی شمشه‌ای قرار داده طول شمشه را به دیوار می‌چسبانیم و از حبابی که در سر تراز نصب شده است حالت «سروا افتادگی» یا «سرسفتی» و یا «عمود بودن» دیوار را تشخیص می‌دهیم.

مايل تحت زاويه‌ی ۴۵ درجه جاسازی می‌کنند که اين شيشه زاويه‌ی ۴۵ درجه را نشان مي‌دهد.

چگونه از تراز استفاده نماییم؟ تراز را از جهت طول روی شمشه قرار داده در صورت تراز نبودن سر شمشه را بالا و پایین می‌بریم تا حباب تراز در وسط و بین دو خط قرار



طريقه‌ی کشیدن خط زير تراز و برگرداندن آن

شكل ۱-۱۲

دو خط نشانه قرار گيرد سپس با مداد اطراف تراز را خط‌کشی می‌کنند و تراز را با گردش 180° درجه در جای خود، یعنی داخل خط‌کشی، ثابت می‌کنند. اگر حباب هوا در جای خود باشد، تراز درست است و اگر حباب هوا از جای خود تغییر یافته باشد نشان از نادرست بودن تراز بوده که غیر قابل استفاده می‌باشد. برای سالم بودن تراز و جلوگیری از خطرات یا ضرباتی که ممکن است در کارگاه به تراز وارد شود یک جعبه‌ی چوبی یا فلزی

برای تراز کردن کلیه‌ی سطوح می‌توان از تراز استفاده کرد؛ هم‌چنین برای شبکه در سطوح شبکه دار و آبروها، پشت‌بام و کف حمام و آشپزخانه از تراز استفاده می‌کنند. در ساختمان برای تراز کردن کف، سقف، نصب در و پنجره و تمام کارها از تراز بهره می‌برند.


برای امتحان تراز که آیا صحیح کار می‌کند یا خیر، تراز را روی سطح صافی قرار می‌دهند به‌طوری که حباب هوا در وسط

اصلًاً بنا را با گونیا (زاویه قائم) شروع می‌کنند و اگر فنازی در زمین وجود داشته باشد در ضخامت دیوارها چنان جاسازی می‌کنند که اتاق‌ها با زاویه‌ی 90° درجه نشان داده شوند. در ساختمان می‌توان از گونیاهای چوبی یا گونیاهای فلزی استفاده کرد، اما استادان خبره می‌توانند بدون گونیا همه‌جا زاویه‌ی 90° درجه بسازند. براساس خواص مثلث قائم‌الزاویه که «مجموع مجذور دو ضلع مساوی است با مجذور وتر» می‌توان این کار را انجام داد. شیوه‌ی کار چنین است که یک ضلع کار را 6 سانتی‌متر و ضلع دیگر آن را 8 سانتی‌متر قرار می‌دهند که در این صورت، وتر باید 10 سانتی‌متر باشد. این اعداد را می‌توان به نسبت بزرگی و کوچکی محل کم و زیاد نمود و زاویه‌ی قائم درست کرد (برای مثال، به جای عدد 6° می‌توان عدد 3° و به جای عدد 8° می‌توان عدد 4° را انتخاب کرد که وتر آن 5 سانتی‌متر می‌شود). در این صورت، نیازی به گونیا نداریم. شما نیز می‌توانید ساخت گونیا با متر را در کارگاه تمرین کنید.


یا پلاستیکی به اندازه‌ی تراز می‌سازند و تراز را در آن جای می‌دهند؛ هم‌چنین در زمانی که در کیف ابزار قرار می‌گیرد با وسائل داخل کیف بخورد پیدا نکند.

ج - گونیا و کاربرد آن: گونیا و سیله‌ای است که از دو ضلع عمود بر هم، از پروفیل یا تسممه و یا چوب درست شده باشد. از گونیا برای کنترل قائم بودن امتدادها استفاده می‌شود.

گونیا هم‌چنین اصطلاحی است برای 90° درجه؛ یعنی یک قائم؛ بدین ترتیب، منظور از گونیا بودن، زاویه‌ی 90° درجه با عنایت به اینکه اکثرًا اتاق‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم را هروی که در آن راه می‌رویم حیاطی که در آن قدم می‌زنیم خشتی که قالب‌گیری می‌شود و سپس به آجر تبدیل می‌گردد و خلاصه تمام مصالح ساختمانی که ممکن است با آن سر و کار داشته باشیم همه و همه دارای زاویه‌ای برابر 90° درجه (یک قائم) یعنی گونیا هستند. بنابراین در ساختمان از گونیا فراوان استفاده می‌شود.




گونیای صنعتی




گونیای چوبی

گونیای فلزی




پروفیل



شکل ۱۳-۱

برای اندازه‌گیری، براساس استاندارد ایران و بسیاری از کشورهای جهان، بر حسب متر، سانتی‌متر و میلی‌متر مدرج شده است.

ج - متر و کاربرد آن:
متر: واحد اندازه‌گیری طول «متر» است و در اصطلاح به نوارهای اندازه‌گیری طول نیز اطلاق می‌شود. این وسیله‌ی ساده



متر جیبی کوچک نواری



متر بزرگ با دستگیره‌ی جمع‌کننده

شکل ۱-۱۴


ح - کمچه و کاربرد آن: کمچه وسیله‌ای است برای پهن و یک‌نواخت کردن ملات روی دیوار یا کارهای دیگر بنایی، مانند سیمان کاری.

کمچه با شکل‌ها و به منظور کاربردهای مختلف ساخته می‌شود و دارای صفحه‌ای فولادی به شکل مثلث (سه‌گوش) یا ذوزنقه و یک دسته‌ی چوبی یا پلاستیکی است که دسته به وسیله‌ی میله‌ای به صفحه متصل است. دسته‌ی کمچه در شکل‌های ساده یا خمیده برای راحتی کار ساخته می‌شود تا بتوان با آن روی ملات به طور فنری و انعطاف زیاد کار کرد. ابعاد صفحه‌ی فلزی کمچه در نوک حدود ۱۰ سانتی‌متر و به طول حدود ۱۵ سانتی‌متر است. نوک صفحه‌ی فلزی در شکل‌های گرد، تخت و تیز است. کمچه‌ی سیمان کاری دارای نوک تیز است و کمچه‌های کوچکی نیز با عرض کمتر ساخته می‌شوند که برای بعضی کارهای ساختمانی از جمله ماهیچه‌کشی استفاده می‌شود.



شکل تقسیم‌بندی متر


شکل ۱-۱۵



غلط

صحيح

شکل ۱-۱۶



شکل ۱-۱۷

تصویر ب) چنان‌چه دسته‌ی تیشه نسبت به امتداد افقی بالاتر باشد قسمت پایین شکستگی آجر به طرف کف دست مایل می‌شود.


تصویر ج) طریقه‌ی صحیح شکستن آجر : برای شکستن آجر باید دسته‌ی تیشه افقی و لبه‌ی آن عمود بر آجر باشد و قسمتی که باید شکسته شود خارج از دست قرار گیرد، طرز گرفتن دسته‌ی تیشه در شکستگی آجر تأثیر دارد.

تصویر د) چنان‌چه دسته‌ی تیشه از خط افقی نسبت به سطح طولی آجر پایین‌تر باشد قسمت پایین شکاف شکستگی به طرف انتهای آجر خواهد بود ؛ بنابراین، بهترین طریقه‌ی شکستن آجر همان تصویر «ج» است.

تعريف آجر


آجر سنگی مصنوعی است که از پختن خشت تهیه می‌شود. به دیگر سخن، «آجر» قطعه سفال پیش‌ساخته‌ی مکعب شکل است که در دیوارسازی بناها به کار گرفته می‌شود و در واقع زیرینای اصلی هر بنا را تشکیل می‌دهد. طریقه‌ی شکستن آجر به قطعات کوچک‌تر در چهار تصویر نشان داده شده است.

تصویر الف) طریقه‌ی گرفتن آجر و تیشه : قسمت تحتانی آجر را از طول آن در دست چپ می‌گیرند و با دست راست، انتهای دسته‌ی تیشه بنایی را به شکلی که لبه‌ی تیشه روی آجر هست، می‌چسبانند تا با وارد آوردن یک یا دو ضربه‌ی متوالی آجر به آسانی شکسته شود.




شکل ۱-۱۸

۲- آجر نیمه($\frac{1}{2}$): اگر آجر را به دونیم تقسیم کیم، نیمه آجر) به دست می آید که ابعاد آن $10 \times 5 \times 5$ سانتی متر است. علامت مشخصه ای این آجر ضربر است.




شکل ۱-۲۰- آجر نیمه

انواع اجزای آجر و مورد مصرف آن ها در دیوار چینی
۱- آجر درسته: به ابعاد $21 \times 5 \times 5$ سانتی متر ساخته می شود. نمای 5×5 را «کله نما» و نمای 21×5 را «راسته نما» می گویند.




شکل ۱-۱۹- آجر درسته (تعامی)

۶- آجر قلمدانی: اگر آجر را به صورت طولی از عرض نصف کنیم، آجر قلمدانی به دست می‌آید. و ابعاد آن $21 \times 5 \times 5/5$ سانتی‌متر است.




شکل ۱-۲۳- آجر کلاع پر




شکل ۱-۲۴- آجر قلمدانی

۷- آجر نیم لایی: اگر آجر را به صورت طولی از ضخامت $5/5$ سانتی‌متری آن نصف کنیم، آجر نیم لایی به دست می‌آید و ابعاد آن $21 \times 10 \times 2/7$ سانتی‌متر است.




شکل ۱-۲۵- آجر نیم لایی

۳- آجر کلوک ($\frac{1}{4}$): به اندازه‌ی یک چهارم طولی یک آجر یعنی $5/25 \times 5/5 \times 10$ سانتی‌متر است. علامت مشخصه‌ی این آجر دایره‌ی کوچک ○ است.




شکل ۱-۲۱- آجر کلوک

۴- آجر سه‌قدهی: به اندازه‌ی سه چهارم طول یک آجر تهیه می‌شود و در ابعاد $15/5 \times 10 \times 5/5$ سانتی‌متر است. (به اندازه‌ی یک کلوک از آجر کسر می‌شود). علامت مشخصه‌ی این آجر یک خط قطري است.




شکل ۱-۲۲- آجر سه‌قدهی


۵- آجر کلاع پر: اگر از سر یک آجر درسته به اندازه‌ی نصف از قطر یک نیمه کسر شود، مابقی آن را «کلاع پر» می‌گویند. این آجر به اندازه‌ی ذوزنقه $(21 \times 10) / (5/5 \times 10)$ سانتی‌متر است که البته بعد $10/5$ سانتی‌متری نسبت به مورد مصرف تغییر می‌کند.



طریقه‌ی درست



روش خوب حمل آجر




روش خوب برداشتن و گذاشتن آجر

۱-۲۷

کار با نمونه‌های آجر تخته‌ای یا پلاستیکی یا یونولیتی در پایان جلسه‌ی اول: با استفاده از نمونه‌های آجری تخته‌ای یا پلاستیکی لازم است هنرجویان انواع دیوارهای نیم آجره را به صورت تمرینی در کلاس و در حضور مربی آموزش بیینند.
الف - شکل صفحه‌ی بعد را هنرجویان به وسیله‌ی ماکت، شکل‌های مختلف چیدن آجر را به نمایش گذاشته مربی نیز صحت آن را تأیید خواهد کرد.

۸- آجر لغازی - دم کلاگی: در صورتی که $\frac{1}{4}$ آجر به صورت $\frac{1}{2}$ از سر نما و $\frac{1}{2}$ از راسته نما از یک گوشه حذف شود (طبق شکل) بقیه‌ی آجر را آجر لغازی می‌گویند.



شکل ۱-۲۶- آجر لغازی - دم کلاگی


ویژگی‌های آجر قابل استفاده در ساختمان
آجر باید کاملاً پخته شده باشد و در برخورد با یک دیگر صدای زنگ بدهد. از وجود آجرهای ترک دار و ناصاف که در نما قابل استفاده نیستند می‌توان در پشت آجر کاری از آنها استفاده نمود.

آجرهای سوراخ دار که تعداد سوراخ روی آنها به طور یکنواخت تقسیم شده فضای خالی میان آنها بین ۴۰ تا ۲۵ درصد حجم آجر است؛ هم‌چنین در این آجر قطر سوراخ‌ها حداقل ۱۵ میلی‌متر و ضخامت جداره‌ی بین سوراخ‌ها و لبه‌ی آجر بیش از ۱۵ میلی‌متر و فاصله‌ی سوراخ‌ها بیش از ۱۰ میلی‌متر است.


مراحل عملیات

۱- بدست گرفتن و نگاه داشتن آجر: آجر را محکم نگیرید و به انگشتان خود فشار ندهید تا پوست دست شما صدمه نبیند.


آجر باید در دست شما سُر بخورد. سعی کنید دستان خشک باشد.




شكل ١-٢٩




شكل ١-٢٨



شكل ١-٣١



شكل ١-٣٠



شكل ١-٣٢

- ۱- نیم آجر دوسر بسته
- ۲- نیم آجر یک سر لاریز یک سر لابند
- ۳- نیم آجر در گوشه‌ی دوسر بسته

ب- پس از آموزش پیوند در انواع دیوار نیم آجره، مربی شکل پیوندهایی را به صورت مجھول در اختیار هنرجویان قرار می‌دهد تا آنان با ماکت چیده رفع اشکال نمایند.



ردیف اول




ردیف دوم




ردیف اول
لابند



ردیف دوم
لاریز




ردیف اول




ردیف دوم


۴- نیم آجر الحاقی




ردیف اول



ردیف دوم



ردیف اول



ردیف دوم

۵- نیم آجر متقطع

شکل ۱-۳۳

مربي آموزش داده يا خود هنرجو با نمونه ها کار کرده برای هفته‌ی بعد (جلسه‌ی آينده) گزارشي تهيه نماید.

گزارش نويسي
هنرجويان پس از آموزش‌های لازم باید از تمام آنچه که

سخنی با هنرجويان

استفاده کرد. گزارش نويسي، در اختيار گذاشتن اطلاعات برای تصميم گيري در کارهای بعدی است و فن گزارش نويسي و سیمه‌ای برای مبادله‌ی اطلاعات است.

مهم‌ترین مسائل گزارش نويسي بدین شرح است:
عامل زمان در گزارش نويسي نقش مهمی دارد. گزارش کار سبب می‌شود به سرعت و در اندازه زمان به مشکلات گذشته و نحوه‌ی کار و تصميم گيري در توليد و مسائل دیگر رسیدگی کرد. هم‌چنان بايگانی گزارش کار سبب می‌شود در برنامه‌ريزی از آن استفاده نمود. برای نويسنده‌ی گزارش اين نکات باید مشخص باشد:

- ۱- هدف و تهيه‌ی فهرست
- ۲- ترتيب مطالب و تقدم و تأخير و راه حل کارها.

أنواع گزارش نويسي در کارهای مختلف

گزارش نويسي برای کارهای مختلف مدیریت، مدیریت تولید و سرپرستی کارگاه و به‌طور کلی برای مبادله‌ی اطلاعات است که آن را يك شخص یا يك اداره تهيه می‌کند. گزارش نويسي دارای انواع متفاوت بوده و به موقعیت و نوع کار بستگی دارد و حاوی دو بخش کلی «گزارش تولید و آزمایشگاهی» و «گزارش اطلاعات و جمع‌آوری عملکرد» است. در اين کتاب برای آموزش هنرجويان به گزارش‌هایي اكتفا می‌شود که مربوط به بحث اختصاصي رشته است.

گزارش نويسي توليد و آزمایشگاهي: در اين نوع گزارش‌ها از برگه‌های مشخصات خاصی استفاده می‌شود که مخصوص همان کار و به‌صورت جدول موجود است. در گزارش نويسي کارگاهي (ساختمان) باید نقشه‌ی کار تهيه شده توليد و مسائل فني و تئوري توضيح داده شود.

درس کارگاه در محوطه یا سالن کارگاه اجرا می‌شود. كليه‌ی مقررات کارگاه ساختماني باید دقیقاً در آن رعایت شود. رعایت نکات ایمنی ضامن تدرستی بوده به صورت یک اصل اساسی در کارگاه باید به اجرا گذاشته شود.

پوشیدن لباس کار: روپوش با رنگ مناسب کار، كفش مناسب، دستکش، کلاه ایمنی و اگر کار در ارتفاع انجام شود، استفاده از کمریند ایمنی الزامي است.

رفتار مناسب: رفتار و کردار خوب و منظم شما در کارگاه باعث می‌شود که به دستورهای مدرس و هنرآموز توجه داشته کار را به‌طور احسن انجام دهيد و با نکات فني کار به‌طور دقیق آشنا شوید.

نظم و ترتیب — حفظ و نگهداری ابزارها: برای تحويل گرفتن ابزار از انبار کارگاه نظم و ترتیب رعایت شود. در حفظ و نگهداری ابزار کار کوشنا باشيد و ابزار را بعد از تميز کردن تحويل انبار دهيد. حضور و غياب در ابتداء شروع کار کارگاهی الزامي است؛ به همين منظور، نمره‌اي جدا از نمره‌ي کار کارگاهی برای انصباط درنظر گرفته می‌شود که بخشی از نمره‌ي کار عملی شما خواهد بود.

گزارش نويسي
گزارش کار: موضوع، هدف، شرح و فايده
گزارش نويسي :

گزارش کار عبارت است از: شرح و انکاس مطالب و مسائل مربوط به کار که از طریق آن بتوان خواننده را به‌خوبی با کار و مسائل فني آن آشنا ساخت. گزارش کار باید در بردارنده‌ی حقایق، رویدادها و علل رویدادها و نیز راه حل باشد تا خواننده از آن بهره ببرد. گزارش کار باید مرتباً، مختصر و ساده نوشته شود و دارای نقشه و طرح باشد تا بتوان با صرف وقت کم از آن

- ۱۵- به دست آوردن آمار، ارقام یا اطلاعات، در صورت نیاز، رسم نمودار و منحنی کار
- ۱۶- عنوان کردن معایب و مشکلات کار و آنچه در این آزمایش یا اجرا یاد گرفته اید
- ۱۷- پیشنهادها

مراحل تهیه‌ی گزارش کار

در طول مدت کار از مسائل فنی و تئوری و عملی کار یادداشت برداری کرده پس از اتمام کار، گزارش کار را تهیه نمایید.

ارزش گزارش کار: برای هر گزارش کار نمره‌ای منظور شده که با نمره‌ی کارگاهی جمع می‌شود.

دفتر گزارش کار: برای هر نیم سال تحصیلی باید دفتر مخصوص گزارش کار تهیه کرد و در دو نسخه به‌طور واضح، تمیز و خوش خط نوشته. یک نسخه به دفتر و نسخه‌ی دوم به مری‌تحویل داده خواهد شد.

در اینجا چند برگه‌ی مشخصات گزارش رایج در کارگاه‌های ساختمانی، به منظور آشنایی هنرجویان، درج شده است :

- مشخصات فنی گزارش کار و مطالب مندرج در آن**
- ۱- تاریخ انجام کار.
 - ۲- شماره‌ی گزارش کار.
 - ۳- نام پروژه و محل و منطقه‌ی آزمایش و نام آزمایشگاه
 - ۴- نام اشخاص یا شخص آزمایش‌کننده
 - ۵- وضعیت جوی مانند درجه‌ی حرارت محیط، درصد رطوبت هوا
 - ۶- وضعیت فیزیکی کار، مدت زمان کار در روز یا شب
 - ۷- ساعت شروع و اتمام کار
 - ۸- مصالح مورد نیاز
 - ۹- وسایل و ابزار مورد نیاز
 - ۱۰- حجم کار انجام شده در مدت زمان اعلام شده
 - ۱۱- مسائل جنبی که باعث تغییر شرایط پیشرفت کار می‌شود.
 - ۱۲- نقشه‌های کار
 - ۱۳- شرح کار، تولید، آزمایش و مسائل تئوری کار
 - ۱۴- نتیجه‌گیری و برداشت علمی و عملی از تولید و آزمایش و تفسیر نتایج در گزارش

تاریخ :	پروژه :	کارفرما :
شماره‌ی مسلسل :	ناظر :	پیمانکار :
گزارش روزانه‌ی کارگاه		

۱— خلاصه‌ی پیشرفت کار و عملیات انجام شده:

۲— شرایط جوی:

● دمای متوسط درجه‌ی سانتی‌گراد وضعیت جوی :

۳— نیروی انسانی:

● کارگر ساده نفر ● کارگر فنی نفر سربرست، فورمن

۴— مصالح و لوازم، وضعیت:

۵— ماشین‌آلات و مشغول به‌کار: تعداد، ساعت

۶— نواقص و اشکالات اجرایی:

۷— شماره‌ی مسلسل صورت جلسات و دستورهای کار:

۸— کنترل کیفی، پیشنهادها:

امضای ناظر

در مورد نیاز توضیحات اضافی در پشت صفحه مرقوم گردد.

هفته‌ی دوم (جلسه‌ی دوم)

۴- چیدن دیوار ۱۰ سانتی‌متری متقارع در وسط در ردیف.

لازم است در صورت نیاز شکل هریک از دیوارها را که قبلًاً روی مقوا یا کاغذ کالک کشیده شده و از آن اوژالید گرفته شده در کلاف چوبی آماده کرده و در اختیار هنرجویان قرار داده شود. هنرجویان بیشتر باید پیوندها را دقیق نمایند؛ به ویژه محل استفاده از سه قدی یا نیمه یا کلوک‌ها.

گزارش نویسی

هنرجو در پایان جلسه‌ی دوم گزارشی، مطابق روش‌های یادشده، تهیه نماید و هفته‌ی بعد آن را تحويل دهد.

جلسه‌ی دوم هنرجویان در گروه‌های دونفری با دریافت ابزار و وسائل لازم مانند تیشه، شاقول، ریسمان کار، تراز، شمشه، گونیا و ... کار آجرکاری را به صورت خشکه (بدون ملات) می‌چینند و آن را شمشه‌کش و شاقول می‌نمایند. تعداد ردیف‌های آجر ۸ رگ است که هریک از کارها پس از ارزش‌بایی برچیده خواهد شد.

۱- چیدن دیوار ۱۰ سانتی‌متری دو سرتسته در ۸ ردیف.

۲- چیدن دیوار ۱۰ سانتی‌متری یک سرتسته در ۸ ردیف.

سرلابد در ۸ ردیف.

۳- چیدن دیوار ۱۰ سانتی‌متری در گوشه در ۸ ردیف.

جلسه‌ی سوم

هدف‌های رفتاری: پس از پایان هفته‌ی سوم از فرآگیر انتظار می‌رود:

۱- زمینه را بشناسد و موارد کاربرد آن را شرح دهد.

۲- قسمت‌های مختلف فرقون را توضیح دهد.

۳- شمشه ملات را بشناسد و مشخصات آن را شرح دهد.

۴- استانبلی را معرفی کند و انواع آن را نام ببرد.

۵- بیل را معرفی کند و انواع آن را توضیح دهد.

۶- پیمانه‌ی مصالح را بشناسد و انواع آن را نام ببرد.

۷- انواع تیشه و کاربرد هریک را توضیح دهد.

۸- طریقه‌ی به دست آوردن خمیر آهک را شرح دهد.

۹- خاصیت خمیر آهک را توضیح دهد.

۱۰- ملات آجرکاری را شرح دهد.

۱۱- اندازه‌ی اختلاط مصالحی که در ملات‌سازی استفاده می‌شود، شرح دهد.

۱۲- نوع آب مناسب برای ملات‌سازی را بشناسد.

ابزار و لوازم مورد نیاز برای آجرکاری با ملات

را حمل کرد. دارای دو دسته در انتهایها است و یک نفر آن را حمل می‌کند. فرقون دارای یک چرخ کوچک یا بزرگ فلزی، لاستیکی توپر و یا لاستیکی تیوب‌دار (بادی) است.

فرقون و کاربرد آن

فرقون وسیله‌ای است که برای جابه‌جایی مصالح ساختمانی به کار می‌رود و با آن می‌توان حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم مصالح



فرقون




فرقون فلزی

شکل ۱-۳۴


دستگیره است. زنبه دارای انواع فلزی و چوبی است. ابعاد آن به طول و عرض 70×70 و به عمق 10 سانتی متر است. با زنبه می توان مصالح را به راحتی به طبقات حمل کرد.

زنبه

زنبه وسیله ای برای جابه جایی آجر و مصالح دیگر است که دو نفر آن را حمل می کنند و از دو طرف دارای یک جفت



زنبه چوبی



زنبه فلزی

شکل ۱-۳۵


شمشهی ملات

لبه طولی تو گود شمشهی ملات را روی لبه آجر کاری ردیف اول قرار می دهیم؛ به طوری که یک لبه شمشهی ملات روی سطح کار و لبه دیگر آن عمود بر روی کار قرار می گیرد. روی کار را با ملات پر کرده و آن را با لبه شمشهی ملات هموار می کنیم. در این صورت، ضخامت ملات با ضخامت شمشهی ملات یکسان خواهد بود. زمانی که ملات کاملاً مسطح شد شمشه را

شمشهی ملات - طول این شمشه در حدود هفتاد تا یکصد سانتی متر است و از یک چوب مکعب مستطیل شکل ساخته شده که ضخامت های متفاوت دارد. شمشهی ملات مکعبی است از $2/5 \times 2/5 \times 70$ سانتی متر که در یک ضلع طولی آن با رنده دو راهه به اندازه هی 15×15 میلی متر خالی شده، ضخامت باقی مانده لبه شمشهی ملات 10×10 میلی متر و گاهی کمتر یا

بندکشی بعدی در نما است تا آجرکاری را زیبا سازد. (کار با شمشهی ملات را تمرین کنید).

آهسته از لبه کار جدا می‌کنیم و آجرچینی را ادامه می‌دهیم، ضخامت لبه شمشهی ملات که در لبه کار خالی مانده محل



شکل ۱-۳۶

استانبولی و کاربرد آن


استانبولی برای حمل ملات آجرکاری استفاده می‌شود.

استانبولی ظرفی است به شکل مخروط ناقص به ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر، قطر قاعده‌ی ۲۵ سانتی‌متر و قطر دهانه‌ی ۵ سانتی‌متر که در اندازه‌های کوچک‌تر موجود بوده گاه در اندازه‌ی بزرگ‌تر نیز وجود دارد و در کارهای دیگر به کار می‌رود.



ب - اشكال مختلف استانبولی (در سه اندازه)

شکل ۱-۳۷




مشخصات فنی بیل صنعتی ساختمانی

طول دسته حدود 100° تا 140° سانتی‌متر و جام در اندازه‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ 20×30 و 20×15 و 30×35 سانتی‌متر ساخته می‌شود. دسته‌ی بیل باید یک الی دو سانتی‌متر خمیده باشد تا در کار، راحت استفاده شود. از بیل کشاورزی در کارهای ساختمانی، خاکبرداری و کندن زمین‌های طبیعی استفاده می‌شود. در صورت امکان باید در کارهای ساختمانی از بیل صنعتی استفاده کرد و نباید نوک بیل را به جای سخت فلزی یا سنگ زد، زیرا کج و دندانه‌دار می‌شود. لازم است حتماً بیل را تمیز نگه‌داری کنیم.

بیل دسته کوتاه و کاربرد آن

بیل از لحاظ کارهای ساختمانی دارای ابعاد استاندارد مخصوص است. این نوع بیل دارای دسته‌ی کوتاه و دستگیره در سردهسته است. جام بیل چهارگوش بوده که قسمت انتهایی (نزدیک به دسته) دارای انحنای مختصراً و در قسمت جلو کاملاً صاف است و با آن می‌توان مصالح را از کف زمین برداشت. دو طرف جام بیل دارای لبه است و مصالح را به خوبی روی خود نگه می‌دارد و در موقع حرکت دادن، مصالح از داخل آن نمی‌ریزد و می‌تواند به راحتی مقدار مناسبی از مصالح را منتقل کند. با بیل دسته کوتاه، مصالح ساختمانی که روی زمین قرار دارد، مخلوط می‌شود یا در محل مخصوص تهیه ملات به کار می‌رود.




شکل ۱-۳۸

می‌سازند. قسمت فلزی تیشه که جنس آن از فولاد ساخته شده دارای دو قسمت است که قسمت اول یعنی سر تیشه برای کوبیدن به شکل تخت، مانند چکش، به کار می‌رود و قسمت دوم، تیغه‌ی تیشه که عمود بر دسته و لبه‌ی آن تیز است. این قسمت برای کدن و شکستن آجر به کار می‌رود درین تیغه و سر تیشه سوراخی به قطر دسته‌ی تیشه تعییه شده که دسته‌ی استوانه‌ای شکل از آن عبور داده می‌شود. برای این که دسته‌ی


تیشه و کاربرد آن (تیشه‌ی بنایی)

تیشه وسیله‌ای است که برای شکستن آجر و ساختن نیمه، سه‌قدمی، کلوك و نظایر آن، همچنین بعضی کنده‌کاری‌ها و ضربه‌زدن به محل‌های موردنظر به کار می‌رود. تیشه از دو قسمت تشکیل شده است.


دسته‌ی تیشه را به طول تقریبی 30° سانتی‌متر و قطر تقریبی $2/5$ تا 3 سانتی‌متر، از چوب گرد استوانه‌ای شکل (دم گاوی)



پلان پیمانه‌ی پرشده روی مصالح برای پیمانه کردن
شکل ۱-۴۰




— پیمانه‌ی مصالح $25 \times 50 \times 50$ سانتی‌متر در کارگاه ساختمانی
— پیمانه‌ی مصالح 30×30 در کارگاه



شکل ۱-۴۱

تیشه در جای خود محکم قرار گیرد هر روز صبح قبل از شروع کار تیشه را در آب فرو می‌برند تا دسته‌ی تیشه در جای خود محکم باشد.



شکل ۱-۳۹

پیمانه‌ی مصالح و کاربرد آن
ملات باید از محلول کردن نسبت‌های معینی از سیمان و ماسه یا مصالح دیگر ساخته شود. برای رعایت این نسبت‌ها از پیمانه استفاده می‌شود. پیمانه وسیله‌ای برای اندازه‌گیری حجمی مصالح است که به ابعاد مختلف ساخته می‌شود و دارای چهار دستگیره است. پس از آن که مصالح مورد مصرف مانند ماسه و سیمان در داخل آن ریخته شد و روی آن با شمشه صاف گردید، به وسیله‌ی دسته‌ها پیمانه را بالا کشیده چون زیر پیمانه کف ندارد، مصالح بر جای باقی می‌ماند و پس از صاف کردن روی مصالح، دوباره پیمانه را روی مصالح قرار داده داخل آن برای پیمانه کردن بر می‌شود.


داشته باشد (به طوری که در کشویی طرف حوض باشد). در داخل جعبه و پشت در کشویی یک پنجره از تور سیمی نصب می‌کنند. اول سنگ آهک را در جعبه قرار می‌دهند و روی آن آب می‌ریزند و آب و آهک را بهم می‌زنند تا آهک‌ها از هم باز شده به صورت آهک مایع یا دوغاب آهک درآید؛ سپس در کشویی را باز می‌کنند تا دوغاب آهک از پنجره‌ی سیمی عبور کرده به داخل حوضچه جاری شود. آن‌گاه سنگ آهک اضافی را از جعبه بیرون می‌ریزند. این عمل آنقدر ادامه دارد تا حوضچه از دوغاب آهک پر شود. و پس از آن که آهک ته نشین شد آب آن تبخیر می‌شود یا به زمین فرو می‌رود یا آن که آب زلالی روی خمیر آهک باقی می‌ماند که آن را خارج کرده و خمیر آهک را استفاده می‌کنند.

طریقه‌ی به‌دست آوردن پودر آهک شکفته

سنگ‌های آهک آورده شده از کوره‌ی آهک‌پزی را روی هم ابناشته می‌کنند، پس از یک روز تنگ گذاشت، آهک را برگردان می‌کنند تا به صورت گرد آهک درآید. گرد آهک را از سرندهای بسیار ریز عبور داده آن را به کار می‌برند معمولاً در ساختمان از گرد آهک و خمیر آهک استفاده می‌کنند. آهک برای شفته‌ریزی و ملات‌های آهکی و نظایر آن به کار می‌رود.

طریقه‌ی به‌دست آوردن خمیر آهک

طریقه‌ی به‌دست آوردن خمیر آهک: یک حوض مکعب شکل به اندازه‌ی تقریبی $2 \times 3 \times 3$ متر در زمین حفر می‌کنند و بالای آن یک جعبه‌ی چوبی قرار می‌دهند که یک در کشویی



طریقه‌ی به‌دست آوردن خمیر آهک

ملات‌ها

سرند به دو نوع است :

سرندهای پایی که تور سیمی را روی یک کلاف چوبی یا فلزی مربع یا مربع مستطیل شکل کوبیده و برای آن که سرپا باشد یک پایه به کلاهک کلاف متصل می‌سازند و به طور سه پایه آن را روی زمین قرار می‌دهند؛ به گونه‌ای که شب سرند با زمین در سمت جلوی مصالح یک زاویه‌ی باز (منفرجه) تشکیل می‌دهد؛ سپس خاک و شن را با ییل روی سرند می‌ریزند دانه‌های ریز از سوراخ‌های سرند عبور کرده زیر سرند جمع می‌شود و دانه‌های درشت در زاویه‌ی باز سرند روی زمین جمع می‌گردد؛ بدین ترتیب، ملات را از دانه‌های ریز که مورد نظر است آماده می‌کنند.

نوع دیگر سرند، سرند دستی است که کلافی از چوب به قطر تقریبی هفتاد سانتی‌متر و ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر، به شکل دائیه ساخته‌اند و یک طرف این کلاف را با تور سیمی پوشانیده‌اند. به طور کلی نوع ریز و درشتی سرند را با میلی‌متر مشخص می‌کنند مصالح مورد نظر را داخل کلاف روی تور سیمی می‌ریزند و آن را با دست به گردش در می‌آورند (گردش سرند با دست زائد به طور چپ و راست است) که در بی‌آن، دانه‌های ریزتر از سوراخ‌های سرند عبور کرده و دانه‌های درشت داخل سرند باقی می‌ماند؛ بنابراین، دانه‌های درشت را از دانه‌های ریز جدا کرده، ملات را آماده می‌کنند. هنگامی که ماسه یا مواد دیگر ملات آماده شد آن‌ها را به مقدار معین در ظرف‌های آهنه ملات سازی می‌ریزند یا روی زمین به شکل آب خوره در می‌آورند؛ سپس به مقدار معین آب به آن اضافه می‌کنند و با ییل مواد را به صورت تر به هم زده خوب مخلوط می‌کنند تا برای کار آماده شود. آب را می‌توان با شلنگ یا با سطل‌های آهنه و نظایر آن، به آن اضافه کرده اگر بخواهند آب به مقدار معین اضافه گردد از پیمانه استفاده می‌کنند.

برای کارهای مختلف ساختمانی از جمله دیوار چینی و اندواد کردن سطوح عمودی در مکان‌های خشک و مرطوب اندوهای متفاوت می‌توان ساخت و به مصرف رسانید. که از آن جمله است :

الف — ملات ماسه آهک که با استفاده از پودر آهک شکفته یا خمیر آهک و مخلوط کردن با ماسه و آب لازم، ملات ماسه آهک حاصل می‌شود. میزان مصرف آهک در این نوع ملات برای کاربردهای متفاوت، متغیر است و کم و زیاد می‌شود.

ب — ملات باتارد که با استفاده از سیمان، آهک، ماسه و آب به دست می‌آید. این ملات چنان‌چه بعد از استفاده مرطوب نگه داشته شود مقاومت بسیار خوبی خواهد داشت.

ج — ملات ماسه سیمان که با استفاده از سیمان به میزان مورد نیاز ماسه و آب تهیه می‌شود و تقریباً در کلیه‌ی کارهای ساختمانی از جمله دیوار چینی‌ها، اندوهای، کفسازی‌ها و کاشی کاری‌ها به کار می‌رود. گفتنی است که در کارگاه ساختمان هنرستان‌ها به سبب آن که کار جنبه‌ی آموزشی دارد و پس از پایان، ارزش‌یابی می‌شود، از ماسه‌ی خاکی به تنها‌ی استفاده می‌گردد. و ملات آجرکاری ساخته می‌شود.

ملات سازی در کارگاه: برای ساختن ملات، نخست باید مواد ملات را از توری‌های سیمی گذارند. این توری‌ها با سوراخ‌های درشت و ریز ساخته شده‌اند و به نام‌های سرند، غربال و الک مشهور هستند. سرندها را بر حسب سوراخ‌های ریز و درشت مشخص می‌کنند، اما استادکاران قدیمی به سرند یک سانتی‌متری یا ده میلی‌متری «سرند چشم بلبلی» و سرند درشت را «سرند دانه بادامی» و خیلی درشت را «سرند چشم گاوی» می‌گویند.





شکل ۱-۴۳

۱— سرند چشم بلبلی درشت

۲— سرند چشم بلبلی

۳— غربال

۴— الک



شکل ۴۴-۱

آجر کاری در کارگاه

ملات، حرکت کمچه با دست و مشاهده چشم، برای پهن کردن ملات در یک ضخامت را نیز تمرین می کنیم، بنابراین بدون شمشه ملات آجر کاری را انجام می دهیم.


جلسه‌ی سوم: طرز اجرای دیوار ۱۰ سانتی‌متری دو سر بسته با ملات

همان گونه که در شکل پیداست ابتدا سطح زیر کار را آماده کرده آجرچینی ردیف اول دیوار ۱۰ سانتی‌متری، با توجه به پیوند صحیح آن، آغاز می‌شود. پس از شمشه‌کش و تراز کردن روی سطح ردیف چیده شده را با استفاده از شمشه‌ی ملات به شیوه‌ی صحیح ملات‌کشی می‌کنند؛ آن گاه دو آجر در دو سر ردیف اول می‌چینند و پس از تراز کردن و تنظیم آن‌ها ریسمان‌کشی نموده سایر آجرها را در امتداد ریسمان می‌چینند و به همین ترتیب ردیف‌های بعدی کار ادامه می‌یابد.

تراز کردن سطح کار

همان گونه که رج اول کار باید دقیقاً به صورت تراز روی ملات افقی قرار گیرد سطح کار نیز باید در روی تمام رج‌های آجر کاری تراز باشد، بعد از قرار دادن دو آجر ابتدایی و انتهایی، شمشه و تراز، مانند ابتدای کار کنترل می‌شود.

ملات که آماده شد آجر کاری را شروع می‌کنیم. ملات را با کمچه در محل کار، در طول دیوار پهن می‌کنیم؛ البته می‌توانیم طول دیوار را از طول شمشه‌ی موجود زیادتر انتخاب کنیم؛ بنابراین، یک آجر در ابتدا و یک آجر در انتهای دیوار قرار می‌دهیم؛ سپس دو آجر را با ریسمان کار در امتداد یک دیگر تراز می‌کنیم. اگر شمشه کوتاه‌تر از طول دیوار است می‌توان با دو بار تراز کردن، کار را ادامه داد. بعد از تراز کردن، آجرها را ریسمان‌بندی می‌کنیم. در ردیف اول ریسمان کار را به دو طریق می‌توانیم بیندیم؛ نخست این که ریسمان را دور یک آجر پیچیده روی آجر تراز شده قرار می‌دهیم و برای این که از جای خود حرکت نکند یک آجر به شکل وزنه روی آن می‌گذاریم. دوم این که می‌توانیم خارج از دیوار، آجرهای اضافی که روی زمین قرار می‌دهیم ریسمان کار را در امتداد دیوار بیندیم. البته بستن به روش دوم برای این است که آجر اصلی دیوار از جای خود تکان نخورد در این حال، ساختن ردیف اول آجر کاری را شروع می‌کنیم. این ردیف که تمام شد پهن کردن ملات را با کمچه روی ردیف اول آجر کاری تمرین می‌کنیم و دو آجر در ابتدا و انتهای کار قرار داده پس از شاقول کردن، ریسمان‌بندی می‌کنیم و ادامه‌ی آجر کاری را تا آخر ادامه می‌دهیم. پهن کردن ملات بدون شمشه‌ی



شکل ۱-۴۵

ریسمان‌بندی

ردیف دوم به همین ترتیب تکرار می‌شود.

برای بستن ریسمان روی کار دقت شود که ریسمان یا
لبه‌ی افقی آجر، به گونه‌ای بسته شود که ریسمان حدوداً دو میلی‌متر
با آجر فاصله داشته باشد و این فاصله در تمام طول آجرچینی باید
رعایت گردد. و اگر غیر از این باشد آجرکاری غلط است.


در دیوار چینی آجری برای این که نمای خارجی دیوار و
تراز روی آن در یک سطح قرار گیرد دو طرف دیوار یا پایه را تراز
می‌کنند و ریسمان می‌بندند و در امتداد ریسمان آجرها را قرار
می‌دهند و پس از آن که یک ردیف آجرکاری انجام شد



آجرکاری با ریسمان به طریقه‌ی صحیح



آجرکاری با ریسمان به شیوه‌ی غلط




شکل ۱-۴۶



ردیف اول




ردیف دوم




شکل ۱-۴۷—(چیدن دیوار نیم آجره در هشت ردیف با ملات)

آجری که روی دیوار در امتداد ریسمان کار قرار می‌دهیم
نباشد به ریسمان کار بچسبد. رعایت ۲ میلی‌متر فاصله در طول
آجر چینی الزامی است.



طریقه‌ی گرفتن آجر بادست و گذاشتن روی دیوار

شکل ۱-۴۸




شکل ۱-۴۹

سپس ریسمان دیگری که به دور ریسمان طولی حلقه شده و دو سر حلقه روی آجر تراز شده می‌گذاریم؛ به طوری که ریسمان اولی نبش آجر تراز کرده قرار گیرد و ریسمان حلقه کرده را در جای خود محکم می‌کنیم؛ آن‌گاه آجری روی آن قرار می‌دهیم تا تکان نخورد. اگر ریسمان طولانی تراز حد معمول بود می‌توان این عمل را دو تا سه بار تکرار کرد و ردیف آجر کاری را به پایان رسانید.

کمریند ریسمان

در دیوارهای طولانی پس از این که دو نبش کار را با یک دیگر تراز کردیم ریسمانی که در امتداد دیوار و دو نبش آماده شده می‌بندیم، اگر طول آن زیاد باشد سنگینی ریسمان در وسط، ایجاد قوس می‌کند. برای جلوگیری از قوس ریسمان در وسط دیوار، آجری با تراز دو نصب نصب می‌کنیم و در دو طول دیوار ریسمان را می‌بندیم؛



شکل ۱-۵۰ «نحوه‌ی بستن ریسمان با استفاده از کمریند ریسمان»

می‌توانند آجری را عمودی روی کار قرار داده و ریسمان را از روی آن عبور دهنده و طرف ادامه کار آجر دیگری روی ریسمان می‌گذارند به طرقی که ریسمان نبش آجر ردیف کار باشد. این عمل را می‌توان در تمام طول کار چندین بار تکرار کرد. به این عمل در ساختمان «وابند ریسمان» می‌گویند. این وابندها هرچه تکرار شود از سینه کردن ریسمان کاسته می‌شود و ریسمان در یک حالت افقی قرار می‌گیرد.

وابند ریسمان

در آجرکاری‌های طولی، مانند دیوارها برای ریسمان بستن جلوی کار – با توجه به این که طول دیوار زیاد است – ریسمان را در طول دیوار می‌بندند؛ بنابراین، ریسمان حالت کمانی به طرف پایین پیدا می‌کند (در اصطلاح می‌گویند ریسمان سینه کرده است). اگر بخواهند آجرکاری را با ریسمان برابر کنند و سطح آجرکاری تراز گردد هر چند آجری که روی کار نبش ریسمان نصب کردند



شکل ۱-۵۱ «نحوه‌ی بستن ریسمان با استفاده از وابند ریسمان»



مهار کردن ریسمان کار

شمشه کردن نمای کار

پس از چیدن رج‌ها با شمشه، نمای آجر کاری کنترل می‌شود. این کار با قرار دادن شمشه به طور ضربدری صورت می‌گیرد. در شکل، خطای پیچیدگی کار نشان داده شده است. البته اگر کار، خوب تراز و شاقول بشود و در استفاده از ریسمان کار

دقت کافی به عمل آید، خطای پیچیدگی به وجود نخواهد آمد.
اجرای رج‌های بعدی: رج‌های بعدی را با رعایت کلیه‌ی نکات یاد شده انجام می‌دهند تا هشت رج کار عملی پایان پذیرد. بعد از اتمام هشت رج، ابتدا اطراف کار تمیز شده مراتب برای درج زمان اجرای کار و ارزش‌بایی به مسئولین درس اطلاع داده می‌شود.



— مرحله‌ی اول طریقه‌ی ضربدری کنترل‌نما با شمشه (کنترل پیچیدگی نما)



— مرحله‌ی دوم طریقه‌ی ضربدری کنترل‌نما با شمشه

شکل ۱-۵۲

آن‌چه در جلسه‌ی سوم آموخته تهیه نماید و در ابتدای جلسه‌ی چهارم تحويل دهد.

در پایان جلسه‌ی سوم لازم است هنرجو گزارش کاملی از

گزارش نویسی

هفته‌ی چهارم (جلسه‌ی چهارم)

شمشه کش باشد. هنگامی که ردیف‌های آجرچینی به چندین ردیف رسید لازم است از شاقول نیز برای شاقولی بودن آجرها استفاده گردد. بندهای عمودی بین آجرها باید یکنواخت و یک اندازه باشد؛ همچنین در یک سر دیوار، مطابق شکل، لاریز باید اجرا گردد. در پایان پس از ارزش‌بایی، آجرها و ملات‌ها جمع‌آوری شده و در جای خود قرار گیرد.

هشت‌گیر

۱- هشت‌گیر پله‌ای که به آن «لاریز» گفته می‌شود. لاریز در دیوار طولی به کار می‌رود؛ یعنی، اگر طول دیوار زیاد باشد و توانند آن را در یک مرحله انجام دهند قسمت اول را که آماده کردند می‌سازند و در هر ردیف آجرکاری به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ آجر از طرف طول عقب‌نشینی می‌کنند؛ سپس قسمت دوم را که خواستند بسازند ردیف آجرکاری را با لاریز به آجرکاری سابق اتصال می‌دهند با ملات بین آن‌ها را پر می‌کنند. لاریز را می‌توان دو طرفه انجام داد و قسمت وسط دیوار را پر کرد. (دیوار لاریز را تمرين کنید).


اجرای دیوار ۱۰ سانتی‌متری در گنج (گوشه) یک سر لاریز

ابتدا مطابق نقشه‌ی کار سطح زیر کار را برای چیدن ردیف اول آجرچینی با استفاده از ماسه یا ملات آماده شده به ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر – با استفاده از کمچه – مسطح و تراز می‌کنیم؛ آن گاه آجرهای نبش‌ها و گنج را در محل صحیح خود قرار داده با استفاده از شمشه، و تراز و گونیا آن‌ها را می‌چینیم؛ سپس سایر آجرهای ردیف اول را براساس رسیمان‌بندی تنظیم می‌کنیم تا ردیف اول آجرکاری به اتمام برسد. باید دقیق نمود که زاویه‌ی قائمه کاملاً و با دقیق کنترل شود.

آن گاه با استفاده از شمشه ملات روی ردیف اول را ملات‌کش کرده ردیف دوم آجر را که از نبش‌ها و گنج شروع می‌شود، پس از تنظیم صحیح آن‌ها، رسیمان‌بندی کرده سایر آجرها را می‌چینیم.


باید دقیق نمود که هر ردیف آجر با سایر آجرها کاملاً

محور آجر فوچانی و بند قایم آجر زیرین





پیوند نیم و نیم دیوار ۱۰ سانتی‌متری

شکل ۱-۵۳




شکل ۱-۵۴- لاریز دو طرفه





شکل ۱-۵۵



شکل ۱-۵۶—میزان کردن آجرهای دیوار لاریز با شمشه یا تراز بلند

استفاده از ملات، و آجر و کلیه‌ی ابزار لازم یک دیوار یک آجره با پیوند بلوکی دو سر بسته خواهد چید.

شرح کار بین ترتیب است که ابتدا با استفاده از ماسه یا ملات سطح زیر کار را برای ردیف اول آجرچینی آماده کرده سپس آجرهای دو انتهای کار را چیده با استفاده از تراز آن‌ها را نصب می‌نمایند؛ آن‌گاه رسمنانشی صورت می‌گیرد؛ سپس سایر آجرهای ردیف اول چیده می‌شود و بی‌در بی هر یک از آجرها و هم‌چنین کلیه‌ی آجرهای ردیف اول کنترل شده تا از امتداد افقی خارج نشوند. افزون بر آن، سطح روی آجرها باید یک‌نواخت و بند عمودی آن‌ها نیز کنترل شود تا یک‌نواخت باشند.

برای اجرای ردیف دوم، با استفاده از شمشه ملات بر روی آجرها ملات کشیده یک‌نواخت می‌کنیم؛ آن‌گاه آجر ابتدا و انتهای دیوار را با توجه به ردیف اول و در نظر گرفتن پیوند صحیح آجرچینی در جای خود قرار می‌دهیم؛ سپس تراز کردن عمودی و افقی هر یک از آجرها برای چیدن سایر آجرهای این ردیف رسمنانبندی می‌کنیم. در بی‌آن، آجرهای ردیف دوم را چیده شاقول و تراز افقی آن‌ها بی‌در بی کنترل می‌نماییم. بندهای عمودی نیز باید یک‌نواخت و کنترل شوند. ردیف سوم، مشابه ردیف اول و ردیف چهارم نظیر ردیف دوم به همان ترتیب چیده می‌شود تا هشت ردیف به اتمام برسد. سطح نمای کل کار و دو سر دیوار باید شمشه‌کشی و شاقول باشند. در پایان کار اطراف دیوار چیده شده باید تمیز شود. پس از ارزش‌بایی مربی، آجرها و ملات‌ها جمع‌آوری و در جای خاص خود قرار داده شود.

شکل انواع دیوارهای یک آجره با پیوندهای (بلوکی) – صلیبی – کله‌راسته – سرناما) کشیده شود.

۲- هشت گیر عمودی که هم در دیوارهای طولی و هم در دیوارهایی که نسبت به هم عمود باشند می‌توان به کاربرد. در این نوع هشت گیر در ردیف آجرکاری یک در میان $\frac{1}{4}$ آجر را از برکار بیرون می‌گذارند و عمل آجرکاری را انجام می‌دهند. هر ردیف از دیوار بعدی را می‌توان به این هشت گیرها وصل کرد و فاصله‌ی ملات بین آن‌ها را با کمچه پر نمود.

گزارش نویسی

در پایان جلسه‌ی چهارم تهیه‌ی گزارش برای تحويل در ابتدای جلسه‌ی پنجم ضروری است.

جلسه‌ی پنجم


آموزش پیوندهای آجری در دیوارهای یک آجره با ماکت، سپس چیدن دیوار با آجر و ملات

هنرجویان در کلاس درس با استفاده از ماکت‌های چوبی یا پلاستیکی انواع پیوندهای دیوارهای یک آجره را با توجه به راهنمایی مربی، می‌چینند که لازم است این نمونه‌ها را مطابق نقشه انجام دهند : (الف) انواع دیوارهای یک آجره (دو سر بسته) یک سرلاریز یک سربسته – یک سرلاریز و یک سر لابند اتصال دو دیوار در کنج – اتصال دو دیوار متقاطع).

پیوندهایی که هنرجویان برای چیدن ماکت‌ها استفاده خواهند نمود عبارت‌اند از :

پیوند بلوکی، پیوند کله و راسته، پیوند صلیبی، پیوند سرناما و

پس از پایان کار با ماکت، آن‌گاه هنرجویان در کارگاه با



شکل ۱-۵۷- دیوار یک آجره دو سر بسته

گزارش نویسی


در پایان جلسه‌ی پنجم، گزارش باید تهیه شود و در ابتدای جلسه‌ی ششم تحويل گردد.

جلسه‌ی ششم


آموزش و چیدن یک دیوار یک آجره با پیوند کله و راسته‌ی یک سرلاریز و یک سرلاند هنرآموزان پس از دریافت ابزار کار و آماده کردن ملات در ظرف ملات، سطح زیر کار را با کشیدن ماسه یا ملات آماده کرده ابتدا دو آجر در دو انتهای دیوار به طور تراز قرار می دهند؛ آن گاه برای چیدن سایر آجرها ریسمان‌بندی کرده مطابق نقشه‌ی کارگاهی سایر آجرهای دیوار را بر روی سطح کار قرار می دهیم و با استفاده از تراز و تیشه‌ی بنایی آجرها را تنظیم می کنیم. حال با استفاده از شمشه‌ی ملات روی آجرهای ردیف اول را ملات

کشیده و بک نواخت می نماییم؛ سپس دو آجر – با توجه به نوع پیوند و پوشش لازم با آجر زیرین – در دو انتهای ردیف اول قرار داده به دقت تنظیم و تراز می کنیم؛ در پی آن، ریسمان‌بندی را انجام می دهیم. با توجه به این که در دو انتهای دیوار باید لاریز و لابند اجرا شود آجرهای دو سر را قرار داده سپس بین آن‌ها را پر می کنیم. در تمام مراحل کار باید با استفاده از شمشه، تراز و امتداد ریسمان، نیز با بهره‌گیری از تیشه و شاقول، آجرها را به طریق صحیح در جای خود قرار دهیم تا کار زیبا و بدون عیب انجام پذیرد. در پایان که تعداد ردیف آجرچینی به هشت ردیف رسید، مرتب کار را ارزش‌یابی می کند؛ سپس هنرجو اطراف کار را تمیز کرده.

کلیه‌ی آجرها و ملات‌های مصرف شده را در جای خود قرار می دهد. ابزار کار پس از پایان هر کار اجرایی حتماً باید شسته و تمیز شود و پس از خشک شدن به انبار کارگاه تحويل گردد.



دیوار یک آجره‌ی یک سرلاریز یک سرلاند



ردیف اول



ردیف دوم

شکل ۱-۵۸

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش برای تحویل در ابتدای جلسه‌ی هفتم.

جلسه‌ی هفتم

آموزش پیوند دیوارهای ۳۲ سانتی متری و به بالا

هنرجویان در کلاس با استفاده از ماکت‌های چوبی یا پلاستیکی و بر اساس نقشه‌ها و راهنمایی مری ا نوع پیوندهای دیوارهای آجری یک و نیم آجر و به بالا را می‌چینند. هر پیوند که چیده شد مری آن را کنترل کرده سپس پیوند بعدی آغاز می‌گردد.

پیوندهایی که با ماکت چیده می‌شود عبارت اند از :

پیوند بلوکی، پیوند صلیبی، و پیوند کله و راسته.




دیوارهایی که با ماکت چیده می‌شود شامل این دیوارها هستند :

— دیوار یک و نیم آجری دو سرسته و به بالا.

— دیوار یک و نیم آجری یک سرلاریز و یک سرلابند و به بالا.

— دیوار یک و نیم آجری در کنج و به بالا.


— دیوار یک و نیم آجری مقاطع و به بالا.




شکل ۱-۵۹

ترکی می‌ماند که به ساختمان وارد آمده، از این رو، این ترک دو قسمت دیوار را از هم جدا می‌سازد و دیوار، مقاومت اصلی را در برابر بار وارد شده ندارد.


تفاوت هشتگیر با لاریز این است که در محل اتصال دو دیوار در لاریز ملات و کوره ملات‌ها تهیه و پر می‌شود، اما در هشتگیر عمودی نمی‌توان کوره ملات‌ها را خوب پر کرده؛ بنابراین، اگر فاصله‌ای بین ملات‌ها باشد و به خوبی پر نشود مانند



آجرکاری با هشتگیر مخفی



ردیف دوم



محل هشتگیر

ردیف اول

شکل ۱-۶۰

ضروری است.

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش برای تحویل در ابتدای جلسه‌ی هشتم


جلسه‌ی هشتم

چیده این کارها را در نهایت دقت انجام خواهند داد :

- ۱- ملات کشی به طریق صحیح با استفاده از شمشه‌ی ملات و کمچه :
- ۲- ریسمان کشی با توجه به امتداد کار ;
- ۳- تراز کردن آجرها (افقی و عمودی) ;
- ۴- شاقول کردن آجرها با ردیف‌های قبلی ؛
- ۵- گونیا کردن گوشه (کنج) با استفاده از گونیا یا متر ؛
- ۶- رعایت بندهای عمودی (هرز ملات) به میزان لازم یک نوختی آن‌ها در تمام دیوار .

اجرای دو دیوار 32×22 سانتی‌متری در کنج (۳۲) سانتی‌متری به صورت لابند و ۲۲ سانتی‌متری به صورت بسته)

در این جلسه‌ی کارگاهی هنرجویان با استفاده از نقشه‌ی کارگاهی دو دیوار که در کنج با یک دیگر متصل شده‌اند به طوری که یکی از آن‌ها ۳۲ سانتی‌متری و دیگری ۲۲ سانتی‌متری، هنرجویان با استفاده از ابزار کار که از انبار کارگاه تحويل می‌گیرند؛ مطابق روش‌های قبلی، دیوار را بر روی کف کارگاه




گزارش نویسی
تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای
جلسه‌ی نهم .

شکل ۱-۶۱

می‌کند؛ همچنین هنرجو اجرای لغاز را در دیوارها تمرین کرده چگونگی کار را به اطلاع مری می‌رساند.

پس از تمرینات لازم و کافی هنرجویان یک دیوار ۲۲ سانتی‌متری را که در آن هشت‌گیر مخفی و یک لغاز باید اجرا شود، با استفاده از نقشه نیز با بهره‌گیری از ملات خواهند چید. کلیه‌ی عملیات لازم (تراز، شاقول، ریسمان‌کشی، گونیا، شمشه‌کش، بندهای عمودی و...) باید با دقیقیت صورت گیرد و هنرجو دلیل هشت‌گیر پنهان و اجرای لغاز در دیوار را توضیح دهد.

آموزش هشت‌گیر پنهان و آشکار — آموزش لغاز
در این جلسه با استفاده از ماکت یا آجر به صورت خشکه‌چینی لازم است هنرجویان هشت‌گیر پنهان (مخفي) و آشکار را برای دیوارهای مختلف، مطابق نقشه‌های کارگاهی تمرین کرده، آموزش بینند؛ سپس هر پیوند که چیده شد مری درس آن را کنترل کرده اشکالات کار را تذکر می‌دهد و کاستی‌ها را برطرف



شکل ۱-۶۲— دو نوع هشت‌گیر یکی در نبش دیوار و یکی در وسط دیوار «هشت‌گیر آشکار»

دیوار باشد «هشت‌گیر مخفی» و اگر برآمدگی آجر از هر دیوار $\frac{2}{3}$ باشد «هشت‌گیر آشکار» نام دارد.

گزارش نویسی
تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی دهم.

هشت‌گیر و دو دیواری که نسبت به هم عمود هستند (هشت‌گیر و دیوار «مخفي» و «آشکار»): اگر یک دیوار طولی در اختیار داشته باشیم و بعد بخواهیم دیوار دیگری عمود بر آن بسازیم، در محل تقاطع دو دیوار هشت‌گیر قرار می‌دهیم. اگر در محل هشت‌گیر عمق آجر از هر دیوار اولی $\frac{1}{4}$ و عقب‌تر از هر

ستون‌های آجری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- ستون‌های آجری را شرح دهد.
- ۲- قواعد طراحی مقطع ستون آجری با پیوند صحیح را بیان نماید.
- ۳- شناخت پیوند ستون‌های ساده و لغازدار را شرح دهد.
- ۴- ستون آجری دو طرف لغازدار و چهار طرف لغازدار را تشریح کند.
- ۵- مراحل کار پیاده کردن ستون‌های آجری ساده و لغازدار را شرح دهد.
- ۶- پیاده کردن محور ستون و دیوار را بیان نماید.
- ۷- پیاده کردن محور ستون و دیوار بین آن‌ها اجرا کند.
- ۸- ستون یک طرف لغاز 43×32 سانتی‌متری را اجرا نماید.
- ۹- هره را تعریف کند.
- ۱۰- اجرای هره‌بندی در قسمت‌های مختلف یک ساختمان را بیان نماید.
- ۱۱- اجرای هره‌بندی تزیینی را شرح دهد.
- ۱۲- هره‌چینی پیشانی کار را تشریح کند.
- ۱۳- روش اجرای دو سر پایه به اندازه‌ی 43×32 سانتی‌متری به فاصله‌ی یک متر و هره‌چینی آن را بیان نماید.
- ۱۴- روش اجرای هره‌چینی لغازدار را شرح دهد.
- ۱۵- نحوه‌ی مهارسازی هره را بیان نماید.
- ۱۶- چیدن و پیاده کردن دو سر پایه به اندازه‌ی 32×43 سانتی‌متری به فاصله‌ی یک متر محور تا محور و اجرای هره‌چینی آن را تجربه نماید.
- ۱۷- کار به صورت دسته‌جمعی (دو گروه) را تجربه کند.

پایه‌های آجری

عضو قایمی که از شکل خاصی برخوردار است

بلوکی بهترین آن‌هاست و سعی شود از آجرهای درسته استفاده گردد.

۲- مقطع و ارتفاع با توجه به نیروی وارد، طراحی شود.

۳- کاملاً شاقولی اجرا شود.


۴- شکل ستون به صورت هندسی با ایستایی مناسبی طراحی شود و حداکثر نسبت طول a به عرض b باید $\frac{a}{b} > 3$ باشد (مطابق شکل).

ستون‌های آجری


در ساختمان‌های اسکلت آجری در بعضی قسمت‌ها ستون‌های آجری با مقطع (عرض و طول) محدودی به صورت مربع و مستطیل اجرا می‌شود. قواعد اجرای ستون‌ها از قواعد دیوارها مجزا بوده تابع مسایل ویژه‌ی ایستایی ستون‌هاست. ستون‌ها معمولاً با لغاز همراه هستند.

قواعد طرح اجرای ستون‌های آجری


۱- پایه باید از پیوند مناسبی برخوردار باشد که پیوند




شکل ۱



شکل‌های مختلف ستون‌های آجری



با لغاز چهار طرفه



شکل ۲

شرح مراحل کار، پیاده کردن ستون های آجری ساده و ستون های لغازدار

کلیه ای مراحل به وسیله ای ریسمان کار پیاده می شود.

مرحله ای اول: باید محور ستون ها را در نظر گرفت که در امتداد محور دیوارها قرار دارد.

مرحله ای دوم: محور تقاطع دیوار که مرکز ستون ها است، پیاده شود.

C_1 و C_2 مرکز ستون ها است.

مرحله ای سوم: اضلاع ستون را موازی محورها پیاده می کنیم. قسمت های هاشور زده محل پیاده شدن ستون است که رج اول در داخل آن پیاده می شود. برای ستون های لغازدار و بدون لغاز نیز مراحل یاد شده انجام می شود؛ سپس به وسیله ای گونیا لغاز ستون پیاده و آجرهای چیده شده کنترل می شود (بیش از این در قسمت دیوار متقطع شرح داده شد).

شیوه هی اجرای ستون ها




شناخت پیوند ستون ها: در ستون ها به علت این که از چهار طرف باز بوده به صورت جرز چهار طرف بسته اجرا می شود این نکات رعایت گردد:

۱- از پیوند مناسبی که بیش تر پیوند بلوکی است، استفاده شود.

۲- باید از به کار بردن آجرهای کلوک و نیمه حتی الامکان خودداری کرد.

۳- افزایش عرض و طول ستون به وسیله ای اضافه کردن لغاز کار مناسبی بوده مقاومت و ایستایی ستون را بیش تر می کند.

۴- ستون باید کاملاً شاقول اجرا شده پیچیدگی در آن نباشد.



شکل ۲-۳

کارگاه آجر (بنایی)

تمرین عملی جلسه‌ی دهم

موضوع کار: کار دسته‌جمعی پیاده کردن ستون و دیوار

بین آن‌ها


این کار با کارگاه کار شماره‌ی ۲ اجرا می‌شود.

کلیه گروه‌ها در یک ردیف ستون‌ها را اجرا نمایند تا بتوان

دیوار بین آن‌ها را اجرا کرد.

شكل پلان ستون باید در آن رعایت شود و مطابق شکل،

ابتدا آجر را در کنار ستون اجرا شده در امتداد اصلی ستون‌ها قرار داده سپس گونیا را با آن منطبق می‌کنیم. آجر را در محور دیگر ستون منطبق و گونیا را کنار آجر قرار می‌دهیم. در این صورت، در گوشی گونیا آجر قرار می‌گیرد و ستون به طور دقیق پیاده می‌شود.



مصالح مورد نیاز:

نقشه‌ی کار پلان ترسیم شده

آجر درسته ۱۸ عدد

آجر سه‌قدی ۸۴ عدد

آجر نیمه ۶ عدد

تهیه‌ی ملات (فیزیکی) محاسبه شود.

کارگاه آجر (بنایی)

ستون یا لغاز یک طرفه



تمرین عملی هفت‌هی نهم


دستور کار: ستون یک طرف لغاز ۴۳ سانتی‌متری پلان -

نقشه‌ی کار دو رج بدون ملات اجرا شود؛ پیوند بلوکی


دستور کار: ۱۲ رج با ملات

زمان اجرای کار: ۶ ساعت





رج اول
شکل ۲-۷



رج دوم
شکل ۲-۸


مجاورت محور و قرار گرفتن آجر در کنار گونیا نشان داده شده است.

کارهای پایانی پس از اجرا بدین قرار است (زمان: $\frac{1}{2}$ ساعت):


وسایل کار: شاقول، متر، کمچه، بیل، تراز، شمشه، استانبلی، تیشه، گونیا، فرقون و شمشه‌ی ملات

وسایل اینمنی: لباس کار، دستکش، کلاه اینمنی و کفش کار

در شکل «الف» و «ب» موقعیت و طریقه‌ی قرار گرفتن در




شکل الف




شکل ب

شکل ۲-۹


- ۶- تخلیه‌ی ملات‌ها در محل دپوی تعیین شده،
 ۷- شستن ابزار و وسایل و تحویل آن به انبار،
 ۸- جارو و نظافت سطح کارگاه،
 ۹- نظافت شخصی و تعویض لباس،
 ۱۰- تهیه‌ی گزارش کار در منزل به طور کامل و تحویل آن به مری.
- ۱- تمیز کردن بندهای آجرکاری،
 ۲- تمیز کردن سطح کار،
 ۳- ارزش‌یابی کار توسط مری،
 ۴- جمع کردن آجرها به صورت رج بهرج و جمع‌آوری ملات آن‌ها،
 ۵- دسته کردن آجرها در قسمت مربوط به آن،




شكل الف




شكل ب




ردیف دوم



ردیف دوم




ردیف اول



ردیف اول

شکل ۲-۱۰



آجرکاری 35×35 سانتی متر یا سه قد و درز صحیح

شکل ۲-۱۱

می‌ریزند تا قسمتی از آب از دست رفته را باز باید و آب ملات را سریع جذب نکند؛ هم‌چنین گرد و غبار که بواسطه‌ای بین آجر و ملات است از بین برود. به این نوع آجرهایی که آب روی آن ریخته تا سیراب گردد در اصطلاح «زنجباب کردن آجر» می‌گویند. یادآور می‌شویم اگر مکنندگی آب در آجر به حد اشباع برسد، آجر روی ملات حالت لغزندگی پیدا می‌کند و قابل استفاده نخواهد بود؛ مگر آن که در مقابل نور آفتاب آب اضافی خود را از دست بدهد.

زنجباب کردن

آجری که از کوره خارج می‌شود و به محل کارگاه حمل می‌گردد به هنگام جا به جایی گرد و غبار زیادی به همراه دارد که به «گرد آجر» معروف است. از طرفی آجر در کوره آب خود را از دست داده قابلیت جذب آب را داراست؛ بدین ترتیب، آجر از رطوبت هوا گرفته تا هر رطوبت دیگر را جذب می‌کند؛ بنابراین، هنگامی که می‌خواهند آجر را به کار ببرند آب زیادی روی آن



شکل ۲-۱۲

دوالبندی

دوالبندی عبارت است از دنبال هم چیدن آجرها به نحوی که رویه مرعی شان از ضلع کوتاهتر هم جوار باشد.


کاربرد هره

«هره» آجری برای کلاف کردن قسمت انتهایی آجرکاری هم چنین قسمت‌هایی از آجرکاری که به فضای دیگری منتهی می‌شود، به کار می‌رود.


اجرای هره‌بندی در قسمت‌های مختلف یک ساختمان و انواع آن

در هره‌چینی، گاهی از آجرهای لب گرد استفاده می‌شود.

- ۱- اجرای هره‌بندی در کف پنجره (روی دست انداز به صورت قرنیز): در این نوع کار، کف پنجره‌ها در نما با کله‌نما به صورت ایستاده اجرا می‌گردد و می‌تواند به صورت شیبدار و همیاد یا به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ (۵ سانتی‌متر) آجر به طرف بیرون باشد (مطابق شکل).



یک سر گرد



دو سر گرد

جلسه‌ی یازدهم: هره‌چینی


هره‌سازی

در دیوارهای باری باید سعی کرد آجر شکسته در دیوار استفاده نشود و بند و بسته‌ها خوب عمل شود، زیرا اگر عمل اتصال آجرها به خوبی انجام نگیرد و درزهای آجر مقابل یک دیگر (داخل و خارج دیوار) قرار گیرد آجرها باهم متعادل نبوده فشار وارد آمده سبب می‌شود آجرها در محل‌های اتصال از هم جدا شوند. عمل اتصال برای تعادل آجرهای است که فشار را به تمام نقاط دیوار به یک اندازه انتقال دهد. در آجرکاری درزهای افقی را «خط ملات» و درزهای عمودی را «کوره ملات» می‌نامند. در موقع آجر کاری باید سعی کرد که کوره ملات‌ها از خمیر ملات پرسود تا عمل اتصال به خوبی صورت پذیرد.

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی یازدهم.


شکل ۲-۱۳



شکل ۲-۱۳

در این حالت $\frac{1}{4}$ آجر بیرون بوده و $\frac{3}{4}$ آن به صورت ریشه داخل کار می‌ماند، در این کار ممکن است از آجرهای کله‌لعلایی استفاده کرد که در ساختمان‌های قدیمی و تاریخی مشاهده می‌شود.


۲- اجرای هرهبندی در قسمت انتهایی کرسی چینی:
در این نوع هرهبندی قسمت کرسی چینی از دیوار بالایی (اصلی) جدا می‌شود. در حالت‌هایی که کرسی چینی می‌تواند به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ آجر از دیوار بالایی جلو بزند باید از هرهبندی استفاده کرد.




شکل ۲-۱۴

اجرا نمود. در حالت‌های مختلف به صورت تورفتگی در نما یا پیش‌آمدگی اجرا می‌گردد و ممکن است فقط قاب هره رو به جلو باشد.


۳- اجرای هرهبندی در قاب‌سازی نما: در این نوع هرهبندی می‌توان کتیبه‌های سر در و اطراف معرق کاری را نام برد. در این نوع هرهبندی، همانند هرهبندی در کرسی، می‌توان از آجرهای لعاب‌دار استفاده کرد و مانند اطراف قاب عکس آن را




شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۵




شکل ۲-۱۸




شکل ۲-۱۷


کارهای قاب سازی به وسیله هره چینی (تزیینی)



هره چینی دایره‌ای شکل





پرسپکتیو یا نمای هره چینی



نمای هره چینی شکل مقابل

شکل ۲-۱۹






نمای هره چینی دیوار

شکل ۲-۲۰

هره چینی انتهایی
جانپناههای ساختمانهای آجری، انواع مختلف هره چینی انتهایی
اجرا می شود که چگونگی آنها را در این شکل‌ها می‌بینید.

بر روی دیوار محوطه‌ها که دو طرفه یا در بعضی از




شکل ۲-۲۱

خوب و با عیار بالا (۴۵^۰ کیلو سیمان) در مترمکعب ماسه استفاده شود؛ سپس بندکشی شده تا استحکام کافی داشته باشد. در هر سه الی چهار متر، در صورت طولانی بودن کار بند انساط به وجود آورد و با مواد پرکننده‌ای ملات‌های بندکشی انساط و اقباض پذیر (زغال + سیمان + ماسه بادی) یا (خاک اره + ماسه + سیمان) ساخت و در محل بند انساط به کار برد. با شیب دادن به آجرهای هره خود به خود آب‌چکان ساخته می‌شود.

هره بندی در انتهای دیوارکشی محوطه، جانپناه، پشت‌بام‌ها و در خاتمه انتهای هر دیوار آزاد و جرزها اجرا می‌شود. در این هره چینی باید هره از دو طرف دیوار بیرون بزند تا باران و برف باعث خرابی دیوار نشود؛ همچنین به مقدار کافی هم شیب داشته باشد تا برف و باران روی آن جمع نشود. با در نظر گرفتن این که آجر به صورت کله‌نما و ایستاده اجرا می‌شود و حدود $\frac{1}{4}$ آجر از بر دیوار بیرون می‌زند باید از ملات ماسه سیمان




شکل ۲-۲۳—نمای گلچین در هرچینی



شکل ۲-۲۲—هرچینی شبیدار انتهایی

شب مناسب در قرنیزها یا هرمهای آجری یا آجر مرغوب و سیمان با عیار بالا (ده درصد) بیشتر می‌باشد.


هره‌بندی تزیینی
در بسیاری از سردها و پنجره‌های دایره شکل یا کتیبه‌ی پنجره‌ها هره‌بندی تزیینی به کار می‌رود.



شکل ۲-۲۴

هره‌چینی پیشانی کار
در هرچینی برای یک‌نواخت کردن پیشانی کار در آجر نمای استاده، از راسته‌نما استفاده می‌شود تا جلوی بغل درگاه را پوشاند.


هره‌چینی در دور تا دور ساختمان، در محل سقف‌ها، در پیشانی‌ها و در هر جای نما که ظاهر می‌شود گاهی ممکن است با



شکل ۲-۲۵

به وسیلهٔ ملات بتوان آن را با تیرآهن محکم نمود. آجر را اگر از طرف راسته کار کیم پشت آجر را به طریقی خالی می‌کیم تا آجر را بتوان در درون تیرآهن قرار داد و اگر از طرف کله به کار ببریم می‌توانیم به اندازهٔ یک لبهٔ تیرآهن را در پشت آجر جای دهیم.


تیرآهن برخورد نماید؛ بنابراین، اگر بخواهیم هر هیچ جلوی تیرآهن را بدون اتصال به تیرآهن انجام دهیم طولی نخواهد کشید که خراب می‌شود. برای جلوگیری از خراب شدن، پشت آجر را، مطابق شکل، گود می‌کنیم که لبهٔ تیرآهن درون آن فرو رود و




شکل ۲-۲۶—آجر جهتنمای هره‌چینی درون آهن

و به صورت ایستاده راسته نما به کار می‌رود.

هره‌چینی در دور تا دور ساختمان در محل سقف در نما ظاهر می‌شود که بیشتر با قسمت هره‌چینی پیشانی در هم می‌شود




نمای هره‌چینی پیشانی



نمای هره‌چینی پیشانی

شکل ۲-۲۷





شکل ۲-۲۸— انواع هرچینی انتهایی


مرحله‌ی دوم تئوری کار: سرپایه‌ها را روی C_1 و C_2 طوری اجرا می‌کنیم که اضلاع موازی محورها باشد. در این مرحله نیز باید از رسیمان کار استفاده کرد.

روش اجرا: پیاده کردن دو سر پایه به اندازه‌ی 32×43 سانتی‌متر.


مرحله‌ی اول: ابتدا باید روی زمین نقشه‌ی کار را پیاده کرد. در این مرحله از رسیمان کار استفاده می‌شود.



شکل ۲-۲۹



رج دوم (زوج)



رج اول (فرد)


شکل ۲-۳

فاصله‌ی محور دو سر پایه حدود ۱۰۰ سانتی‌متر (مطابق شکل).

مرحله‌ی دوم: چیدن دیوار ۱۰ سانتی‌متری تریینی خفته راسته (تیغه‌ای گلچین) بین دو سر پایه به ارتفاع ۹ رج. دیوار تریینی از جلو باید به اندازه‌ی ۱۱ سانتی‌متر عقب‌تر از بر کار باشد. فاصله‌ی دو پایه با دیوار ۱۰ سانتی‌متری خفته و راسته باید هماهنگی کامل داشته باشد.

کارگاه آجر (بنایی)

تمرین عملی هفته‌ی دهم
مدت ۶ ساعت در سه مرحله به صورت دسته جمعی اجرا می‌گردد.
دستور کار: مرحله‌ی اول
چیدن دو سر پایه به اندازه‌ی ۴۳×۳۲ و به ارتفاع ۹۰ سانتی‌متر.



شکل ۲-۳۱—پرسپکتیو یا نمای هرچینی

میزان شود.
ابزار کار: فرقون، بیل دسته کوتاه، سرنده، سطل آب، شمشه، کمچه، تیشه، رسمنان کار، شمشه‌ی ملات، شاقول، متر، گونیا، تراز.

مرحله‌ی سوم: اجرای هرچینی در دیوار ۱۰ سانتی‌متری و قرنیز انتهایی دو سر پایه با پیش‌آمدگی حدود ۵ سانتی‌متر از بر کار سرپایه‌ها انجام می‌شود. می‌توان در این مرحله برای راحتی، شمشه‌ای را زیر هر کار گذاشت تا هر یکباد درآمده با شمشه

صالح موردنیاز:

آجر درسته ۱۰۰ عدد.

آجر سہ قد ۱۵۔ عدد

ماسیہ، خاک دا، ۱۰۰ لست.

أوسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دېش اڄام هډی ستمن لغanza دار:

د اسالس شکا یا ید آخ دا یاش یده هم

وسایل ایمنی: کلاه ایمنی، دستکش، کفش کار و لباس

کار.

$$a = \frac{r}{c}$$

اجزای آجر





$$b = \frac{1}{r}$$

1

1

پس از تهیه‌ی اجزای آجر آن‌ها را مطابق شکل هرچیزی

اجرا می نماییم.




رج اول

شکل ۳۲-۲

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحویل آن در ابتدای جلسه‌ی دوازدهم.



شکل ۲-۳۳— پرسپکتیو یا نمای هرچینی

فصل سوم




جلسه‌ی دوازدهم

اصول اجرای دودکش‌های آجری و پیوند آن


در اجرای دودکش‌های آجری باید به این نکات توجه شود :

۱- از پیوند مناسب که تا حد امکان اطراف حفره‌ی دودکش را پوشاند، استفاده شود و از آجرهای درسته استفاده کرده از به کار بردن نیمه و کلوک در اطراف حفره خودداری شود و از حداقل کوره ملات برخوردار باشد.

۲- به علت گرم شدن جداره‌ی دودکش، باید در حد امکان از دیوار اصلی ساختمان نباشد، بلکه از دیوار باریر جدا باشد.




دو دکش شش حفره‌ای




درست و غلط بودن ملات بین آجرها

انواع دودکش در ساختمان و پیوند آن‌ها




رج دوم



دو دکش دو حفره‌ای

شکل ۳-۱



شکل ۳-۲

- ۵- ساختمان دودکش به صورت مجزا از بی تا انتهای باید با مسائل فنی تکیه گاه مجاور خود ساخته شود.
- ۶- در صورت اجرای برج باید آن را از مصالح خوب و حتماً از بتن آرمه یا لوله ساخت که این مسئله به ارتفاع دودکش بستگی دارد تا شکسته یا واژگون نشود.
- ۷- دودکش آجری باید از پیوند مناسبی برخوردار باشد و از لوله یا بلوك های مخصوصی استفاده شود.

کارگاه آجر (بنایی)
تمرین عملی هفته‌ی سیزدهم
زمان اجرای کار: ۶ ساعت.


معایب دودکش در مقابل زلزله

دودکش‌ها به علت این که بر اثر گرمای داخل آن منبسط می‌شوند از دیواره‌ی مجاور جدا هستند. در طراحی مسائل ایستایی و استحکام برای مقابله با زلزله باید این نکات در نظر گرفته شود:

- ۱- بریدگی در دیوارها ایجاد نگردد.
- ۲- نزدیک ستون و پل‌های باربر اجرا نشود و حداقل ۷۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
- ۳- در محل تقاطع دیوار و کنج‌ها اجرا نشود و فاصله‌ی ۷۰ سانتی متر از کنج رعایت شود.
- ۴- در دیوارهای باربر اجرا نشود.

آجر سه قدمی ۱۲۰ عدد
 آجر نیمه ۲۴ عدد
 ماسه‌ی خاکدار
 آب
 تهیه‌ی ملات (فیزیکی)



اجرا در ۸ رج دو طرف لابند
 دستور کار: دو حفره‌ی دودکش در داخل دیوار ۳۲ سانتی‌متری، نقشه‌ی کار (پلان دودکش) ترسیم شده ابتدا به صورت خشکه‌چینی در درج اجرا شود.
مصالح مورد نیاز:
 آجرنا ۱۲۶ عدد



شکل ۳-۳



وسایل ایمنی: لباس کار، دستکش، کفش کار و کلاه کار استانبلی، کمچه، تیشه، شاقول، تراز، شمشه‌ی ملات، شمشه و ایمنی. متر. ابزار کار: فرقون، بیل دسته کوتاه، سرند، سطل آب،

کلاهک آجری دودکش



سقف نمای دودکش و هواکش

شکل ۳-۴



شکل ۳-۵- طریقه‌ی بنا و نمای خارج دودکش

روش اجرا: ابتدا چهار عدد پایه‌ی ۲° سانتی‌متری، مطابق

پلان، در ۱۱ رج چیده می‌شود.

پس از قالب‌بندی سقف دودکش، آجرها را می‌چینیم؛
سپس دوغاب‌ریزی می‌کنیم تا فاصله بین آجرها را پر کند. (بهتر
است این کار را با دوغاب سیمان انجام دهید)؛ آن‌گاه روی
سقف را مطابق نقشه‌ی کار به صورت لاریز چهار طرفه اجرا
می‌نماییم.



شکل ۳-۶- دودکش و هوکش در ساختمان

فصل چهارم

جلسه‌ی سیزدهم

دیوارهای بلوکی با انواع بلوک

مصالح مورد نیاز:

بلوک درسته ۱۳ عدد

بلوک نیمه ۱۴ عدد

ابزار کار:

تراز، شمشه، متر، کمچه، فرقون و تیشه

وسایل ایمنی:

لباس کار، کفش کار، دستکش کار، کلاه ایمنی.

کارگاه آجر (بنایی)

تمرین عملی هفته‌ی چهاردهم

کار شماره‌ی ۲

زمان اجرای کار: ۳ ساعت





دستور کار: ابتدا از بلوک سیمانی ساده استفاده شود و

دیوار ۲۰ سانتی‌متری بلوک سیمانی توپر اجرا گردد.

اجرا در ۵ رج



(پلان) نقشه‌ی کار




شکل ۴-۱

بعد از اجرا، این کارها باید انجام پذیرد (زمان : $\frac{1}{2}$ ساعت)

- ۱- تمیز کردن بند دیوار،
- ۲- تمیز کردن سطح کار،
- ۳- ارزش بابی کار توسط مدرس،
- ۴- جمع کردن بلوك به صورت رج به رج و جمع آوری ملات آنها،
- ۵- دسته کردن بلوك ها در قسمت مربوط به آن،
- ۶- تخلیه ای ملات ها در محل دپوی تعیین شده،
- ۷- شستن ابزار و وسایل و تحويل آنها به انبار،
- ۸- جارو و نظافت سطح کارگاه،
- ۹- نظافت شخصی و تعویض لباس،

۱۰- تهیه ای گزارش کار در منزل به طور کامل و تحويل آن به مریبی در ابتدای جلسه ای چهاردهم.

گزارش نویسی
تهیه ای گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه ای سیزدهم.



شکل ۲-۴

فصل پنجم

اندودکاری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

۱- عمل کرد اندود در ساختمان را تعریف کند.

۲- اندود مرغوب و مقاوم را بیان نماید.

۳- کرم‌بندی را تعریف کند.

۴- اندود متن شمشه‌های گرفته شده را انجام دهد.

۵- اجرای اندود گچ و خاک را تشریح کند.

۶- اجرای اندود ماسه و سیمان را شرح دهد.

۷- شمشه‌گیری بهوسیله‌ی ملات ماسه و سیمان را تشریح نماید.

۸- عمل آستر کردن را انجام دهد.

۹- سطح اندودکاری را تخته ماله‌ای بسازد.

- ۲- (ماله‌ی معمولی، ماله‌ی پهن و کاردک)
وسایل کار: فرقون، بیل، استنببلی، سرنند، غربال و سطل.



۱- ماله‌ی اندودکاری (وسط)
۲- ماله‌ی دسته کمچه‌ای
۳- ماله‌ی فلزی سیمان‌کاری

شکل ۵-۲

- ابزارشناسی
۱- ابزار عمومی بنایی: شامل: شاقول، شمشه، ریسمان‌کار، تیشه و کمچه.



۱- کاردک میانی برای تمیز کردن ابزار
۲- کاردک کناری برای دو غابریزی موزاییک فرش و بتوнаه

شکل ۵-۱



۱- سرند چشم بلبلی درشت
۲- سرند چشم بلبلی
۳- غربال
۴- الک

شکل ۵-۴



استنبلي (ظرف گچ سازی)
شکل ۵-۳

حرارتی در مقابل آتش سوزی ها نیز هست، زیرا وجود $2/5$ سانتی متر انود پوشش بسیار مناسبی برای فولادهای به کار رفته در اسکلت و استخوان بندی ساختمان به شمار می آید.

موارد مصرف گچ و خاک: از این انود برای پوشش سطوح جانبی و سقف در قسمت های داخلی ساختمان استفاده می شود.

جلسه‌ی چهاردهم: اجرای انودکاری
انود گچ و خاک بر سطح دیوار: به طور کلی سطوح آجرکاری، بهویژه نوع گری چینی دارای ناهمواری هایی است که با انود کردن آن سطوح کاملاً صاف و یکنواخت می شود.
برای ساختن سطح تخت با تقسیم بندی سطح دیوار در ابعاد کوچک و متعدد، با شمشه گیری انودکاری با ملات و همسطح سازی اجرا می شود و پوشش انود یکنواخت می گردد. (شکل ۵-۵)

مواد متخلکه و نسبت آن ها:

۱- گیرش ملات گچ، سریع و استفاده از آن به تنهایی مشکل است؛ هم چنین از نظر اقتصادی نیز مقرر نبوده است؛ از این رو، به نسبت مساوی برای هر یک پیمانه گچ، یک پیمانه خاک رس اضافه می شود تا عملکرد گچ و خاک برای انودکاری بهتر شود.

توجه: زمان های مشخص شده برای هر انود جداگانه در نظر گرفته می شود.

زمان ابزارشناسی:	۳۰ دقیقه
زمان بحث مبانی تئوری:	۶ دقیقه
اجرای عملی:	۶/۵ ساعت
جمع:	۸ ساعت
اجرای تمرین گروه ۲ نفره، شامل:	«نبش و یک سمت دیوار».

انودکاری

از پشت دیوار و نبش بغل کش آن، دو هنرجو می توانند استفاده کنند. در مجموع دو گروه دو نفره در دو طرف دیوار کلیه‌ی تمرین ها را انجام خواهند داد.

هدف از اجرای انودکاری ایجاد سطحی کاملاً یکنواخت، هموار و گاه صیقلی است که در پوشش های داخلی و خارجی به کار می رود.

علاوه بر مسطح سازی سطح دیوارها و سقف، انود سبب افزایش مقاومت دیوارها در مقابل عوامل جوی (باد، باران,...) نیز یک پارچگی دیوار می شود. انود در بسیاری مواقع، عایق

نشانه‌گذاری

- ۱- گرد و خاک روی سطح دیوار، سبب نجسیدن ملات
اندود با سفت کاری می‌شود. به همین سبب برای اتصال ملات
اندود با سفت کاری و استخوان‌بندی ساختمان، ناگزیر باید سطح
دیوار کاملاً جارو شود تا گرد و خاک موجود بر سطوح آجر و
بندهای عمودی و افقی، کاملاً از بین برود.
- ۲- پس از جارو کردن، سطح سفت کاری باید کاملاً مرطوب
و نمناک شود. این عمل سبب بهتر چسبیدن ملات اندود یا
soft کاری خواهد شد.
- ۳- برای تخت بودن، هم‌چنین شاقول بودن سطح فو قانی
اندود با نواحی تحتانی، قبل از شروع مراحل اندود کاری، باید
قایم یا غیر قایم بودن دیوار به وسیله‌ی شاقول کردن بررسی
شود.
- ۴- به سطوح تورفتگی در اصطلاح «کاس» و برآمدگی را
«قوز» یا سینه کردن می‌گویند که با رسیمان‌کشی مناسب، ضخامت
کرم در سه کنج‌ها تعیین می‌شود.
توجه ۱: چنان‌چه دیوار پیش‌آمدگی و یا تورفتگی داشته
باشد با کم و زیاد کردن ضخامت کرم این نقص برطرف خواهد
شد.
- ۵- تووجه ۲: از آجرهایی که به مواد چربی آلوده هستند در
آجرکاری جداً باید خودداری شود، زیرا چربی این آجرها در کار
مشخص خواهد شد. این نقص را در اصطلاح «داع آجرهای
چرب در سفت کاری» می‌گویند.
طمئنناً داغ این آجرها پس از تمام شدن کار و رنگ کاری،
پوشیده نخواهد شد.
- ۶- گونیا کردن دیوارهای داخلی یک فضا در کرم‌بندی
به وسیله‌ی چهار نیمه آجر با رعایت $2/5$ سانتی‌متر فاصله از
soft کاری صورت می‌گیرد. گاهی نیز با کم و زیاد کردن ضخامت
کرم تحتانی (پای کار)، گونیاسازی فضا با «سر و ته برداشت»
(برابر کردن دو عرض و همان‌ اندازه ساختن دو طول) هم‌چنین برای
قطراهای چهارضلعی (چپ و راست زدن) انجام می‌گیرد.
- ۷- کرم‌بندی بر سطح دیوار (تمرینی)
- ۸- نیمه آجر را به اندازه‌ی $2/5$ سانتی‌متر فاصله در نیش
دیوار قرار می‌دهیم (شکل ۵-۶).

۲- خاک رس در ساختن ملات گچ و خاک استفاده

می‌شود.

خاک رس معمولی سرنده کاملاً خشک به نسبت مساوی
با گچ در جای کاملاً خشک و بدون مواد زاید محلوت، و برای
استفاده آماده می‌شود.

بهتر است ملات گچ و خاک بر روی ورق فلزی ساخته
شود.

۳- خاک رس کيسه‌ای غربال شده در پاکت‌های پلاستیکی
برای مصرف آماده است؛ از این‌رو، از جهاتی کار را سریع‌تر
می‌کند؛ به خصوص که خاک کاملاً خشک باشد.

توجه: چنان‌چه مقدار خاک از گچ بیش‌تر باشد خطر ترک
برداشتن اندود وجود دارد که باعث تکه و جدا شدن اندود از
soft کاری می‌شود.



اندود کاری بدن




اندود کاری سقف

ملات را در فاصله‌ی بین آجر تا دیوار قرار می‌دهیم؛ سپس ملات را به وسیله‌ی کمچه یا ماله به دو طرف سفت کاری پخ می‌زنیم.

۶- با گرفتن ملات و اهرم کردن نیمه با دست یا ضربه زدن به وسیله‌ی ته تیشه، جداسازی نیمه‌ی آجر از کرم گچی انجام گرفته کرم مشخص می‌شود؛ سپس به وسیله‌ی تیغه‌ی ماله یا لبه‌ی کمچه زایده‌های کرم را می‌تراشند.


۷- بین دو کرم ساخته شده زیری ریسمان کشی می‌شود. ریسمان کشی با کوییدن میخ دریند آجر انجام می‌گیرد.

توجه: ریسمان کشی بین دو کرم را می‌توان با نگهداری ریسمان کار در راستای دو کرم اوّلی و آخری انجام داد.




شکل ۵-۸- کرم گیری میانی

با توجه به نکات یاد شده کرم میانی زیرین نیز ساخته می‌شود.




شکل ۵-۹- ریسمان کشی بین دو کرم نیش



شکل ۵-۶- نحوه شروع کرم گیری

۳- نیمه آجر گذاری: نیمه آجر در ضلع مجاور با فاصله‌ی ذکر شده از هر طرف، در نیش دیوار گذاشته می‌شود. (شکل ۵-۷)



شکل ۵-۷- اجرای کرم گیری دو نیش


۴- در ظرف گچ سازی به اندازه‌ی ۲ مشت، «دو دستی» آب می‌ریزیم؛ آن گاه مخلوط گچ و خاک خشک را روی آب پاشیده تا سطح آب پر شود؛ سپس آن را به هم زده تا به شکل خمیری درآید.

۵- با یک دست نیمه آجر را نگاه داشته با دست دیگر


۸- کرم‌بندی بالایی

الف- ملات گچ و خاک در اندازه‌ی مصرفی در کرم‌بندی، حدوداً یک مشت ساخته می‌شود.


ب- به وسیله‌ی ماله، ملات آماده در انتهایی ترین ناحیه‌ی بالایی، در راستای کرم زیرین کشیده می‌شود؛ سپس از اطراف به آجرکاری پخ می‌شود و سطح کرم را به ضخامت $2/5$ سانتی‌متر صاف می‌کنند؛ آن‌گاه به وسیله‌ی شاقول کردن، قایم‌سازی دو کرم بالایی و زیرین انجام می‌پذیرد.




شکل ۱۰-۵- شاقول‌سازی کرم فوچانی



شکل ۱۱-۵- شاقول‌سازی بغل‌کش نبش



شکل ۱۲-۵- شروع شمشه‌گیری




شکل ۱۳-۵- شروع شمشه‌گیری

شمشه گچی
دو نبش


تمرین استفاده کنند، یک طرف دیوار و یک بغل کش نبش، کار هر گروه دو نفره است.

توجه ۵: بدون داشتن کرم‌بندی برای نبش برگشت بغل کش، از شمشه‌گیری استفاده می‌شود. در نبش دوم و با توجه به عرض (۲۵ سانتی‌متر) بغل کش نبش اندوخته می‌شود.

جمع‌آوری اندوخته گچ و خاک: یکی از ویژگی‌های کارهای تمرینی پس از قضاوت بر روی تمرین، مرحله‌ی جمع‌آوری کار ساخته شده به طور اصولی است که از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا نگهداری مصالح و استفاده مکرر از آن خود گویای بازدهی آموزشی علم اقتصاد در کارگاه به هنرجو خواهد بود.



اندوخته کاری پشت کار و بغل کش نبش به وسیله‌ی گروه دیگر



اجرای اندوخته گچ و خاک در بین شمشه‌ها

۱- در ظرف گچ‌سازی به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$ آن آب بریزید؛ آن‌گاه مخلوط گچ و خاک را به سطح آب وارد کنید؛ به‌گونه‌ای که یک طرف ظرف مذبور آب‌دار باقی بماند.

۲- پس از به هم زدن گچ و خاک و آب، سمت کم آب، ملات را با یک دست برداشته، روی ماله می‌گذارید و با فشار به سطح آجر کاری بکشید. باید به‌گونه‌ای ماله را حرکت دهید تا ملات از ماله نریزد. در این هنگام، ماله را از پایین به بالا بکشید. باید توجه داشته باشید که لبه‌ی زیرین ماله باید به سطح کار بچسبد و لبه‌ی بالایی آن از دیوار به اندازه‌ی پنج میلی‌متر فاصله داشته باشد. همیشه ماله به هر طرفی که حرکت می‌کند باید یک لبه‌ی آن روی سطح کار باشد و لبه‌ی دیگر آن با سطح کار فاصله داشته تا ماله بتواند به حرکت خود ادامه دهد.

اگر ماله به طرف راست حرکت می‌کند لبه‌ی چپ آن به کار می‌چسبد و لبه‌ی راست آن از دیوار جدا می‌شود و اگر به طرف چپ حرکت می‌کند لبه‌ی راست ماله به دیوار چسبیده، لبه‌ی چپ آن از دیوار جدا می‌گردد. (این کار را تمرین کنید)

۳- بین دو کرم را با ملات پر نمایید. ملات در حال خودگیری است؛ سپس ماله را از چپ به راست، و از راست به چپ، و از پایین به بالا حرکت دهید و بدین ترتیب، عمل صاف کاری را انجام داده تا با تخت‌سازی ملات، فاصله‌ی بین شمشه‌ها پر شود.

توجه ۲: با شمشه‌کش کردن سطح بین شمشه‌ها اضافه ملات سطح کار به وسیله‌ی شمشه بالا کشیده می‌شود؛ هم‌چنان سطوح کاس موجود دوباره به وسیله‌ی ملات شل پر شده عمل شمشه‌کش کردن تکرار می‌گردد.

توجه ۳: سطح اندوخته کاری باید کاملاً مسطح اماً زبر باشد. این حالت سبب پیوند رویه‌ی گچ کاری با اندوخته آستر گچ و خاک می‌شود.

توجه ۴: نظر به این‌که دیوار از هر طرف نبش دارد و به‌طوری که اشاره شد از هر طرف دیوار دو هنرجو می‌توانند در

- ۲- مصالح به دست آمده در محل مشخص دبو می شود.
- ۳- به وسیله‌ی لبه‌ی تیشه سطح آجرکاری و بندهای عمودی و افقی کاملاً تراشیده می شود. پس از جارو زدن سطح سفت کاری، سطح آجرکاری برای اجرای تمرین بعدی آماده می گردد.

جلسه شانزدهم

ابزارشناسی تمرین (اندود ماسه و سیمان)

- ۱- ابزار عمومی بنایی: شامل : شاقول، شمشه‌ی آهنی و چوبی، ریسمان کار، کمچه و ماله.
- ۲- ابزار سیمان کاری: (ملaque‌ی سیمان کاری، ملات پاش دستی و انواع تخته ماله).
- وسایل کار: فرقون، استنبالی، سرند چشم بلبلی، غربال، سطل و بیل.
- وسایل ایمنی: دست کش پلاستیکی و عینک شیشه‌ای.



- ۱- تخته ماله‌ی کوبنده
 - ۲- تخته ماله‌ی معمولی
 - ۳- تخته ماله‌ی کوچک پرداختی
- بهتر است از جنس انعطاف‌پذیر باشد (پلاستوفوم).

شكل ۱۶-۵

قضاؤت بر روی تمرین عملی: نظر به این که بوشش اندود گچ و خاک در متن شمشه‌گیری و کرم‌بندی صورت می‌گیرد و اندود متن، شمشه و کرم را پوشش می‌دهد، لازم است که مراحل کرم‌بندی در هنگام اجرا، سپس مراحل شمشه‌گیری بی در بی و به صورت مرحله‌ای نمره داده شود. پس از دو مرحله‌ی ذکر شده بوشش اندود انجام می‌پذیرد که در خاتمه‌ی کار، نمره‌ی اندود متن شمشه نیز داده خواهد شد.

توجه ۱: نمره‌ی کار عملی از سه بخش تشکیل می‌شود :

- (الف) اجرای تمرین (۱۴ نمره)
 - (ب) دفتر گزارش (۴ نمره)
 - (پ) جمع‌آوری و دپو‌سازی اصولی مصالح (۲ نمره)
- جمع : ۲۰ نمره

توجه ۲:

۱- پس از قضاؤت دقیق کار عملی و بازگویی مسائل و اشکالات کار ساخته شده، به وسیله‌ی تیشه یا تیغه‌ی کمچه‌ی اندود گچ و خاک به شیوه‌ی صحیح از سطح دیوار تراشیده می‌شود.



- ۱- ملاque‌ی سیمان کاری بزرگ
- ۲- ملاque‌ی سیمان کاری معمولی

شكل ۱۷-۵



- ۱—دستکش پلاستیکی
- ۲—عینک حفاظدار
- ۳—دستکش پارچه‌ای
- ۴—ماسک
- ۵—گوشی

ملات‌پاش دستی

شکل ۱۹-۵

شکل ۱۸-۵



شکل ۲۰-۵—ستون سازی—سرستون سازی—قوس سازی سه کمانه—ابزارزنی—سیمان بری

اندود ماسه و سیمان

از ماسه و سیمان برای اندود کاری در آبریزهای بدون پوشش کاشی و در مجاري آب، مانند جوی ها در آبرسانی، همچنین در مسیر فاضلاب های گستردگی، به ویژه در پوشش های برخی از بنها استفاده می شود.

تعريف اندود ماسه و سیمان

همچنان که از نام آن بر می آید، اندود ماسه و سیمان از ترکیب ماسه و سیمان تشکیل می شود که به شکل آستر در سفت کاری بناها و زیر اندود رویه به کار می رود و پس از اجرای آستر ماسه و سیمان از پوشش رویه در شکل های مختلف ساده، تکرگی، اشکی، خراشی، چکشی، همچنین رویه لیسه ای، آب ساب و موزاییک شسته به شکل های معمولی و جدول کشی طرح گل و گیاه استفاده می شود. امروزه از روش طرح های به اصطلاح «باروک یونانی» سیمان بری، ابزارزنی، کشو کردن، قاب سازی، سرستون سازی در طرق معمولی، صیقلی، همچنین از روش اندود ماسه سفید رویه دار دانه دار (اصطلاحاً دون دار) با نرمه ای آینه استفاده می شود که به نما جلوه خاصی می دهد.



شکل ۲۱-۵-اجرای سیمان بری باروک

اصطلاح، شکسته و با گوشه‌های تیز، با دانه‌بندی در حد طبیعی و ریزدانه و سیلیت‌دار باشد. وجود دانه‌بندی اصولی ماسه سبب گیرایی و مقاومت مضاعف اندواد خواهد شد. بهویژه وجود دانه‌های بسیار ریز سیلیت، سبب «لُر» دار شدن ملات می‌شود که اولاً باعث چسبندگی پیش‌تر ملات با سفت‌کاری و در ثانی، سبب اجرای سریع اندواد می‌شود.

۲- ماسه‌ی مصرفی در اندواد ماسه و سیمان باید عاری از مواد زاید هوموسی، لجنی، خاکی، چربی، رنگ و نظایر آن باشد، زیرا وجود خاک و گل در ماسه سبب کاهش خودگیری ملات و مقاومت آن، گاهی نیز موجب ترک برداشتن سطح اندوادکاری می‌شود.

سیمان مصرفی در اندواد ماسه و سیمان

۱- سیمانی که در اندوادکاری استفاده می‌شود باید تازه و از زمان تولید آن تا مصرف، مدت طولانی نگذشته باشد، زیرا سیمان کهنه بر اثر گذشت زمان رطوبت هوا را جذب می‌کند و دانه‌های بسیار نرم سیمان‌ها به یک دیگر می‌چسبند که در این حالت، در اصطلاح گفته می‌شود سیمان سنگ شده که مقاومت و

محاسن و کاربرد اندواد ماسه و سیمان وجود اندواد ماسه و سیمان با استفاده از سیمان ضدسولفاته، سبب حفاظت آجرکاری در مسیر کانال‌های فاضلاب در کارخانه‌های صنعتی و شیمیایی می‌شود؛ هم‌چنین استفاده از اندواد ماسه و سیمان در دودکش‌های کوتاه و بلند کارخانجات صنعتی و نظایر آن باعث محافظت اسکلت آجری دودکش در مقابل گازهای سمی حاصل از سوخت و تسریع در امر کشش دود به خارج می‌شود. به‌طور کلی اندواد ماسه و سیمان به صورت پوشش خارجی، سبب زیباسازی نما، هم‌چنین به علت پیوند در خلل و فرج و بندهای عمودی و افقی آجرکاری یا مصالح دیگر، مانند بلوك چینی، باعث حفاظت اسکلت در مقابل تأثیر عوامل جوی و طبیعی و موارد دیگر می‌شود. در مناطق مرطوب، وجود اندواد ماسه و سیمان به جای اندواد گچ و خاک با رویه‌ی گچ، سبب پیش‌گیری از نفوذ رطوبت در اندام و عضوهای ساختمان می‌شود که در مجموع استفاده از اندواد ماسه و سیمان عمر مفید ساختمان را بالا می‌برد.

ماسه‌ی مصرفی در اندواد ماسه و سیمان :

۱- ماسه‌ی مصرفی در اندواد ماسه و سیمان باید در

چسبندگی آن به شدت کاهش می‌یابد.

۲- چنان‌چه سیمان مصرفی در انودکاری به صورت پاکتی باشد، نگهداری و حفاظت آن باید به روش اصولی انجام شود؛ البته نفوذ رطوبت در پاکت‌های سیمان نیز ممکن است؛ از این‌رو، انبار سیمان پاکتی باید در فضای مخصوص و کاملاً خشک و طبق اصول، انجام گیرد.

۳- سیمان باز که در اصطلاح سیمان «فله‌ای» گفته می‌شود باید در اسرع وقت مصرف شود. ضمناً این نوع سیمان باید حتماً در سیلو نگهداری شود. نگهداری در سیلو سبب می‌شود که سیمان با هوای آزاد در تماس نباشد، درنتیجه از خراب و سنگ‌شدن آن جلوگیری می‌شود.

توجه: در جاهایی که ترکیبات محیط سولفاته و امکان هجوم سولفات‌ها وجود داشته باشد از سیمان ضدسولفاته، در اصطلاح نوع پنج (IV) استفاده می‌شود.

نسبت مواد تشکیل‌یافته در انود ماسه و سیمان

۱- معمولاً مقدار مصرفی سیمان در انود ماسه و سیمان بین ۲۵° تا ۳۰° کیلوگرم سیمان در مترمکعب است.

۲- اندازه‌گیری مقدار ماسه به‌وسیله‌ی کیل انجام می‌شود. معمولاً ابعاد مقطع کیل $5 \times 5 \times 5$ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۵ سانتی‌متر است. مشخص است که حجم ۸ پیمانه ماسه بدون فضای خالی یک مترمکعب خواهد بود، اما به علت این که مقداری سیمان فضاهای خالی بین دانه‌ها را پر می‌کند و سبب چسبندگی آن‌ها به یکدیگر می‌شود، در محاسبات و اندازه‌گیری مقدار ماسه بر همان مبنای ۸ پیمانه برای یک مترمکعب خواهد بود.

۳- مقدار سیمان مصرفی برای یک مترمکعب، با توجه به ارتش وزنی، اجرای منشکل را دربر خواهد داشت. از این‌رو مقدار وزنی به‌وسیله‌ی پیمانه کردن در اندازه‌های کم‌تر امکان‌پذیر است و معمولاً اندازه‌گیری مقدار سیمان مصرفی به‌وسیله‌ی ظرف «استنبلي» یا پاکت سیمان انجام می‌گیرد. (هر پاکت سیمان ۵ کیلوگرم وزن دارد.)

به‌طور کلی «روش حجمی» برای ماسه و «روش وزنی» برای سیمان در ساختن ملات ماسه و سیمان استفاده می‌شود. اما در کارگاه از روش حجمی برای ساخت مصالح ماسه و

سیمان به شکل پیمانه (کیل) بسیار استفاده می‌گردد.

نحوه‌ی ساخت ملات ماسه و سیمان

معمول‌آ زمانی که گرد سیمان با آب مخلوط می‌شود، یعنی ساختن ملات سیمان در شکل، ورزگیری کامل باید از ۲۵ دقیقه بیش‌تر شود. مرحله‌ی خودگیری اولیه‌ی سیمان تا ۶۰ دقیقه یعنی ۲۵ دقیقه بعد از ۲۵ دقیقه‌ی ذکر شده است؛ به‌همین سبب ملات ماسه سیمان باید پس از ساختن تا ۳۵ دقیقه بعد از آن به تمامی به کار رود.

به همین دلیل مقدار ملات ساخته شده باید به اندازه‌ای باشد که با تمام مسائل اجرایی دقیقاً در زمان ذکر شده به مصرف برسد. در صورت کمبود ملات، باید دوباره طبق اصول فنی ساخته شود و بلافضله در زمان یاد شده مصرف گردد.

چنان‌چه ملات ماسه و سیمان در زمانی بیش‌تر از زمان معمول باقی بماند، می‌گیرد و تاب اولیه‌ی خود را به دست می‌آورد. از خرد کردن ملات ماسه سیمان گرفته برای مصرف دوباره آن باید خودداری کرد، زیرا در این صورت، وضعیت کریستاله شدن ملات شکسته شده و ملاتی که با اضافه کردن آب و ورز دادن مجدد مصرف شود، مقاومت ناچیزی خواهد داشت. ملات سیمان گرفته و خرد شده مانند ماسه است.

ساختن ملات به‌وسیله‌ی دست

۱- معمولاً در ظرف ملات‌سازی که در اصطلاح «استانبولی» یا استنبلي گفته می‌شود ماسه و سیمان پیمانه شده، به‌طریق کاملاً خشک و در سطح صاف و بدون زایده مخلوط می‌شود.

۲- مخلوط به شکل کاسه‌ای، در اصطلاح «آخره شده» و آب به اندازه‌ی کافی به آن اضافه می‌شود؛ سپس برگردان کردن مخلوط خشک به درون آخره تا محسوزای آب، عمل زیر و رو کردن و ورز دادن مخلوط خشک با ییل انجام می‌گیرد تا ملات ماسه و سیمان برای مصرف آماده شود.

توجه ۱: در موقع ورز دادن ملات مخلوط باید دقت شود که آب سیمان از آخره جدا نشود، زیرا بر اثر دقت نکردن، شیره‌ی سیمان یا دوغاب سیمان از مخلوط خارج می‌شود و از

جلسه‌ی شانزدهم

کرم‌بندی ماسه و سیمان بر روی دیوار

(از تمرین شماره‌ی ۱ : دیوار چینی گری برای اجرای اندواد ماسه و سیمان استفاده می‌شود.)

اجرای کرم‌بندی : کرم‌بندی زیرین را به دو روش می‌توان انجام داد :

الف) روش اسپرس زدن که در این روش ملات ماسه سیمان در نبش به طور بی در بی پاشیده می‌شود تا قطر آن به $\frac{2}{5}$ سانتی‌متر برسد و تستیح آن به وسیله‌ی تخته ماله انجام می‌گیرد تا ضخامت تخت شده‌ی ملات به ۲ سانتی‌متر برسد.


ب) استفاده از نیمه‌گذاری که در این روش، سرعت عمل را زیاد کرده باعث جلوگیری از ریزش و جدا شدن ملات ماسه سیمان از دیوار خواهد شد. ترتیب اجرای این روش بدین قرار است :

- ۱- نیمه‌آجر قراقی سفید را به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر از نبش دیوار قرار می‌دهیم.

۲- ملات ماسه سیمان «لزدار» را در بین نیمه و دیوار می‌ریزیم و باله‌ی تیغه‌ی کمچه، ملات کرم را می‌فشاریم؛ سپس کناره‌های ملات را به دیوار پخ می‌کنیم.

۳- آجرکاری، به خصوص نیمه‌ی کامل‌خشک، آب ملات را مکیده، در زمانی کوتاه با اهرم کردن نیمه، نیمه‌آجر از کرم جدا می‌شود. چنان‌چه سطح کرم، کرم‌مو یا در اصطلاح دارای «ناخنک» باشد به آرامی به وسیله‌ی کمچه یا ماله کشیدن با مقدار کمی ملات، سطح آن صاف می‌شود.

۴- بنا به اصول ذکر شده، کرم دوم نبش دیگر دیوار، گرفته می‌شود.



شکل ۲۳-۵- شروع کرم‌بندی برای سیمان‌کاری

مقدار سیمان کاسته می‌گردد.

توجه ۲: گاهی مقدار مصرفی ملات ماسه و سیمان بسیار ناچیز است که مخلوط ماسه سیمان در ظرف استنبلي فراهم می‌آید. با اضافه کردن آب و ورز دادن به وسیله‌ی کمچه، خمیر ملات ماسه سیمان آماده‌ی مصرف کردن می‌شود.

ساختن ملات با ماشین

امروزه ملات مصرفی برای بنایی و اندواد ماسه سیمان با ماشین ملات‌ساز (بتنینر) ساخته می‌شود. مخزن این دستگاه‌ها در ابعاد محدود و در اندازه‌های متغیر از 50×300 لیتر تا 50×500 لیتر ساخته می‌شود.

ساختن ملات با دستگاه با مقدار آب مناسب، ورزگیری کامل و سرعت انجام می‌شود. حالت دورانی دیگ دستگاه سبب مخلوط شدن و ورز کامل ملات می‌گردد.


توجه: در روش ساختن ملات با دستگاه ملات‌ساز، ابتدا مقدار مشخص آب با لوله (شیلنگ) یا سطل به درون دیگ یا مخزن دستگاه ریخته می‌شود، سپس مقدار مشخص ماسه و در پایان سیمان به آن اضافه می‌گردد.

در این حالت، با چرخش دیگ عمل مخلوط شدن به طور کامل انجام می‌گیرد.

چنان‌چه مصالح موجود بر عکس ترتیب ذکر شده در دیگ ریخته شود، سیمان به پره‌های دستگاه می‌چسبد و مصالح به خوبی با هم مخلوط نمی‌شود؛ همچنین این کار باعث اتلاف وقت و هدررفتن مصالح خواهد شد.




شکل ۲۳-۵- ماشین ملات‌ساز



شکل ۵-۲۴—کرم‌بندی دو نبش دیوار

گذاشته شده در پی آن، بنا به اصول گفته شده، کرم میانی نیز ساخته می‌شود.

۵—ریسمان‌کشی بین دو کرم با نگهداری ریسمان‌کاری به وسیله‌ی دست در راستای کرم‌های گرفته شده انجام می‌گیرد، سپس نیمه‌آجر در جهت ریسمان‌کار برای اجرای کرم میانی کار




شکل ۵-۲۵—ریسمان‌کشی بین دو کرم به منظور کرم‌سازی میانی

شکل ۵-۲۶—کرم‌بندی تحتانی به منظور شمشه‌گیری

کرم بندی ناحیه‌ی بالایی

به کرم بندی ناحیه‌ی بالایی در اصطلاح کرم بندی «سر»

می‌گویند که بدین ترتیب عمل می‌شود :




شکل ۵-۲۸— شاقول‌سازی کرم نبش فوقانی

۴— با نگهداری یا میخ‌کوبی ریسمان کار بین دو کرم، کرم بالای میانی در راستای کرم زیرین طبق اصول گفته شده، ساخته می‌شود.


۱— ملات ماسه‌ی سیمان لزدار را در داخل ملاقه سیمان کاری ریخته، بالهی کمچه اندکی ملات را از داخل ملاقه برミ‌داریم؛ سپس با چرخش کمچه از پایین به طرف بالا، ملات را با ضرب در محل کرم می‌پاشیم تا ملات در بندها جا بگیرد. عمل ملات‌زنی باید با ملایمت و طوری روی دیوار انجام شود که عمل ریزش و تابله در آن به وجود نیاید. پس از زدن ملات به دیوار، ماسه و سیمان به ضخامت ۲ سانتی‌متر در محل کرم بالایی، تسطیح و پخسازی آن به اطراف کرم، با ملایمت به وسیله‌ی تخته ماله‌ی چوبی کوچک انجام می‌شود.

۲— به وسیله‌ی شاقول، قایم بودن کرم بالایی و زیرین ارزیابی می‌شود.

توجه: نظر به این که استفاده از ماله‌ی آهنی یا کمچه سبب «آب‌انداختن ملات» و ریزش آن از سطح کار می‌گردد، بهتر است که حتماً از تخته ماله برای این منظور استفاده شود.



شکل ۵-۲۹— کرم بندی میانی فوقانی




شکل ۵-۲۷— کرم بندی نبش فوقانی

شمشه‌گیری ماسه و سیمان

۱— ملات ماسه و سیمان را که در ظرف استنبلي قرار دارد، با نوک کمچه از داخل ظرف برداشته با حرکت چرخشی از ناحیه

۳— با توجه به آن‌چه درباره‌ی ساختن این کرم گفته شد، کرم فوقاتی در نبش دیگر، بنایی می‌شود.


یا آهنی بغل کش دیوار شاقول سازی می شود؛ سپس شمشه نبش و بعد شمشه میانی ساخته خواهد شد.



شکل ۵-۳۲—شمشه گیری بتن ها

اسپرس زدن: گرفتن ملات سیمان در آغاز ساختن ملات مانند ملات گچ و خاک نیست؛ از این رو، در سطح زیر کار با پاشیدن ملات ماسه و سیمان، به وسیله‌ی کمچه در حالت چرخشی یک لایه به نام «اسپرس» ایجاد می‌شود. عمل اسپرس زدن بر سطح زیر کار در بین شمشه‌ها انجام می‌گیرد. به یقین، پس از پایان اسپرس زدن در بین شمشه‌ها، روی اولین سطحی که اسپرس بر آن پاشیده شده است می‌توان لایه‌ی بعدی کار گذشت که آستر نامیده می‌شود.


توجه: از ویژگی‌های اسپرس این است که دارای سطحی کاملاً ناهموار و با خلل و فرج و پستی و بلندی است که این خود ممکن است سبب پیوند لایه‌ی آستر بر روی اسپرس زیر کار باشد.




شکل ۵-۳۳—اجرای انود ماسه و سیمان

کرم زیرین به طرف بالا پاشیده؛ به طوری که سطح دو کرم از ملات پوشیده شود.

۲—شمشه‌ی چوبی را آهسته بین دو کرم می‌کشیم؛ به گونه‌ای که با سطح دو کرم مماس شود.
توجه: برای انود کردن بدنه با ملات نبش در عرض دیوار، شمشه را به آهستگی به ضخامت ۲ سانتی‌متر جلو می‌کشیم. با شاقول سازی شمشه، ارزیابی قایم بودن شمشه‌گیری از دو جهت انجام می‌گیرد.



شکل ۵-۳۰—اسپرس زدنی جهت شمشه گیری




شکل ۵-۳۱—استقرار شمشه بین دو کرم

براساس اصولی که برای شمشه‌گیری نبش بیان شد و با رعایت پیش‌آمدگی به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر، برای شمشه‌ی چوبی

۶- پس از پایان شمشه کش کردن چنان‌چه رویه‌ی ساده موردنظر باشد، ماسه را غربال کرده، پس از ساختن ملات ماسه و سیمان با ماسه‌ی غربال شده، ملات را با کمچه برمی‌داریم بر سطح ماله می‌گذاریم و از پایین به بالا به طور یک‌نواخت روی سطح ملات آستر می‌کشیم. این ملات به ضخامت ۳ تا ۵ میلی‌متر روی سطح آستر کشیده می‌شود. پس از این مرحله، به وسیله‌ی حرکت‌های دورانی تخته ماله، سطحی کاملاً تخت و یک‌نواخت پدید می‌آید.

توجه ۱: برای داشتن سطحی کاملاً تخت و بدون موج باید از تخته ماله بلند استفاده نمود.



شکل ۳۵-۵- اجرای شمشه‌کش کردن بغل کش



شکل ۳۶-۵- پرداخت کردن سطح انود ماسه و سیمان


اندود کردن ملات ماسه و سیمان آستر

۱- پس از گرفتن نسبی اسپرس ماسه سیمان، ملات ماسه و سیمان با حرکت کمچه از پایین به طرف بالا بر روی اسپرس با ضرب پاشیده می‌شود. بعد از این که ملات به صورت هموار بر کلیه‌ی سطوح متن شمشه‌ها کشیده شد، سطح ملات ماسه و سیمان پاشیده شده با شمشه‌ی چوبی یا آهنی شمشه کشی می‌شود.

۲- چنان‌چه شمشه‌های گرفته شده، ماسه و سیمان تازه باشد عمل شمشه کش کردن باید با دقت و آهستگی زیاد انجام گیرد تا ملات در سطح شمشه‌های مذکور جمع نگردد یا شمشه‌ی گرفته شده کنده نشود.

۳- در صورتی که قسمت‌هایی از سطح شمشه کشی شده دارای گودی باشد ملات زده بار دیگر عمل شمشه کش کردن انجام می‌گیرد تا سطح ملات پاشیده شده کاملاً تخت شود.

۴- پس از اتمام انود کردن بغل کش نیز انجام می‌شود.



شکل ۳۴-۵- شمشه‌کش کردن انود

۵- برای تخت بودن انتهای سطح انود شده با ملات ماسه و سیمان در ناحیه‌ی سر، سطح انود کاری نیز شمشه‌گیری می‌شود.

بلافاصله بعد از تمرین عملی مذکور و قضاوت بر روی کار، تراشیدن ملات اندود ماسه سیمان دنبال خواهد شد. بدینهی است سطح قطعات آجرکاری، بهخصوص بندهای آن باید کاملاً از وجود ملات ماسه سیمان پاک شود.

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی هفدهم.

توجه ۲: مریبی و استادکار، تمام مراحل تمرین را براساس روش اصولی و با حرکت گام به گام به هنرجو آموزش می‌دهد. جمع‌آوری کار: به طوری که در مراحل اندود گچ و خاک گفته شد اجرای کرم‌بندی و شمشه‌گیری و آستر به شکل مرحله‌ای انجام می‌گیرد که به ترتیب پس از پایان هر قسمت از اجرا، نمره داده می‌شود.

توجه مهم: به علت سخت شدن ملات ماسه و سیمان،

فصل ششم

جلسه‌ی هفدهم

کاشی کاری (سوراخ و نیمه‌کردن کاشی)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

۳۰ دقیقه	زمان ابزار شناسی:
۶۰ دقیقه	زمان مبانی تئوری:
۶/۵ ساعت	زمان اجرای تمرین عملی:
۸ ساعت	جمع:
تمرین این فصل انفرادی است.	


- ۱- کاشی کاری را شرح دهد.
- ۲- هدف از کاشی کاری را بیان کند.
- ۳- انواع کاشی را شرح دهد.
- ۴- سوراخ کردن کاشی برای عبور شیرآلات را انجام دهد.
- ۵- سوهان زدن و تسطیح سوراخ را اجرا کند.
- ۶- محل سوراخ کلید و پریز را در کاشی به وجود آورد.
- ۷- کناره‌ی کاشی را با چرخ سمباده سایش دهد.
- ۸- کاشی را نیمه کند.
- ۹- اجرای کاشی چسبانی را تشریح نماید.
- ۱۰- انواع کاشی را توضیح دهد.
- ۱۱- استقرار رج اول کاشی را اجرا کند.
- ۱۲- دوغاب‌ریزی پشت رج اول را انجام دهد.
- ۱۳- رج‌های بعدی را تا ارتفاع مشخص نصب کند.
- ۱۴- نقش گلچین را در نصب کاشی کاری اجرا کند.

۱ ساعت	زمان بحث تئوری:
۱۰ ساعت	زمان اجرای عملی:
۱۱ ساعت	جمع:
	اجرای کار در گروه ۲ نفره در یک سمت دیوار و یک نبش خواهد بود.

الماس بر کاشی، تیشه‌ی دوسر، سنگ تیشه، سوهان، سنگ سمباده دستی، چرخ سمباده دستی، چرخ سمباده بر قمی، خط کش و مداد، انبردست و دستگاه کاشی بر. وسایل کار: استنبلي، سطل، سرند چشم‌بلبلی و بیل.

ابزار شناسی

- ۱- ابزار عمومی بنایی: شامل : کمچه، تراز بلند، شاقول، شمشه‌ی کوتاه و بلند، متر و گونیا.
- ۲- ابزار کاشی بری و سوراخ کردن کاشی: شامل :



۱—تیشه‌ی دو سر معمولی ۲—تیشه‌ی دو سر سبک

شکل ۶-۲



۱—خطکش ۲—گونیا ۳—مازیک

شکل ۶-۱



شکل ۶-۴—چرخ سمباده‌ی برقی



شکل ۶-۳—الماس بر کاشی

رطوبت، همچنین امکان شست و شوی سریع و رعایت بهداشت بسیار مورد توجه است.

معایب کاشی

۱—کاشی در مقابل تغییرات ناگهانی دما، آسیب پذیر است.
به همین علت اگر در پوشش خارجی کانال‌های دودکش و بخاری از عایق پشم شیشه قطره استفاده شود، سپس بر روی پشم شیشه در ابعاد گسترده، توری سیم گالوانیزه (آهن سفید) نصب گردد؛ آن گاه در این مرحله کاشی کاری بر سطح عایق حرارتی اجرا شود،


برش دادن و سوراخ کردن کاشی

کاشی کاری پوششی بهداشتی برای پوشش سطوح جانبی، مانند: آبریزها، دستشویی، آشپزخانه، پاسیو و گاه در پوشش‌های سطوح جانبی در فضاهای طبقه‌ی زیرین، مانند: زیرزمین از پوشش کاشی به سبب شست و شوی آسان و سطح صیقلی لعب دار در جاهابی که نیاز به شست و شوی فراوان دارند، استفاده می‌شود.

محاسن کاشی


پوشش کاشی به خاطر صیقلی بودن، عدم نفوذ آب و

۳- بهوسیله‌ی نوک تیشه دو سر کوچک به دقت پشت
لعل میانی دایره زده می‌شود تا لعل و گل از تمامی دایره ترسیم شده
حذف گردد.



توجه ۱: لعل زنی و گل زنی کاشی در محل دایره باید با
نوک تیشه کاملاً تیز انجام شود.

توجه ۲: چنان‌چه تیغه‌ی تیشه‌ی دوسر، کُند شده باشد، با
استفاده از چرخ سمباده آن را تیز می‌کنیم. چنان‌چه چرخ سمباده
در دسترس نباشد با استفاده از سنگ ساب این کار را انجام
می‌دهیم.



توجه ۳: علاوه بر تیشه می‌توان بهوسیله‌ی تیزی ته
الماس بر، پیچ گوشتی، وسط محل موردنظر را سوراخ کرد.
پس از باز شدن سوراخ بهوسیله‌ی انبردست کم کم سوراخ
گشادر می‌شود تا دایره موردنظر به وجود آید؛ سپس بهوسیله‌ی
سوهان زنی، دایره‌ی سوراخ شده به اندازه‌ی مورد نیاز پرداخت
می‌شود.

کار بازدهی بیشتری خواهد داشت، زیرا گرمای دودکش و کanal
بخاری سبب گرم شدن کاشی‌ها در آن ناحیه شده پس از خاموش
شدن بخاری و سرد شدن سریع سطوح کاشی کاری گرم، قطعات
کاشی دچار واکنش انقباض و انبساط می‌شود. نظر به این که
قسمتی از لعل کاشی دارای سیلیس و شیشه است قطعات کاشی
ابتدا در سطح لعل دارای ترک‌های مویی می‌شود و براحت تکرار
و واکنش متعدد، ترک‌های عمیق در کاشی به وجود می‌آید و
در نتیجه، لعل کاشی خرد می‌شود.

۲- به علت ترد بودن جنس لعل کاشی باید توجه داشت
به کاشی ضربه وارد نشود، زیرا این کار در کاشی کاری باعث
خردشدن، شکستن و جدا شدن کاشی از سطح کار می‌شود.

سوراخ کردن کاشی برای عبور شیر آلات

روش اجرا: محل عبور زانو برای آب رسانی و نصب
شیر آلات در آبریزگاه‌ها، مانند: توالت و دست‌شویی برای آب
سرد و گرم، شیر آب سرد و گرم دوش حمام، شیر آب سرد
توالت فرنگی، آب سرد و گرم محل استقرار لباس‌شویی
در آشپزخانه، عبور شیر آب سرد و گرم در محل ظرف شویی
در آشپزخانه و

به طور کلی، برای استقرار هرگونه زانوی شیرهای آب
در نواحی زیر، کنار، گوش و میان، کاشی‌ها را سوراخ می‌کنند.
بدیهی است محل عبور زانو از ناحیه‌ی موردنظر کاشی باید به اندازه
۳ میلی‌متر بیشتر از قطر زانو باشد تا عبورگاه اتصال شیر به زانو
به درستی انجام گیرد.

روش سوراخ کردن کاشی

۱- با اندازه‌برداری دقیق بهوسیله‌ی رنگ گل بره یا
(ماژیک)، محل عبور شیر بر سطح کاشی مشخص می‌شود.
۲- سنگ و تیشه را آماده کرده، وسط نشانه‌ی دایره‌ی
رسم شده بر سطح کاشی را بر گوشته «فنر فولادی» متصل
به سنگ تیشه منطبق می‌کنیم.

توجه: این فنر، از فنرهای شکسته بین شاسی و اتاق
ماشین‌های بزرگ، تهیه شده که از آن در سنگ زیر تیشه بهره
گرفته می‌شود.



شکل ۷-۶— نحوهٔ سوراخ کردن کاشی از ناحیهٔ پشت کاشی به‌وسیلهٔ تیشهٔ دوسر



شکل ۸-۶— نحوهٔ سوراخ کردن کاشی به‌وسیلهٔ انبردست از ناحیهٔ پشت کاشی

عمل سوهان کشیدن و پریده شدن لعاب از بالا به پایین، با زاویه
نسبت به سطح افق و آهسته اجرا می‌شود.

سوراخ کردن کاشی برای کارگذاردن کلید و پریزهای
برق، تلفن و تلویزیون
در سطح کاشی کاری در دستشویی آبریزگاه باید محل هایی

سوهان زنی کاشی سوراخ شده
کاشی را محکم در سطح بلندی به صورت تخت قرار می‌دهیم
تا بر اثر حرکت‌های ناشی از سایش، کاشی از محل سوراخ نشکند؛
سپس به آهستگی کاشی را سوهان زده سایش سوراخ را برای
گرفتن گل کاشی و لعاب زنی تخت انجام می‌دهیم.
توجه: چنان‌چه لازم باشد کمی از لعاب کاشی گرفته شود،

کم کردن ابعاد کاشی و ساییدن ابعاد کاشی به وسیله‌ی چرخ سمباده

امروزه فضایی که باید کاشی کاری شود به گونه‌ای طراحی می‌گردد که ابعاد کاشی به طور کامل در آن استفاده گردد، اما گاه مانند کنار دربند، در، گوشواره، و قرنیز لازم است قسمتی از کاشی بریده شود یا به شکل نیمه و باریکه به کار رود.

(الف) برش به وسیله‌ی تیشه (تراشیدن با تیشه): از جایی که کاشی باید بریده شود به وسیله‌ی مازیک، علامت می‌گذارند؛ سپس با استفاده از سنگ تیشه و تیشه‌ی دو سرسبک و کاملاً تیز، کنار کاشی را می‌تراشند.

وقتی که خط کناره‌ی کاشی در اصطلاح، تن و تیز و یک خط نمی‌شود، در این روش با کشیدن سنگ ساب دستی، کناره‌ی کاشی را یکباد می‌کنیم، اما در این روش امکان لعاب پر شدن کاشی (پریدن لعاب) وجود دارد.

(ب) تراش با چرخ سمباده‌ی برقی: پس از خط کشی کنار کاشی باید به آهستگی به وسیله‌ی دستگاه چرخ سمباده‌ی برقی، کناره‌ی کاشی را تراش دهیم. باید دقیق شود که دوران بسیار سریع سنگ چرخ سمباده سبب سایش و کسر شدن کناره‌ی کاشی بیش از اندازه‌ی خواسته شده نشود.

توجه: به علت حرکت سریع سنگ چرخ سمباده، کناره‌ی کاشی کاملاً تیز و بدون دندانه خواهد بود؛ به طوری که ضلع کاشی کاملاً یکنواخت و اصولی کاسته خواهد شد.



شکل ۹-۶- نحوه‌ی سوهان زنی و تسطیح سوراخ به وسیله‌ی سوهان نیم‌گرد

برای کارگذاردن کلید و پریز ایجاد شود.

توجه: در حمام هرگز نباید کلید و پریز گذاشته شود، زیرا براثر بخار آب فراوان و ترشح آب به کلید و پریز باعث خطر برق گرفتگی می‌شود.

در آشپزخانه نیز محل کلید برای روشنایی، پریز برای بخشال، فریزر، لیاسشویی و دیگر وسائل برقی مورد نیاز است. همچنین زیرزمین هایی که کاشی کاری شده و یا مکان‌های مشابه محل کلید و پریز بر سطح کاشی واقع می‌شود.

توجه: سوراخ ایجاد شده برای محل کلید و پریز در کاشی باید از محل زانوی شیرآلات آب رسانی بیشتر باشد، زیرا ابعاد جعبه‌ی تقسیم به قطر ۸ سانتی‌متر می‌رسد. در این حالت، به علت بزرگ‌تر بودن سوراخ و کم شدن سطح اتکای نواحی اطراف سوراخ باید بسیار دقیق شود که کاشی نشکند.




شکل ۱۰-۶- نحوه‌ی به وجود آوردن سوراخ مربع برای پریز و کلید در کاشی




شکل ۱۱-۶- کسر کردن کناره کاشی به وسیله‌ی دستگاه چرخ سمباده

اهرم شدن، دست خراشیده نشود و تیزی لعاب باعث آسیب و جراحت نگردد.



شکل ۱۳-۶- نحوه دو نیم کردن کاشی


توجه: امروزه بریدن کاشی به وسیله‌ی دستگاه صورت می‌گیرد. در این روش، کاشی در تنگ و کلاف دستگاه واقع می‌شود، الماس دستگاه به طرف جلو کشیده شده، با اهرم کردن کاشی به دو نیم تقسیم می‌گردد. این روش بدون ضایعات و پرت، با سرعت و بدون خطر زخمی کردن انجام می‌پذیرد.



شکل ۱۴-۶- نحوه دو نیم کردن کاشی با استفاده از دستگاه کاشی بر

نحوه بردن و نیمه کردن کاشی

- ۱- اندازه‌ی مورد نیاز را روی سطح کاشی نشانه گذاری می‌کنیم (نشانه در لبه کاشی تا گل کاشی و پشت کاشی برگشت داده می‌شود).
- ۲- با مداد، خط نشانه‌ی سرتاسری بر پشت کاشی رسم می‌شود.
- ۳- کناره کاشی دیگر یا خط کش را در راستای خط پشت کاشی قرار می‌دهیم.
- ۴- به وسیله‌ی میخ بلند سرکچ یا معمولی و نوک تیز چند بار در راستای خط کش می‌کشیم تا گل کاشی با گودشدن، دارای خط سرتاسری شود. گاهی نیز با الماس و به کمک خط کش، روی سطح لعاب کاشی خراش داده می‌شود.



شکل ۱۲-۶- نحوه خط اندازی پشت کاشی جهت دو نیمه کردن کاشی

۵- پس از گودشدن گل پشت کاشی به اندازه‌ی دو میلی‌متر، کاشی را از سطح رو در محلی مستقیم و با لبه‌ی تیز، ثابت قرار می‌دهیم.

۶- با اهرم کردن از دو طرف کاشی به طرف پایین، کاشی دو نیمه می‌شود.

۷- پس از دو نیم شدن کاشی، به وسیله‌ی سنگ سمباده‌ی دستی، شیارهای گل کاشی سمباده می‌شود و قطعه‌ی کاشی با لبه‌ی یک نواخت و مستقیم در کناره‌ی بریده شده به وجود می‌آید.
توجه: به منظور اینمنی، در بریدن کاشی باید دقت شود و دست به طریقه‌ی صحیح در دو طرف کاشی قرار بگیرد تا براز

از نوشمه‌گذاری و کنترل اصولی برای بکنواختی انجام می‌گیرد.

۳- پس از بررسی و یکنواختی کل سطح، قبل از مقاوم شدن، پرداخت کامل سطح انود در حد به اصطلاح «لیسه‌ای» انجام می‌شود.

توجه ۱: پرداخت سطحی باید همراه خلل و فرج‌های ریز باشد، زیرا وجود سطح صیقلی باعث عدم اتصال چسب با سطح زیر کار خواهد شد.

توجه ۲: پرداخت سطح سبب می‌شود مقدار مصرف چسب برای چسباندن کاشی به حداقل برسد.

۴- پس از پایان پرداخت سطح انود، آن را مرطوب می‌کنیم تا مقاوم شود؛ آن‌گاه آن را به حال خود گذاشته تا خشک گردد.

آماده‌سازی سطح زیر کار

۱- چنان‌چه کار گذاشتن کاشی از روی کف‌پوش و موzaيك نباشد باید با شمشه‌گیری، سطح زیر اولین رج کاملاً تراز شود. این شمشه‌گیری قبل از انود انجام می‌گیرد و پیش‌آمدگی شمشه‌ی چوبی یا پروفیلی از انودکاری به اندازه‌ی ضخامت کاشی کاری جلوتر خواهد بود.

۲- برای چسب زدن زیر کار، سطح انود باید کاملاً گردگیری شده تمیز باشد. چنان‌چه گرد و خاک روی سطح انودشده نشسته باشد با جارو گردگیری می‌شود؛ سپس روی دیوار گردگیری شده آب می‌پاشند.

۳- سطح زیر کار کاشی چسبانی باید کاملاً خشک و پشت کاشی باید تمیز باشد. در این حال، کاشی را مرطوب کرده پس از خشک شدن کامل، آن‌ها را مصرف می‌کنیم.

چسباندن کاشی به وسیله‌ی چسب

۱- برای کار گذاشتن رج اول کاشی چسب مایع و مخصوص کاشی با قلم مو به سطح دیوار کشیده می‌شود.

۲- پس از تأثیرگذاری هوا به مدت ۱/۵ تا ۲ دقیقه، عمل چسبانیدن کاشی بر سطح دیوار صورت می‌گیرد. پس از چسبانیدن، به هر کاشی چکش لاستیکی سبک زده می‌شود تا



شکل ۱۵-۶- نحوه برش کاشی به وسیله دستگاه کاشی بر

آماده‌سازی سطح دیوار برای کار گذاشتن کاشی

۱- برای کار گذاشتن کاشی، سطح دیوار باید با دقیق تریز شود، زیرا وجود گرد و خاک روی دیوار نمی‌گذارد ملات ماسه سیمان و یا دوغاب ماسه و سیمان به دیوار بچسبد، چنان‌چه بندھای دیوار با ملات زیادی پر شده باشد، باید آن را تراشید.

۲- پس از تمیز کردن دیوار باید چند مرتبه روی آن آب پاشید تا خیس شود و آجر دیوار آب ملات را جذب نکند و در اصطلاح ملات نسوزد و خوب به دیوار بچسبد.

کار گذاشتن کاشی بر سطح دیوار

کار گذاشتن کاشی روی سطح دیوار به سه روش انجام می‌گیرد:

الف) روش چسباندن کاشی:

۱- در این حالت، سطح دیوار با انود ماسه سیمان آستر می‌شود و بلا فاصله روی آن ماسه سیمان، نرم‌های غربالی بر سطح آستر شده می‌کشیم؛ سپس به وسیله تخته ماله سطح رویه را کاملاً تخت و هموار می‌کنیم.

توجه: برای تخته ماله کشیدن، سطح انود باید کاملاً شمشه‌ای باشد. در شمشه‌گذاری بر سطح انود باید از شمشه بلند استفاده شود.

۲- چنان‌چه سطح انود موج داشته باشد، به وسیله نرم‌های ماسه سیمان غربالی شل، گودی‌ها را پر می‌کنند، سپس عمل تخته ماله زنی در شعاعی دورانی و گستردۀ انجام می‌شود؛ آن‌گاه

تمیز کردن سطوح کاشی کار گذاشته شده‌ی آغشته به چسب با پاک‌کننده‌ی مخصوص صورت می‌گیرد.


توجه ۲: کاشی‌های شکسته شده در کاشی کاری یا چسب را می‌توان راحت‌تر تعویض کرد. بدین ترتیب که کاشی شکسته از جا کنده شده کاشی جدید باید در جای آن چسبانیده شود. یادآور می‌شود که امروزه نوع دیگری از چسب کاشی در کشور تولید می‌شود. این گرد به نسبت معین با آب محلوت و سپس ورز داده می‌شود و محلول چسب با غلظت‌های مختلف برای کار گذاشتن کاشی فراهم می‌آید؛ هم‌چنین بجز موارد فوق خمیر چسب کاشی نیز برای چسبانیدن کاشی ساخته شده است.

کاشی محکم بچسبد.

۳- پس از چسبانیدن رج افقی، رج عمودی کناره‌های دیوار با دقت گونیا شده کاشی‌ها از پایین به بالا چسبانیده می‌شود.

۴- پس از کار گذاشتن رج افقی زیر کار و رج عمودی که در اصطلاح «دلیل کار» گفته می‌شود، کار گذاشتن رج‌های افقی بی‌دریبی و با رعایت اصول صحیح چسبانیده می‌شود. در روش چسبانیدن کاشی با چسب، در زمانی کوتاه سطحی گستره، کاشی کاری می‌شود.

توجه ۱: نظر به این که چسب از ترکیبات شیمیایی است



شکل ۱۶-۶ - نصب کاشی به وسیله‌ی چسب

سنگ می‌باشد ساخته می‌شود.

۳- کاشی‌ها قبلاً باید تمیز و خیس شده تا آماده‌ی نصب شوند.

۴- به کمک کمچه، ملات ماسه سیمان نرم را همانند خمیری سفت بر پشت کاشی گذارد، با برگردان کردن کاشی، به سرعت

ب) روش ملات گذاری پشت کاشی:

۱- پس از تمیز کردن پشت کار و آب پاشی روی آن، چنان‌چه موزاییک فرش انجام نشده باشد، عمل شمشه‌گیری به طور تراز در سطح زیر رج اول انجام می‌گیرد.

۲- ملات ماسه سیمان، با ماسه‌ی ریز دانه که دارای گرد


توجه: پس از پایان کار گذاشتن رج افقی، عمل شاقول کردن اولین و آخرین قطعه‌ی کاشی انجام می‌شود؛ سپس با شمشه‌گذاری، یکباد کردن کاشی‌های کار گذاشته شده صورت می‌گیرد.

۷- بنا به اصول گفته شده پس از پایان هر رج، رج‌های بعدی نیز کار گذاشته می‌شود. امروزه از این روش کمتر استفاده می‌شود.

به دیوار چسبانیده می‌شود.

۵- پس از کار گذاشتن کاشی بلا فاصله به وسیله‌ی کاردک ملات‌های اضافی از سطح بالای کاشی و کناره‌های آن برداشته می‌شود؛ به طوری که کوچک‌ترین دانه‌ای بر لبه‌ی کاشی بر جای نمانده باشد.

۶- به ترتیب یادشده کار گذاشتن کاشی‌ها بی‌دربی انجام می‌شود.



شکل ۱۷-۶ - نصب کاشی به وسیله‌ی ملات

جلسه‌ی هیجدهم


کار گذاشتن کاشی به روش دوغاب‌ریزی:

۱- ابتدا زیر کار تمیز و خیس می‌شود.


۲- دوغاب ماسه سیمان با یک پیمانه سیمان و سه پیمانه ماسه‌ی پرنزمه یا گرد سنگ تهیه می‌شود که با آب مخلوط می‌شود و برای مصرف آماده می‌گردد.

۳- چنان‌چه سطح زیر کار موزاییک فرش نباشد عمل شمشه‌گیری با ملات ماسه و سیمان به صورت کاملاً تراز انجام می‌شود.

توجه: ضخامت شمشه‌ای که گرفته می‌شود باید دو سانتی‌متر و برابر با ملات خور پشت کاشی باشد.



شکل ۱۹-۶- ترازسازی شمشه برای زیر کاشی کاری



شکل ۱۸- چفت‌گیری برای تراز سازی زیر کار

دوم در امتداد رج زیرین قرار گرفته، قطعات کاشی بی در پی نصب می‌شود.

۲- پس از جاگذاری کاشی‌ها و شاقول‌سازی آن‌ها در شروع و ختم رج، نیز شمشه‌گذاری در راستای دو قطعه‌ی کاشی و یکباد کردن کاشی‌ها در راستای شمشه انجام می‌شود.
۳- عمل دوغاب‌ریزی پشت رج دوم با ملاقه انجام می‌گیرد. ریختن ملات به دیوار سبب نشت دوغاب بر پشت کاشی خواهد شد.

۴- رج‌های بعدی با شاقول‌سازی هر رج و کنترل آن‌ها



توجه ۱: چون دیوار دارای بغل کشی نبیش است، پیش‌آمدگی کاشی از یک طرف برای نصب بغل کش آن اجرا می‌شود.

توجه ۲: پس از کار گذاشتن اولین رج و شاقول کردن آن با شمشه، یکباد کردن کاشی‌های کار گذاشته شده انجام می‌شود. چنان‌چه کاشی تو رفته باشد با فشردن گل رس کاشی در راستای شمشه یکباد می‌شود.

کار گذاشتن رج دوم:

۱- با استفاده از روش فتیله‌گذاری و شاقول‌سازی، رج

به وسیله‌ی شمشه‌گذاری و عمل دوغاب‌ریزی پشت کاشی‌ها صورت می‌گیرد تا کار به پایان برسد.



شكل ۶-۲۰

ملات خمیری ساخته شده بندهای کاشی‌کاری با آن پر می‌شود؛
سپس با پارچه‌ی نرم سطح کاشی‌کاری را تمیز می‌کنند.

۵- پس از اتمام کاشی‌کاری و گذشت زمان لازم با ترکیب
۲ پیمانه گرد سنگ، ۲ پیمانه خاک سنگ و یک پیمانه سیمان سفید،


خاک رس غربال شده و یک پیمانه گچ استفاده شود، زیرا در این روش پس از پایان کار جمع آوری قطعات کاشی از دیوار به راحتی میسر می شود؛ همچنین اتلاف مصالح کمتر خواهد شد. گفتنی است که کار گذاشتن کاشی با روش دوغاب ریزی ماسه سیمان که در کشور ما معمول است، روش غیراصولی است.

گل اندازی در سطح کاشی کاری

گاهی نقش دادن به کاشی کاری سبب زیبایی نمای کاشی کاری می شود. معمولاً با استفاده از کاشی های گلدار در متن کاشی کاری سفید و ساده، طرح و نقش های مختلفی پدید می آورند؛ همچنین براساس طرح های هندسی گلچین در اشكال گوناگون، به کاشی کاری شکل های خاصی می بخشند، روش حاضر این گونه عمل می شود:


- ۱- نسبت به ابعاد کاشی و طول و عرض سطحی که باید کاشی کاری شود، ابعاد سطح کار محاسبه می گردد.
- ۲- نقش گلچین به نام های پنج رجی (پنج رگی) - هفت رجی یا طرح های دیگر برابر اندازه زمینه کار بر روی کاغذ شطرنجی طراحی می شود.

کاشی کاری پشت دیوار به وسیله ی گروه دو نفر دیگر




شکل ۲۱-۶- اجرای کاشی کاری

توجه مهم: اجرای کار عملی کاشی کاری تمرینی است، پیش نهاد می شود به جای دوغاب ماسه سیمان برای دوغاب ریزی پشت کاشی، از مخلوط دوغاب گچ و خاک رس به نسبت ۲ پیمانه



گل سه رجی گل پنج رجی گل بازو بندی


شکل ۲۲-۶- نحوه ترسیم گلچین در کاشی کاری




شکل ۲۳—۶ نقش گلچین بازو بندی در کاشی کاری با بند پنج

- ۱- تیغه‌ی کمچه را در آخرین رج پشت کاشی‌ها قرار می‌دهند. نظر به اینکه ملات پشت کاشی‌ها در کاشی کاری گچ و خاک است، با کمترین فشار قطعه‌ی کاشی از سطح کار جدا می‌شود.
- ۲- کاشی‌ها رج به رج جمع آوری می‌شود؛ سپس جمع کردن ملات آن انجام می‌گیرد.
- توجه ۱: سطوح آجر کاری، به خصوص بندهای عمودی و افقی، کاملاً تمیز شد سطح سفت کاری آماده تمرین بعدی می‌شود.
- توجه ۲: چنان‌چه به پشت کاشی ملات چسبیده باشد آن را تراشیده سپس قطعات کاشی‌ها شسته و کاملاً خشک می‌شود و سرانجام برای تمرین‌های بعدی در کارتون، دسته‌بندی و نگهداری می‌شود.

- ۳- با توجه به نقش ترسیم شده، کار گذاشتن رج‌های ساده انجام می‌شود.
- ۴- نصب کاشی‌های نقش‌دار با توجه به نقشه‌ی شطرنجی صورت می‌گیرد.
- ۵- پس از پایان گل اندازی در سطح کاشی کاری و اتمام کار به وسیله‌ی ملات شل (شامل: گرد سنگ، خاک سنگ و سیمان سفید) بندهای کاشی پر شده سپس با پارچه‌ی نرم سطح کار کاملاً تمیز می‌شود.
- توجه مهم: در تمام مراحل اجرای تمرین، توسط استاد کار و مریبی، آموزش لازم به هنرجو داده می‌شود تا کار کاملاً صحیح انجام پذیرد. پس از ارزش‌یابی مریبی و استاد کار بر کار تمرینی ساخته شده، جمع آوری کاشی‌ها از سطح کار بدین شکل انجام می‌شود:



اجرای نقش اندازی گلچین



شکل ۲۴-۶- اجرای کاشی کاری با طرح گلچین

گزارش نویسی
تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی نوزدهم.

فصل هفتم

جلسه‌ی نوزدهم

سنگ‌کاری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع سنگ‌های پلاک را تعریف کند.
- ۲- هدف از سنگ‌کاری را در ساختمان شرح دهد.
- ۳- اجرای نصب سنگ را تشریح کند.
- ۴- دیوار ساخته شده را به منظور نصب سنگ آماده سازد.
- ۵- سطح تراز را برای نصب اولین رج پدید آورد.
- ۶- قپان کردن رسمنان را به منظور امتداد قایم، انجام دهد.
- ۷- استقرار رج اول را با فاصله از دیوار اجرا کند.
- ۸- اجرای دوغاب ریزی را با توجه به تمامی نکات انجام دهد.
- ۹- با رعایت پیوند، نصب رج دوم سنگ و سایر روح‌ها را اجرا سازد.
- ۱۰- بندهای سنگ را بندکشی و سطح سنگ‌کاری را تمیز کند.

زمان ابزار شناسی: ۳۰ دقیقه

زمان تئوری: ۶۰ دقیقه

زمان اجرای تمرین عملی: ۹/۵ ساعت


جمع: ۱۱ ساعت

کارت‌مرینی با گروه‌های دو نفره در یک سطح و نبش ستون صورت می‌گیرد.

ابزار شناسی

- کاردک و گونیا.
- ۳—وسایل کار: فرقون، بیل، استنبلي، ملاقه دوغابه ریزی و مداد.
- ۴—وسایل اینمنی: دستکش و عینک شیشه‌ای حفاظدار.

- ۱—ابزار عمومی بنایی: شامل: شاقول، شمشهی کوچک و بزرگ، رسیمان کار، کمچه و متر.
- ۲—ابزار: دستگاه فرز حفاظدار، خطکش، میخ سرکج،




۱—گونیای بزرگ
۲—گونیای کوچک



شکل ۷-۱—فرز حفاظ دار

شکل ۷-۲




۱—انواع اسکوب
۲—انواع میخ سرکج



۱ و ۲ مداد شمعی
۳ و ۴ مداد رنگی و مشکی

شکل ۷-۴

شکل ۷-۳



شکل ۵-۷- انواع سنگ پلاک و نحوه ساییدن سنگ به وسیله دستگاه

- پیش آمدگی منظره خاصی به نمای سنگ کاری می بخشد.
- ۴- بعد از کار گذاشتن سنگ قرنیز سنگ نما نصب می شود.
- ۵- گاهی اطراف و زیر پنجره سنگ قاب کار گذاشته می شود و ادامه سنگ کاری تا دست انداز پشت بام ادامه می یابد.
- ۶- کار گذاشتن سنگ قرنیز در سطح دست انداز با پیش آمدگی، پایان سنگ کاری است.
- توجه ۱: وجود آب چکان در قرنیز پشت بام سبب پیش گیری از ریزش آب باران بر سطح سنگ کاری می شود.
- توجه ۲: در سنگ کاری باید اصول اسکوپ کردن سنگ

مراحل کار گذاشتن سنگ پلاک


- ۱- در نماسازی های گسترده، قبل از نصب سنگ های بی رنگ و شیری و مرمر و نظایر آن در ازاره (مُسنی) از سنگ سیاه رنگ دو تیشه در یک و یا در چند رج استفاده می شود.
- ۲- بعد از نصب سنگ سیاه دو تیشه سنگ پلاک شیری یا به رنگ دیگر یا یک سانتی متر پیش آمدگی نصب می شود. این شیوه ای نصب جلوه هی خاصی به نما می دهد.
- ۳- گاهی بعد از کار گذاشتن سنگ ازاره از وجود قرنیز سنگ به ضخامت های مشخص استفاده می شود. لبه های سنگ قرنیز پخ زده می شود. این سنگ نسبتاً ریشه دار (با عرض) بوده با

اماً در حالتی که دیوار چینی انجام شده باشد. چنگک اسکوب از یک طرف در شیار سنگ و از طرف دیگر در محل نیمه‌ای که از سفت کاری خالی شده نشست خواهد داشت.

پس از جای گرفتن اسکوب در دیوار، به وسیله‌ی ملات گچ و آجر آب خور شده پرکردن سوراخ صورت می‌گیرد.

را به دقت در قطعات اجرا کرد، زیرا نصب سنگ بدون اتصال به اسکلت و سفت کاری سبب جدا شدن سنگ از سطح کار می‌شود که گاهی ممکن است خطرات جانی داشته باشد.


توجه ۳: روش اسکوب کردن سنگ زمانی به درستی انجام می‌شود که دیوار چینی و کارگذاشتن سنگ هم زمان انجام شود،




شکل ۶-۷- اتصال سنگ نما با اسکلت به وسیله‌ی اسکوب

است از دو سوراخ پایین عبور داده می‌شود. پس از قلاب زنی محکم، مفتول به طرف سوراخ‌های بالا کشیده شده پس از عبور از سوراخ فوقانی بالاتر از سطح سنگ ادامه می‌یابد.
 ۳- میخ سرکج به سفت کاری کوبیده شده سیم مفتول به میخ سرکج متصل می‌شود.

مهار کردن سنگ پلاک به وسیله‌ی سیم مفتول:
 ۱- در این روش به وسیله‌ی دو سوراخ مورب نسبت به کنار سنگ که در پشت سنگ انجام می‌گیرد سوراخ‌ها در $\frac{1}{2}$ ضخامت سنگ بهم می‌رسند. مشابه این سوراخ از دو ناحیه‌ی پایین و بالا نیز انجام می‌شود.
 ۲- سیم مفتول که دارای جنس نرم و از نوع آهن سفید



شکل ۷-۷- اتصال سنگ پلاک به وسیله‌ی مفتول میخ سرکج به اسکلت



شکل ۷-۸

طرف که قبلًا تهیه و آماده شده کار گذاشته می‌شود که امکان نیاز برش سنگ به وسیله‌ی دستگاه فرز یا دستگاه سنگ بر ثابت است.
توجه مهم: وظیفه‌ی استاد کار و مریب این است که عملکرد و نحوه‌ی استفاده از دستگاه فرز را به هنرجو آموخت دهد. (زیرا این تمرین باید در اینمی کامل انجام شود).

توجه: پیش نهاد می‌شود قبل از سنگ کاری بریدن سنگ به فاصله‌ی دو سانتی متر، دو سانتی متر به هنرجو تعلیم داده شود.
تراز سازی سطح برای کار گذاشتن سنگ:

- ۱- نظر به این که تمرین آموزشی است به جای استفاده از ملات و دوغاب ماسه سیمان، از ملات و دوغاب گچ و خاک رس برای کار گذاشتن سنگ استفاده می‌شود.

- ۲- تراز کردن با شمشهه‌ی چوبی یا فلزی، با رعایت فاصله و با اندازه‌برداری از دو طرف سفت کاری به اندازه‌ی ۵ سانتی متر

آماده‌سازی زیر کار:

- ۱- پس از تراشیدن ملات سطح سفت کاری و جاروزنی و مرطوب سازی سطح آجر کاری، دیوار آماده نصب سنگ می‌شود.
- ۲- در این تمرین به دو نوع سنگ نیاز است:
 - (الف) سنگ سیاه دو تیشه برای رج ازاره (مُسْنی)
 - (ب) سنگ تراورتن برای نصب بالای رج ازاره.
 توجه: در تمرین آموزشی اندازه‌ی ملات خور سنگ ۲ سانتی متر، و ضخامت سنگ ۳ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود که طول سنگ رج اول برابر است با طول دیوار به اضافه‌ی ۱۱ سانتی متر؛ همچنین نشست سنگ در نیش بغل کش از نوع سنگ دو تیشه سیاه خواهد بود. سنگ رج دوم و روی سنگ ازاره از نوع سنگ تراورتن، و با ۵ میلی متر پیش آمدگی از هر طرف خواهد بود. در پایان سنگ کاری، قرنیز با پیش آمدگی ۴ سانتی متر از هر


بر شمشه، از سطح ملات سفت شده جدا می‌شود و سطحی یکنواخت، تخت و تراز برای گذاشتن سنگ آماده خواهد شد.

توجه: چنان‌چه سطح دارای ناهمواری باشد می‌توان با گذاشتن گوهی چوبی نازک رج اول سنگ کاری را مستقر کرد.

برای شمشه‌گیری انجام می‌شود.

۳- به وسیله‌ی ملات گچ و خاک به نسبت یک پیمانه گچ و یک پیمانه خاک، فاصله‌ی بین شمشه و سفت کاری پر شده با ماله یا کمچه کشیدن به طور یکنواخت، سطح شمشه صاف و تراز شده تا برای کار گذاشتن سنگ آماده شود.


۴- پس از مقاوم شدن ملات با ضربه‌زنی یکنواخت



شکل ۷-۹- شمشه‌گیری به منظور سطح تراز

نحوه‌ی کار گذاشتن اوّلین رج سنگ


- ۱- سنگ سیاه رنگ تیشه‌ای به فاصله‌ی ۵ سانتی‌متر جلوتر از دیوار و نبش بر روی شمشه‌ی گچ و خاک کار گذاشته شود.
 - ۲- میخ سرکچ در راستای سنگ کار گذاشته شده در لای بند آجر کاری کوییده می‌شود. این میخ سبب نگهداری سنگ خواهد شد.
- توجه: نشست میخ در بند آجر باید در حدی باشد که با



شکل ۷-۱۰- شروع نصب سنگ ازاره

صورت می‌گیرد. پس از جاگذاشتن سنگ در نبش دوم می‌توان رسیمان‌کشی را بر دو قطعه‌ی نیش انجام داد.


پس از جاگذاری قطعه‌ی اوّل سنگ، شاقول کردن آن انجام می‌شود. عمل رسیمان‌کار کشی هم با کوییدن میخ به فاصله‌ی ۵ سانتی‌متر از آجر کاری برای کار گذاشتن قطعات بعدی



شکل ۱۱-۷- استقرار سنگ در نبش کار


توجه: برای نگهداری سنگ به جز استفاده از میخ سرکچ از گچ زدن در سر دو بندی ها (تقاطع بندها) نیز می توان برای نگهداری قطعات سنگ استفاده کرد و سپس دوغاب ریخت.

کار گذاشتن قطعات دیگر سنگ بی دربی و با رعایت یکباد بودن با پرسشه گرفته شده و هم باد با ریسمان کار انجام می گیرد؛ به طوری که سنگ ها بدون بند و با توجه به پیش آمدگی از نبش دیگر به اندازه‌ی ۵/۵ سانتی متر از آجرکاری کار گذاشته شود.



شکل ۱۲-۷- نصب سنگ ازاره یا سنگ (دو تیشه‌ی سیاه)

پس از پایان نصب اولین رج سنگ در دو سوی دیوار،
نصب سنگ در بغل کش دیوار اجرا می‌شود که ممکن است نیاز



شکل ۷-۱۳- نصب سنگ از اره و بغل کشی نیش

سنگ روان شود.

توجه ۱: دوغاب باید شل باشد که کاملاً پشت سنگ را به شکل سرتاسری پر کند، از این رو، اگر گرفتگی در ناحیه‌ی سنگ پیدا شود به وسیله‌ی میل زنی عمودی بسیار آهسته مسیر را باز کرده دوغاب را به پایین هدایت می‌کنیم.

توجه ۲: عمل دوغاب ریزی باید به صورت سرتاسری در چندین مرتبه انجام شود تا توبیری ملات و فشار از یک نقطه سبب راش و سُر دادن سنگ از محل نصب نشود.

توجه ۳: با چکش زنی بسیار آهسته بر سطح سنگ - به طوری که سنگ از جای خود جایه‌جا نشود - نشست و اثر دوغابه در پشت سنگ به طور کامل مشخص می‌شود، یعنی چنان‌چه صدای خالی یا صدای بم از آن برنخیزد، عمل دوغاب ریزی به شیوه‌ی اصولی انجام پذیرفته است.

توجه: بعد از استقرار نصب سنگ دو تیشه به صورت سنگ مسنی یا «ازاره» برای پیش‌گیری از نفوذ دوغاب از بند سنگ به خارج بر سطح بند سنگ با ملات گچ دستی به آهستگی کشیده می‌شود؛ به طوری که ملات گچ به سنگ نشست نداشته باشد.

دوغاب ریزی پشت سنگ

۱- به علت این که ملات خور پشت سنگ ۲ سانتی‌متر است باید از دوغاب گچ و خاک شل به نسبت دو پیمانه خاک و یک پیمانه گچ استفاده شود (در کار آموزشی).


۲- برای این که دوغاب به سطح سنگ روان نشود ورق فلزی را به شکل نیم قیف باز درمی‌آورند؛ سپس آن را در فضای خالی پشت سنگ قرار داده، آن را با دست نگهداشته آن‌گاه دوغاب را فرد دیگری به وسیله‌ی ملاقه به درون قیف می‌ریزد که به پشت

قپان کردن ریسمان کار


نیز کوبیده می شود؛ سپس بین دو میخ ریسمان کار کشی شده به وسیله‌ی شاقول کردن ریسمان کار قپان قائم برای نصب سنگ به وجود می آید.

توجه: قپان کردن ۷ میلی‌متر از سنگ زیرین جلوتر خواهد بود و این کار به منظور زیاتر کردن نمای کار می باشد.

پس از عمل دو غاب‌ریزی سرتاسری رج اول (سنگ مسنی) به وسیله‌ی میخ بلند ۲۰ سانتی‌متری، به شکل پخ از دو طرف نبش با ۵/۵ سانتی‌متر فاصله، از دو جهت در بند آجرکاری کوبیده می شود. عمل میخ کوبی و مشابه در ضلع مقابل نیز صورت می گیرد. دو میخ بالایی در راستای دو میخ‌های زیرین در دو نبش



دو غاب‌ریزی پشت سنگ



شکل ۱۴-۷- پشت دیوار و یک نبش بغل کش به وسیله‌ی گروه دیگری انجام می شود.

توجه: فاصله گوه‌گذاری بین میخ و سنگ نیز باید رعایت شود. بنایه اصولی که گفته شد قطعه سنگ نصب شده در نبش با ریسمان کشی بین دو قطعه سنگ، یک باد کردن دو قطعه سنگ بررسی می‌شود.


۳- به ترتیب، قطعات سنگ در راستای ریسمان کار و بدون درز کار گذاشته می‌شود و به وسیله‌ی میخ سرکچ نگه‌داشته می‌شود.

توجه: چنان‌چه جاگذاری آخرین قطعه‌ی سنگ قبل از ردیف انتهایی دارای بند یا کسری اندازه برای قرار گرفتن در محل خود باشد با جایه‌جایی سنگ نیش نقص برطرف خواهد شد.


کار گذاشتن سنگ پلاک در متن

۱- در کار گذاشتن سنگ متن، سنگ تراورتن شیری رنگ مصرف می‌شود. طول سنگ کاری در بالای سنگ مسنی ۱۴ میلی‌متر بیش‌تر خواهد بود. این اندازه باعث پیش آمدن رج متن از هر طرف به اندازه‌ی ۷ میلی‌متر می‌شود. این پیش آمدگی به سنگ کاری، جلوه‌ای خاص می‌بخشد. به همین سبب، قبل از کار گذاشتن قطعات سنگ، جور کردن و احتمالاً برش سنگ برابر اندازه‌ی دقیق انجام می‌شود.

۲- قطعه سنگ تراورتن با رعایت پیش آمدگی در راستای پیان قرار داده شده به وسیله‌ی دو میخ سرکچ در دو سوی قطعه سنگ نگه‌داری می‌شود.



پشت دیوار در یک نیش بغل کش به وسیله‌ی گروه دیگر اجرا می‌شود.



شکل ۷-۱۵- نصب سنگ ازاره و بغل کش نیش




دو غاب ریزی می شود.

توجه مهم: روش لوله گذاری کاغذی در کارهای اجرایی معمول است، اما از روش کار گذاشتن کله سنگ مانند رج زیرین نیز می توان استفاده کرد.

ادامه نصب رج های سنگ کاری: پس از برداشتن میخ های سرکچ، کار گذاشتن رج های بعدی سنگ و پشت سنگ ها تا ارتفاع دیوار دو غاب ریزی می شود.

۴- چون قبان کشی باید تا آخرین رج باقی بماند تا سنگ ها بدون اشکال کار گذاشته شود، برای پیش گیری از نشت کردن دو غاب به خارج لای بند ملات خور در دو نیش پاکت سیمانی و یا روزنامه ای لوله شده می گذاریم.

توجه: چنان چه مقداری ملات گچ بر روی روزنامه ای لوله شده کشیده شود، دو غاب از پشت سنگ به خارج نشت نخواهد کرد. روزنامه گذاری در دو نیش نیز انجام شده سپس



شکل ۷-۱۶- آماده‌سازی بغل کش

کار گذاشتن سنگ بغل کش نبش

- ۲- به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر از لبه‌ی سنگ، شیارزنی لازم برای آب‌چکان در سنگ قرنیز انجام می‌گیرد.
- ۳- قطعه‌ی نبش از دو طرف شیار فتیله‌ای گود خواهد داشت که شیار لازم به وسیله‌ی دستگاه فرز ایجاد می‌شود.
- ۴- ملات به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر در محل گودی پشت سنگ پلاک طوری پهن می‌شود که دقیقاً هم‌سطح سنگ پلاک گردد. سنگ قرنیز با توجه به یک اندازه بودن پیش‌آمدگی قرنیز در دو نبش گذاشته می‌شود و با ریسمان‌کشی کردن، دو قطعه سنگ یکباد می‌گردد.
- سنگ‌های مورد استفاده برای قرنیز بهتر است با طول زیاد باشد.

۱- پس از اتمام سنگ کاری نما، کاغذ لوله شده از محل بند و ملات‌خور برداشته شده، جای کار گذاشتن سنگ بغل کش کاملاً تمیز می‌شود و برای کار گذاشتن سنگ در آن قسمت آماده می‌گردد.


۲- سنگ‌های تراورتن برای رج‌های بغل کش نبش که قبل آماده شده است در تعداد رج‌های نماکار گذاشته می‌شود.

کار گذاشتن سنگ قرنیز


نصب سنگ قرنیز بدین ترتیب است :

۱- پیش‌آمدگی قرنیز از هر طرف به اندازه‌ی ۴ سانتی‌متر خواهد بود که قطعات سنگ آن قبل آماده می‌شود.

نصب سنگ بغل کش




تراسازی دو سر قرنیز




شکل ۱۷-۷- نصب سنگ قرنیز

۵- قطعات سنگ میانی فرنیز با استفاده از ریسمان کشی و یک باد بودن درین دو قطعه‌ی نبش، کار گذاشته خواهد شد.



شکل ۱۸-۷- اجرای پوشش کامل سنگ کاری



شكل ١٩-٧- برش الف

بندکشی سنگ کاری

مراحل مختلف شمشه گیری سطح زیر سنگ کاری، کار گذاشتن سنگ مسنی، قپان کردن، کار گذاشتن سنگ‌های متن با پیش‌آمدگی، کار گذاشتن رج‌های سنگ بغل کش نبش کار و گذاشتن سنگ قرنیز است، بهتر آن است در ضمن کمک‌های آموزشی، برای هر یک از مراحل اجرایی تمرین، نمره‌ی خاصتی در نظر گرفته شود تا قضاوت به شیوه‌ای اصولی انجام گیرد.

۱- جمع‌آوری سنگ کاری با دقت انجام پذیرد؛ بدین ترتیب که ابتدا فرنیز، سپس قطعات رج‌های متن و ازاره با اهرم کردن کمچه در پشت سنگ‌ها، از سطح سفت کاری جمع‌آوری می‌شود، سپس ملات پشت سنگ‌ها نیز گرفته شده پس از شستن و خشک کردن سنگ‌ها آن‌ها در محل مشخص برای تمرین‌های بعدی دسته و انبار می‌کنیم.

۲- جمع‌آوری دیوار آجری نیز رج به رج انجام شده، دوغاب ماسه سیمان سطح آجرها را تراشیده و آجرها را در محل خود دسته می‌کنیم؛ هم‌چنین خاک ملات را نیز سرند کرده نخاله‌ی آن را خارج می‌کنیم و خاک را در محل جا ملاتی می‌ریزیم.

۳- جمع‌آوری دیوار آجری نیز رج به رج انجام شده، دوغاب ماسه سیمان سطح آجرها را تراشیده و آجرها را در محل خود دسته می‌کنیم؛ هم‌چنین خاک ملات را نیز سرند کرده نخاله‌ی آن را خارج می‌کنیم و خاک را در محل جا ملاتی می‌ریزیم.

گزارش نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی بیستم.

۱- پس از پایان سنگ کاری، ملات خمیری شل با دو پیمانه گرد سنگ، دو پیمانه خاک سنگ، و یک پیمانه سیمان سفید ساخته شده و در بند رج‌های سنگ کاری تراورتن کشیده می‌شود.

۲- گرد سنگ و خاک سنگ و سیمان سیاه به نسبت دو به یک مخلوط شده ملات خمیری ساخته می‌شود. به‌وسیله‌ی دستکش ملات را در یک دست نگهداشته با برداشتن لبه‌ی کاردک - به‌طوری که ملات در چفت و سطح سنگ پهن نشود - به دقت در لای بند سنگ رانده می‌شود تا سطح بند فاقد درز خالی باشد. توجه: بعد از راندن ملات در بند سنگ‌های رج اول دو تیشه‌ای، با تیغه‌ی کاردک مalle کردن و هم‌سطح‌سازی و تخت کردن ملات در بند سنگ را انجام می‌دهیم.

۳- پس از گرفتن نسبی ملات، بندها و سطح سنگ کاری به‌وسیله‌ی پارچه نرم به آرامی تمیز شده تمرین آماده قضاوت کلی و نهایی می‌شود.

توجه مهم: چون سنگ کاری دارای نکات اجرایی بسیاری است همیاری و کمک‌های گام به گام مرتب و استادکار برای آموزش صحیح تمرین به خصوص استفاده از دستگاه فرز لازم است.

جمع‌آوری کار:

۱- با توجه به این که تمرین دارای ویژگی‌های خاص از

فصل هشتم

جلسه‌ی بیستم

شیب‌بندی و شیب دادن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- شیب‌بندی و شیب دادن را ذکر کند.
- ۲- تئوری شیب را شرح دهد.
- ۳- درصد شیب را بیان کند.
- ۴- شیب‌سازی را توضیح دهد.
- ۵- تسطیح خاک را ذکر کند.
- ۶- بلوک‌گذاری را شرح دهد.
- ۷- خاک‌ریزی را ذکر کند.
- ۸- متراکم کردن خاک را تشریح نماید.
- ۹- بتون پوکه را تعریف کند.
- ۱۰- بتون آلمیناتی را توضیح دهد.
- ۱۱- اجرای شیب‌بندی را بیان کند.
- ۱۲- سوراخ ناوданی در وسط پشت بام را شرح دهد.
- ۱۳- اجرای شیب‌بندی یک طرفه را انجام دهد.
- ۱۴- شیب‌بندی چهار طرفه را اجرا کند.

زمان مبانی تئوری این تمرین: ۳۰ دقیقه

زمان اجرای عملی تمرین: ۵/۵ ساعت

جمع: ۶ ساعت

این تمرین به وسیله‌ی گروه ۲ نفره اجرا می‌شود.

ابزارشناسی

ابزار عمومی بنایی: شامل : ریسمان کار، تیشه، کمچه، شمشهی کوچک و بزرگ، گونیا، متر و تراز. وسایل کار: فرقون، استنبلي و بیل.

شیب‌بندی و ایجاد شیب

شیب‌بندی و شیب دادن، کار ظرفی است که باید با دقت انجام شود. شیب‌بندی پیش‌تر برای حرکت و هدایت آب به صورتی که امکان تخلیه کافی داشته باشد برای فضاهای خارجی و داخلی مانند محوطه‌سازی، پیاده‌روسازی، حیاط‌سازی، شیب‌بندی پشت‌بام، آبریزگاه حمام، دست‌شویی و آشپزخانه‌ها به کار می‌رود. این اصول در آبریزهای بزرگ مانند آبریزهای همگانی، رختشوی خانه‌های شهرداری، مجاري آب و مجاري فاضلاب‌ها نيز اهميت خاصي دارد. در مجموع باید به اصول هدایت و نوع

شیب‌بندی توجه نمود که مختصات آن توضیح داده می‌شود.
۳- ایجاد شیب: چنان‌چه محوطه شیب لازم را نداشته باشد، عمل شیب‌بندی را با بالا آوردن سطح سواره روی خیابان یا جاهای دیگر با مخلوط‌ریزی، شن ریزی، خردآجر ریزی، بتون‌ریزی به اندازه‌ی نیاز که به‌طور اختصار گفته خواهد شد انجام دهیم.

مخلوط‌ریزی: معمولاً ارتفاع مخلوط‌ریزی تا ۲۵ سانتی‌متر انجام می‌شود.

مخلوط: استخوان‌بندی ماسه‌ای که دور دانه‌های ماسه را خاک ریز دانه پوشانده باشد و پیش‌تر جاهای خالی میان دانه‌های ماسه را پر کرده باشد، با آب پاشیدن و به هم زدن، مخلوط را مناک ساخته پخش می‌کنیم؛ سپس روی مخلوط مناک غلتک می‌زنیم که متراکم شود. لایه زمانی متراکم می‌شود که اگر قلوه‌سنگی روی آن بیندازند و از روی آن چرخ غلتک را عبور دهند سنگ بشکند و در سطح متراکم شده فرو نزود. در این حالت، لایه‌ی زیرین فشرده شده است.

بدیهی است اگر ارتفاع لایه‌ی ریزی بیش از ۲۵ سانتی‌متر باشد سطح لایه‌ی ریخته شده را غلتک آج دار زده تا لایه‌ی ریزی در لایه‌ی زیرین جا بیفتد و سپس عمل مخلوط‌ریزی را به‌طوری که شرح داده شد ادامه می‌دهیم.

یادآوری: چنان‌چه خاک از نوع نامرغوب باشد با اضافه کردن گردآهک و مصالح درشت دانه، مانند سنگ‌ریزه و ماسه و مخلوط کردن آن‌ها، خاک را به‌صورت گراول (درشت‌دانه و ریز‌دانه) درآورده و عمل مخلوط‌ریزی را دنبال می‌کنیم. به‌قین عمل گراول ساختن خاک در تمامی لایه‌ها باعث مقاومت هرچه بیش‌تر خاک می‌شود؛ به‌ویژه در لایه‌ی انتهایی با بیش‌تر

شیب‌بندی و شیب دادن، کار ظرفی است که باید با دقت انجام شود. شیب‌بندی پیش‌تر برای حرکت و هدایت آب به صورتی که امکان تخلیه کافی داشته باشد برای فضاهای خارجی و داخلی مانند محوطه‌سازی، پیاده‌روسازی، حیاط‌سازی، شیب‌بندی پشت‌بام، آبریزگاه حمام، دست‌شویی و آشپزخانه‌ها به کار می‌رود. این اصول در آبریزهای بزرگ مانند آبریزهای همگانی، رختشوی خانه‌های شهرداری، مجاري آب و مجاري فاضلاب‌ها نيز اهميت خاصي دارد. در مجموع باید به اصول هدایت و نوع

شیب‌بندی توجه نمود که مختصات آن توضیح داده می‌شود.
درصد شیب: نحوه‌ی حرکت آب باید طوری باشد که از آغاز تا پایان، حرکت و تخلیه‌ی آب یا فضولات بدون مانع و سریع انجام شود که این درصد شیب برای هدایت و تخلیه‌ی آب کم‌تر و برای حرکت آب دارای فضولات باید پیش‌تر باشد.

استاندارد شیب برای آب دارای فضولات حدود ۳ درصد و برای هدایت آب‌های هرز و مشابه ۲ درصد است که اگر این نکات رعایت شود اشکال فنی تراکم و گرفتگی در مسیر پیش نخواهد آمد.

شیب‌سازی: ساختن شیب برای محوطه‌ها و مکان‌های مختلف با روش‌های گوناگون ممکن است.

۱- تخت‌کردن خاک: در این روش، هموار کردن سطح زمین‌هایی که خود دارای شیب ملایم هستند، هم چنین آماده‌سازی مراحل بعدی بر روی سطح به دست آمده برای زیرسازی، روسازی سواره روی خیابان‌ها، و آسفالت در یک یا دو لایه، مورد توجه است.

۲- سنگ جدول‌گذاری: برای جدا کردن پیاده‌روی خیابان از سواره رو- چه در مکان‌های عمومی و چه در فضاهای باز خصوصی - استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که ابتدا زیرسازی بلوك در ارتفاع معلوم و به وسیله‌ی دستگاه ترازیاب (دوربین) یا


۲ درصد، طول هایی تا ۲ متر $1/5$ درصد در نظر گرفته می شود.
چنان چه طول ذکر شده بیشتر از ۵ متر باشد آبروی دیگری برای ناوданی پیش‌بینی می شود، زیرا به هنگام بارندگی های شدید تعداد کم آبرو در سطوح بزرگ به علت عدم سرعت در تخلیه آب خساراتی به بنا وارد خواهد کرد.

اجرای شیب‌بندی

حرکت شیب از کناره‌ها به طرف آبرو است و آبرو به دو صورت تعییه می شود :

الف - آبرو در وسط پشت‌بام: در این حالت، بدین ترتیب عمل می شود : ۱ - طول شیب و ارتفاع نقاط مختلف محاسبه می شود .
۲ - وسیله‌ی کرم‌گذاری ارتفاع چهار گوشه‌ی پشت‌بام مشخص می‌گردد .
۳ - با ریسمان‌کشی در بین کرم‌ها عمل شمشه‌گیری انجام می شود .

۴ - محل آبرو، کرمی مسطح و نازک گرفته می شود .
۵ - به وسیله‌ی ریسمان‌کشی بین کرم‌های کناری و میانی آبرو شمشه‌گیری برای قسمت‌های شیب انجام می شود .
۶ - متن‌های به دست آمده بین شمشه‌ها که «لچکی» گفته می شود با مصالح موردنظر پر می شود و با شمشه‌کش کردن سطح بین دو شمشه سطح شیبدار موردنظر به دست می آید .



شکل ۸-۱


کردن نوع دانه‌های شنی اتصال‌سازی آسفالت با لایه‌های زیرین (حاک) بهتر خواهد شد .

بتوون پوکه: این مصالح از نوع بسیار معمول و متداول است که علاوه بر مقاومت و سبکی، هزینه‌ی کمتری نسبت به انواع دیگر دارد. مواد ترکیبی این بتوون از سر باره کارخانه آهن‌گدازی تشکیل می شود که پس از سرد شدن سرباره به صورت حجمی باد کرده و دارای حفره‌های فراوان در تیجه با وزن مخصوصی کم نسبت به سنگ معمولی، به کار می رود .


مصالح یاد شده را خرد کرده به صورت درشت دانه و ریزدانه و با اضافه کردن سیمان و آب در شیب‌سازی بام استفاده می‌کنند. لازم به یادآوری است که از سنگ‌های متخلخل سنگ پایی یا پوکه‌های سوخته‌ی زغال‌سنگ و کف جوش‌های کارخانه‌های آجرپزی نیز به صورت مصالح و دانه‌های ترکیبی برای بتوون پوکه استفاده می شود .

بتوون الومیناتی: چنان‌چه در بتوون معمولی گرد آلومینیوم اضافه شود در زمان خود گیری بتوون، بر اثر فعل و افعالات شیمیایی حباب‌های یئروژن متصاعد می شود که نشان‌دهنده و به وجود آورنده‌ی از دیاد حجم بتوون است. این عمل، بتوون را به صورت سنگ‌پایی یا حفره‌ای درآورده که وزن مخصوص بتوون غیر مسلح را از 2200 کیلو به 900 و تا 800 کیلوگرم در مترمکعب کاهش می‌دهد و در شیب‌بندی‌های قسمت‌های داخلی و پشت‌بام، فراوان استفاده می شود .


شیب: به همان‌گونه که مشخص است. ارتفاع شیب‌بندی با طول شیب متناسب است. یعنی اگر طول شیب تا محل آبرو در پشت بام طویل باشد مقدار مصالحی که برای شیب‌بندی از مبدأ تا آبرو ریخته می شود به مراتب بیش‌تر و مرتفع‌تر از قسمت‌های شیب با طول کمتر خواهد بود؛ یعنی، ارتفاع شیب به درازا و یا کوتاهی طول شیب بستگی کامل دارد. معمولاً ارتفاع شیب در نقطه‌ی آبرو صفر است و در شروع شیب ارتفاع آن برابر است با حاصل ضرب طول شیب در، درصد شیب (حداکثر 2 درصد در نظر گرفته می شود). معمولاً هرچه طول شیب کمتر باشد به همان نسبت درصد شیب را کمتر در نظر می‌گیرند؛ برای مثال، برای طول هایی تا 5 متر 2 درصد و طول بین $2/5$ تا 3 متر






شکل ۸-۲



شکل ۸-۴



شکل ۸-۳




شکل ۸-۵

توالت باشد کاسه توالت در محل خود و پایین تر از اطراف نصب شده به طوری که پس از فرش کف آب به راحتی و سریع به طرف کاسه توالت سرازیر شود.

تمرین: نظر به این که در کارهای تمرینی می‌توان از نوع مصالح کم خرج و در دسترس را در دفعات برای تمرین‌ها استفاده کرد، با استفاده از مصالحی چون ماسه‌ی خاکی عمل شیب‌بندی را به صورت گروه‌های دو نفره به ترتیبی که گفته می‌شود عمل می‌کنیم.

اجرای شیب‌بندی یک‌طرفه: فاصله‌ی بین نقاط A و B که دو متر است به صورت تراز نسبت به یک دیگر به وسیله‌ی خاک دو نمای ملات خاکی سفت کرم‌گیری می‌شود. سپس فاصله‌ی میان دو کرم با ملات خاکی سفت شمشه‌گیری می‌شود.





شکل ۸-۷

دو نقطه‌ی C و D به فاصله‌ی دو متر از راستای دو نقطه‌ی A و B به اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر بالاتر با ملات سفت و آجر، کرم‌سازی می‌شود؛ سپس میان دو کرمی که بدست آمده است به وسیله‌ی رجی که چیده می‌شود همراه با خاک دو نم بر روی آن شمشه‌گیری می‌شود. مسلمًاً دو کرم C و D در حالی که از یک جهت تراز هستند با رسیمان‌کشی بر روی دو کرم A و B شیب آن نیز تعیین می‌شود که کرم‌گیری و شمشه‌گیری آن دارای یک‌شانه لازم خواهد بود.


با تکرار نکات یاد شده در قسمت‌های دیگر، سطح شیب‌بندی پشت‌بام به دست می‌آید که آمده‌ی مراحل بعدی خواهد بود.

ب — آبرو (ناودانی) در گوشه: چنان‌چه ناودانی در گوشه‌ها یا در قسمت‌های میانی و کناری باشد نوع شیب از وسط پشت‌بام به اطراف خواهد بود که تمامی اصول محاسبه‌ی شیب، کرم‌گیری، شمشه‌گیری، پر کردن متن‌ها به همان ترتیب که گفته شد انجام می‌شود.



شکل ۸-۶

شیب‌بندی سرویس: شیب در سرویس، به ویژه در حمام به طرف کف‌شوی است و معمولاً محل کف‌شوی در وسط حمام پیش‌بینی می‌شود. عمل شیب‌بندی به وسیله‌ی کرم‌گیری و شمشه‌گیری به طرف کف‌شوی صورت می‌گیرد و با متن‌سازی بین شمشه‌های کف، آمده‌ی عالیکاری، سپس موzaïek فرش و یا نصب سرامیک می‌شود. بدیهی است چنان‌چه محل مورد نظر



شکل ۸ - ۸

از این کرم به گوشه‌های کار ریسمان کشیده می‌شود تا شیب موردنظر به دست آید. در راستای ریسمان شیب‌دار شمشه گذاشته می‌شود و با خاک دو نم، سطح شمشه‌ی شیب‌دار شمشه گرفته و با خاک دو نم، سطح شمشه‌ی شیب‌دار شمشه گرفته گردید.

شمشه آهنی یا چوبی از راستای شمشه‌ی گرفته شده خارج می‌شود. متن شمشه‌ها با خاک دو نم پر شده سطح آن به وسیله‌ی شمشه‌ی آهنی یا چوبی شمشه‌کشی می‌شود و شیب چهار طرفه به وجود می‌آید.




یادآوری: این کار نیز به صورت گروه‌های چهار نفره انجام می‌شود.

شمشه‌گیری سوم و چهارم با ریسمان کشی بر روی کرم A و C، هم‌چنین کرم B و D خواهد بود که باید با شیب انجام شود.




متن به دست آمده از یک طرف با خاک دو نم پر می‌شود و به وسیله‌ی شمشه‌کش کردن سطح شیب‌دار به دست می‌آید.

شیب‌بندی چهار طرفه

دیواره‌ای یک نیمه را به اندازه‌ی تقریبی $2/5 \times 2/5$ متر به ارتفاع یک رج می‌چینند. وسط و مرکز این کار کرمی به ارتفاع $2/5$ سانتی متر گذاشته می‌شود.



شکل ۹



(اجرای شیب در سه ضلع)

(نمایش شیبدهی ضلع چهارم)

شکل ۸-۱۰

گزارش نویسی

در هر حال شیب قبل از عایق کاری انجام می‌شود.

تهیه‌ی گزارش از کارهای انجام شده و تحویل آن در ابتدای جلسه‌ی بیست و یکم.

جلسه‌ی بیست و یکم

موزاییک فرش

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- موزاییک را تعریف کند.
- ۲- موزاییک فرش را شرح دهد.
- ۳- اجرای برش موزاییک را تشریح کند.
- ۴- اندازه‌ی دلخواه را روی موزاییک نشانه و رسم کند.
- ۵- رعایت‌بند موزاییک فرش را بیان نماید.
- ۶- کرم‌گذاری به‌وسیله‌ی موزاییک را انجام دهد.
- ۷- دلیل‌گذاری بین دو کرم را اجرا کند.
- ۸- کرم‌گذاری ضلع دوم و دلیل آن را به کار بندد.
- ۹- کرم و دلیل‌گذاری سه طرف را با سروته برداشتن از پشت تا پشت (اقطار) انجام دهد.
- ۱۰- با ریسمان‌کشی موزاییک فرش را رج به رج انجام دهد.
- ۱۱- در فرش موزاییک یک‌نواختی بندها را رعایت کند.
- ۱۲- درصد شیب موزاییک را بیان کند.
- ۱۳- ترازسازی کرم‌ها را انجام دهد.
- ۱۴- اجرای موزاییک فرش چهار طرف به وسط را اجرا کند.
- ۱۵- دوغاب‌ریزی موزاییک فرش شیب‌دار را اجرا نماید.


زمان ابزارشناسی:	۳۰ دقیقه
زمان مبانی تئوری:	۶۰ دقیقه
زمان کار:	۴ ساعت
جمع:	۵/۵ ساعت
تمرين عملی یک نفره است.	

ابزارشناسی

بنایی، خطکش، دستگاه موزاییک، سنگبر و تیشهی کلنگی.

وسایل: پروفیل کوچک، انواع مداد و عینک حفاظت‌دار.

ابزار کار: شامل: تیشهی دو سر، سنگ تیشه، تیشهی



۱- تیشهی کلنگی

۲- تیشهی دو سر بزرگ

۳- تیشهی شانه‌ای سنگ تراش

شکل ۹-۱



شکل ۹-۲- دستگاه برش موزاییک و سنگ

فرش آجر موزاییک


و «ماشینی» بریده می‌شود. روش بریدن به این شرح است:
نشانه و اندازه‌گذاری سطح موزاییک:

- ۱- مقداری که باید از موزاییک بریده شود، با متر بر روی موزاییک علامت‌گذاری می‌شود.
- ۲- اندازه‌های مشخص شده با مداد در دو سطح آجر موزاییک (به شکل موازی یا مورب نسبت به لبه موزاییک، اصطلاحاً سروته‌دار) نشانه‌گذاری می‌شود.
- ۳- با شمشهی کوچک یا با کناره‌ی راست، دو علامت به‌یک‌دیگر وصل می‌شود.
- ۴- نشانه‌ها از نبش مسطح روی آجر موزاییک به نبش ناحیه‌ی پشت موزاییک منتقل می‌شود.

کف اتاق‌ها، سرسراها، حیاط‌ها و پیاده‌روها با آجر موزاییک فرش می‌شود. آجر موزاییک در اندازه‌های مختلف برای فرش کردن کف به کار می‌رود. برای این کار (باریکه) $\frac{1}{2}$ نیمه. نیمه $\frac{1}{2}$ آجر موزاییک، سه قدمی $\frac{3}{4}$ آجر موزاییک و کم‌تر از آجر کامل موزاییک همچنین قسمتی از آجر موزاییک با داشتن سروته نیاز است تا کناره دیوارها را بتوان با ابعاد ذکر شده کاملاً پوشاند.




روش بریدن آجر موزاییک

آجر موزاییک در اندازه‌های مورد نیاز به دو روش «دستی»




شکل ۳-۹- نحوی خط انداختن برای بریدن موزاییک

اندازه‌گذاری بوسیله‌ی متر تاشو



انتقال خط اندازه به پشت موزاییک



شکل ۴-۹- مراحل نشان کردن موزاییک

به وجود آمدن شیار و دندانه، دندانه شدن آجر موزاییک در موقع
دو نیمه کردن آن می شود.

تراشیدن موزاییک در چند مرحله، به تدریج و سرتاسری
صورت می گیرد و تا حدود $\frac{1}{2}$ ضخامت موزاییک تراشیده
می شود.

۱- پس از تراشیدن سرتاسری پشت آجر موزاییک،
ماشه‌ی خشک و ریزدانه را به ارتفاع ده سانتی‌متر در سطح زمین
به طور کاملاً تخت و هموار بین می کنیم.

۲- پشت آجر موزاییک را روی سطح ماشه می گذاریم؛
به گونه‌ای که سطح روی آن به سوی بالا باشد.

۳- شمشه‌ی پروفیلی را به شکل دو نبش بر سطح روی
خط و نشانه روی موزاییک قرار می دهیم؛ سپس با ضربه‌ی ته
تیشه‌ی بنایی بر شمشه‌ی فولادی، آجر موزاییک را دو نیمه
می کنیم.

تراش پشت موزاییک:

۱- خط نشانه روی موزاییک به پشت موزاییک منتقل
می شود.

۲- موزاییک را به طور کاملاً عمودی نگه می داریم، سپس
به وسیله‌ی تیشه، تراشیدن آجر موزاییک در خط نشان شده را
آغاز می کنیم.

توجه: چنان‌چه آجر موزاییک را کج و مورب نگهداشته به
آن ضربه بزنیم و آن را بتراشیم ممکن است آجر موزاییک بشکند.

۳- با تیشه‌ی دو سر کاملاً تیز که موزاییک از ناحیه‌ی
فوقانی به طور قائم نگهداشته شده تراشیدن مسیر خط پشت
موزاییک را آغاز می کنیم.

توجه ۱: به اندازه‌ی پنج میلی‌متر مسیر را سرتاسر تراش
داده گود می کنیم. در تراش دادن و گود کردن باید دقت شود
مسیر کمتری پخ شود، زیرا وجود پخ بیش از اندازه سبب



شکل ۵-۹- شیار و گودسازی پشت موزاییک بدوسیله‌ی تیشه‌ی دو سر

سریع بریده می شود. پس از برش موزاییک، دستگاه که در رل حرکت می کند عقب کشیده می شود.

توجه ۱: گاهی شیلنگ آب به دستگاه وصل می گردد تا در موقع برش گرد و غبار از بریدن به وجود نیاید و تیغه‌ی اره داغ نشود.

توجه ۲: در تمام مراحل برش باید کاملاً دقت نمود تا آجر موزاییک از سطح دستگاه بلند نشود؛ با افزون بر آن، در موقع برش به وسیله‌ی دستگاه باید از ماسک و عینک استفاده کرد. توجه اینمی: چنان‌چه این دستگاه در هنرستان شما موجود باشد باید در تمام مراحل آموزشی و تمرین برش موزاییک استاد کار یا مریب؛ نکات اینمی و عملکرد با ماشین برش را جزء به جزء یادآور شوند.

ابزارشناسی

ابزار بنایی: شامل: تراز، تیشه، شمشه‌ی کوچک و بزرگ، کمچه و متر.

ابزار کار: تیشه‌ی دو سر، شمشه‌ی چهار گرده و تخماق لاستیکی.

وسایل: فرقون، استنبلي و بیل.

توجه: هنرجو می‌تواند از دستکش ظرفی لاستیکی نیز استفاده کند.

زايده‌گيري و مسطح‌سازی لبه‌ی نيمه موزاييك بریده

شده:

۱- نيمه آجر موزاييك را با تيشه‌ی دو سر تيز می‌توان زايده‌گيري کرد و ناصافی‌ها را بالبه‌ی تيشه تراشيد؛ سپس با سنگ سمباده‌ی دستی، سطح تراشide شده را سمباده زد.

۲- چرخ سمباده‌ی برقی دارای دور تند و کند است. با استفاده از دور تند سمباده‌ی برقی می‌توان لبه‌ی ناصاف نيمه آجر موزاييك را صاف کرد. اين روش با سرعت عمل مطلوب، انجام خواهد شد. در اين اجرا استفاده از عينک حفاظ‌دار الزامي است.

بريدن آجر موزاييك با دستگاه:

۱- با اندازه‌گذاري بر سطح آجر موزاييك نشانه‌گذاري و خط انداختن سطح موزاييك را انجام می‌دهيم.

۲- دستگاه برش برقی دارای تيجه‌ی الماسي دايره شكل به نام «اره مجمع» با روکش محافظ است. ناحيه‌ی زير دستگاه نيز داراي شيار خالي برای حرکت دوار اره دستگاه است.

۳- آجر موزاييك را در راستاي تيجه‌ی اره قرار می‌دهيم. دو طرف آجر موزاييك با بست شمشه‌ای دو قسمتی و شياردار نگه‌داری می‌شود که آجر موزاييك جا به جا نشود و راست بریده شود.

۴- موزاييك در تنگ پشت‌بند واقع می‌شود. به وسیله‌ی دسته‌ای، دستگاه را پيش کشide موزاييك به راحتی و بسيار

زمان تئوري :	۳۰ دقیقه
زمان اجرای عملی :	۵/۵ ساعت
جمع:	۶ ساعت
اجرای تمرین به وسیله‌ی گروه دو نفره.	



شکل ۶-۹- تخامق لاستیکی یا چکش لاستیکی



شکل ۶-۷- دستکش لاستیکی

کیلوگرم در متر مکعب، ملات مقاومی ساخته می‌شود که می‌توان از آن برای ملات ریزی زیرآجرهای موزاییک استفاده کرد. چون ملات ماسه آهک مانند ملات ماسه سیمان از تاب زیاد برخوردار نیست نیاز به زیرسازی دارد. گفتنی است قبل از موزاییک فرش در صورت نیاز کفسازی مناسب به وسیله‌ی بلوکاژ و نظری آن انجام می‌شود.

توجه: اگر ملات ماسه آهک به قطر کمتر از ۳ سانتی متر باشد، این ملات بر اثر نیروهای فشاری و سقوط اجسام سنگین در سطح زیر موزاییک خرد می‌شود.
ملات با تارد: این ملات از مخلوط ماسه با دانه‌بندی ریز،

اجرای موزاییک فرش
(این فصل از دو بخش موزاییک فرش تخت و شبدار تشکیل می‌شود).

ملات‌های مصرفی برای موزاییک فرش
ملات مصرفی در فرش کردن آجر موزاییک: برای فرش کردن آجر موزاییک در کف پوش‌ها ملات ماسه آهک، ملات با تارد و اغلب ملات ماسه سیمان مصرف می‌شود.

ملات ماسه آهک: از مخلوط کردن ماسه‌ی ریز دانه کوچک‌تر از ۵ میلی متر و شیره‌ی آهک به مقدار ۱۷۵ تا ۲۰۰

ساختمان‌های مسکونی فرش می‌شود؛ همان‌گونه که از نام این موzaïek فرش برمی‌آید، کف‌پوش در چهار ضلع کاملاً تراز فرش می‌شود.

رعایت‌بند در موzaïek فرش: بند موzaïek فرش در حد مناسب برای پیوند یک پارچه شدن موzaïek با ملات اجرا می‌شود. نشست موzaïek در ملات و دوغاب در اطراف موzaïek از طرف دیگر، سبب غوطه‌ور شدن موzaïek در ملات سفت و دوغاب شل می‌شود؛ از این‌رو، باید اندازه‌ی بند موzaïek فرش در حدی باشد که دوغاب سیمان با داشتن ریزدانه‌ی ماسه و گردسنگ، در بندهای اطراف موzaïek تا عمق و رسیدن دوغاب به ملات زیرین اثر و نشست داشته باشد.

توجه: اندازه‌ی درز موzaïek فرش باید از ۵ میلی‌متر کم‌تر باشد تا نشست کردن دوغاب به درون درز به خوبی انجام شود. وجود درزهای تنگ یا موzaïek فرش بدون درز سبب می‌شود که دوغاب به درون درزهای اطراف موzaïek راه نیابد که همین امر موجب لق شدن موzaïek فرش – بر اثر آمد و شد زیاد، به خصوص بر اثر سقوط اجسام سنگین در کف‌پوش‌ها – می‌شود. (از این‌رو اندازه‌ی درز موzaïek فرش همواره باید ۵ میلی‌متر باشد).

زمان دوغاب‌ریزی: زمان ساختن ملات سیمان ۲۵ دقیقه و زمان مصرف آن ۲۵ دقیقه بوده در مجموع یک ساعت مرحله گیرش اولیه‌ی ملات سیمان یا در اصطلاح «آزمایش خمیر سیمان» است.

بدیهی است بعد از این زمان اگر ملات سیمان ورز مجدد بگیرد، گیرش ملات سیمان از بین رفته باعث کاهش مقاومت ملات می‌شود؛ از این‌رو، دوغاب‌ریزی موzaïek فرش باید با سرعت و بعد از دو ساعت از فرش موzaïek انجام شود.

توجه: برای پیش‌گیری از لق شدن موzaïek فرش هنگام کار، تخته‌ی زیریابی از نوع کاج که حالت فنر دارد روی سطح موzaïek فرش گذاشته می‌شود و عمل رفت و آمد، هم‌چنین عمل دوغاب‌ریزی با استفاده از تخته زیر پایی صورت می‌گیرد.

بدیهی است پس از دوغاب‌ریزی، سطح موzaïek فرش به وسیله‌ی خاکه سنگ تیز می‌شود. مصرف کردن خاکه سنگ که بر سطح دوغاب‌ریزی پاشیده می‌شود، اولاً سبب مکش آب

همراه با شیره‌ی آهک به اندازه‌ی ۱۰۰ کیلوگرم در مترمکعب و با استفاده از ۱۵۰ کیلوگرم سیمان ساخته می‌شود. ملات «ماسه، آهک و سیمان» را با مخلوط شیره‌ی آهک و سیمان پُرتلند می‌سازند. آجر موzaïek روی ملات ماسه، آهک و سیمان فرش می‌شود. ملات ماسه آهک و سیمان زود می‌گیرد، تاب ملات شکفتنه (Ca(OH)₂) و سیمان از ملات ماسه آهک بیشتر بوده و زودتر می‌گیرد.

ملات ماسه سیمان: از مخلوط کردن ماسه‌ی دانه‌بندی شده و سیمان به عیار ۲۲۵–۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب، ملاتی با تاب زیاد ساخته می‌شود که مصرف آن در فرش کردن آجر موzaïek، سبب زیاد شدن دوام موzaïek فرش می‌شود.

توجه ۱: ماسه‌ی مصرفی برای ملات ساختن باید دارای خاک معدنی یا نباتی باشد. ماسه‌ی مصرفی باید دارای نرم ماسه باشد. ملات ماسه سیمان (نرم ماسه) سبب زیاد شدن چسبندگی ملات با آجر موzaïek می‌شود.

توجه ۲: از مصرف ماسه‌های بدون سیلیت برای ملات موzaïek فرش باید اجتناب کرد، زیرا در این حالت، عمل چسبندگی ملات با خلل و فرج موzaïek انجام و سبب لق و جداسدن موzaïek از ملات می‌شود که بعداً مراحل تعمیر موzaïek در کف‌پوش دشوار خواهد بود. ملات مصرفی ماسه سیمان باید در اندازه‌ی مشخص و کم ساخته شود و بلافاصله مصرف گردد. زمان شروع ساخت ملات تا پایان مصرف آن باید از یک ساعت بیشتر باشد.

توجه مهم:

۱- ملات موzaïek فرش در تمرین آموزشی باید دارای مواد چسبندگی سیمان یا آهک باشد. در این تمرین باید ماسه‌ی نشسته مصرف شود، زیرا ماسه نشسته چسبندگی دارد. چنان‌چه ماسه‌ی خاکی در دسترس نباشد ماسه‌ی معمولی را دونم کرده سپس موzaïek فرش می‌کنیم. (قبل از ساختن ملات تمرینی ماسه‌ی خاکی را سرند کرده، دانه‌های درشت آن را جدا ساخته در تمرین استفاده می‌کنیم).


موzaïek فرش بدون شب (تحت)
موzaïek روی سطح بدون شب، مانند فضاهای داخلی

چپ و راست بر سطح موزاییک می‌گذاریم؛ به طوری که از دو جهت سطح موزاییک کاملاً افقی شود.



۲- موزاییک کرم باید در حالتی یک باد با اضلاع کارگاه یا خط کشی جدول کف کارگاه و نظیر آن گذارد شود. (چنان‌چه کرم پیچیده باشد باید پیچیدگی آن، مانند شکل، بر طرف گردد).

۳- به فاصله‌ی بیشتر از دو متر کرم دلیل در ضلع مقابل هم تراز و یک باد با کرم نخست گذاشته می‌شود.

ترازسازی کرم موزاییک



ترازسازی کرم موزاییک به شکل چپ و راست



شکل ۸—۹

دو غاب شده، ثانیاً دانه‌های خاک سنگ به درون درزها رفته سبب پایداری بیشتر فرش موزاییک خواهد شد.

اجرای موزاییک فرش تخت (تمرین آموزشی)

کرم‌گذاری بوسیله‌ی موزاییک:

۱- ملات زیر کرم موزاییک را به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر پخش می‌کنیم. موزاییک را روی ملات پهن شده گذاشته با تحماق، آهسته روی آن کوییده تا در ملات نشست نماید؛ سپس تراز را

ناحیه‌ی پشت موزاییک بهوسیله‌ی ترازدستی کوچک شمشه‌ی چهار گرده‌ی کوچک سطوح موزاییک‌ها و درزهای آن‌ها شمشه‌کش می‌شود.



کرم گذاری متقابل و گونیاسازی:

۱- کرم گذاری متقابل و کرم سوم با رعایت یک‌بادسازی از راستای گونیا و ترازسازی دو کرم متقابل با یک‌دیگر انجام می‌شود.

دلیل گذاری بین دو کرم:

۱- پس از ترازسازی دو کرم و یک‌باد کردن آن‌ها بهوسیله‌ی ریسمان کار، بین دو کرم ریسمان کشی می‌شود؛ سپس ملات پخش می‌گردد و موزاییک گذاری با رعایت درز به اندازه‌ی ۵ میلی‌متر در راستای ریسمان کار گذاشته می‌شود.

۲- موزاییک برای دلیل بین دو کرم از یک طرف در راستای ریسمان کار با فاصله‌ی یک میلی‌متر نصب می‌گردد. از



شکل ۹-۹- کرم گذاری دلیل دوم



بررسی قطرهای بین کرم‌ها:

۱- چنان‌چه در دلیل گذاری، گونیا در دست رس نباشد و
یا نیاز باشد که دلیل گذاری با گونیا دوباره کنترل شود، با گرفتن
قطرهای بین چهار کرم از دو زاویهٔ روبرو و متقابل، گونیا
کردن کامل موزاییک فرش انجام می‌گیرد.

۲- دلیل گذاری بین دو کرم اول و سوم بنابه اصول ذکر



شده انجام می‌گیرد.

سروته برداری بین دو دلیل: با متر به اندازهٔ ۱۸۲/۵ سانتی‌متر به شکل پشت تا پشت، از پشت دلیل برداشته می‌شود و کرم چهارم دلیل در راستای اندازه مذکور قرار می‌گیرد.



شکل ۹-۱۰- اندازه برداری برای دليل سوم

۲- پس از کنترل اقطار بین کرم‌های متقابل ترازسازی کرم چهارم از دو جهت با کرم دوم و سوم نیز انجام می‌گیرد.



شکل ۹-۱۱- نحوهٔ تراز کرم چهارم

۳- موزاییک فرش با رعایت درز و قرار نگرفتن ملات بین درزها، تحماق زدن و هم بادسازی در راستای ریسمان کار بنایی اجرا می شود.


توجه: برای قرار نگرفتن ملات در درز موزاییک فرش، یک موزاییک در کنار موزاییک دیگر با هدایت هر موزاییک از بالا به طرف پایین و مماس با دو موزاییک هم جوار و رعایت گونیا و راستای ریسمان کار پایین گذاشته می شود. سپس با کوبیدن بر سطح موزاییک، موزاییک از دو جهت ریسمان کار و پشت ناحیه‌ی رج قبلی، کار گذاشته می شود و باید بلا فاصله کار انجام یافته بررسی شود(شکل ۹-۱۲-ب).

دلیل گذاری سوم:

۱- پس از اجرای سروته برداری و کنترل اقطار بنا به اصول گفته شده در دو دلیل گذاری اوّل و دوم، دلیل گذاری سوم نیز انجام می شود(شکل ۹-۱۲-الف).

فرش کردن موزاییک به کمک ریسمان کار

۱- ملات بین دو دلیل به صورت تخت و بلندتر از سطح زیر موزاییک دلیل به اندازه‌ی ۵ میلی‌متر پخش می شود.
۲- ریسمان کار را بین دو دلیل کشیده و تنظیم می کنیم.



شکل ۹-۱۲-رج فرش موزاییک با ریسمان کار

دیگر در راستای موزاییک و قطعه‌ی رج قبلی کار قرار گرفته و هم‌سطح با آن‌ها بررسی می‌شود. این هم‌سطح بودن با شمشه‌ی چهار گرده‌ی کلفت صورت می‌گیرد (شکل ۹-۱۲).

دو غاب‌ریزی لای درزهای موزاییک فرش:

۱- پس از پایان یافتن موزاییک فرش با ماسه‌ی ریزدانه‌ی غربال شده به نسبت ۴ پیمانه و یک پیمانه سیمان، دو غاب ماسه سیمان می‌سازیم و آن را روی سطح موزاییک فرش می‌ریزیم؛ سپس با تیغه‌ی لاستیکی یا جارو کشیدن دو غاب، ماسه سیمان را لای درز بندها بین اجزای موزاییک هدایت می‌کنیم تا درز میان موزاییک‌ها پر شود.


فرش کردن موزاییک به روش شمشه‌کش کردن

۱- در این روش ریسمان کشی به جای رج به رج، دو رج به دو رج صورت می‌گیرد. پس از پخش کردن ملات به طور اصولی موزاییک اول را در راستای ریسمان کار بر سطح ملات قرار می‌دهیم و پس از تحماق زدن بر سطح موزاییک، آن را در راستای ریسمان کار جا می‌گذاریم.

توجه: در این حالت، آجر موزاییک نیز هم از جهت ریسمان کار و هم از جهت موزاییک دلیل یا قطعه‌ی هم جوار از نظر هم‌سطح بودن بررسی می‌شود.

۲- موزاییک قطعه‌ی دوم از یک جهت با پشت موزاییک قطعه‌ی اول که در راستای ریسمان کار گذاشته شده و از جهت

شمشه‌کش کردن فرش، دو رج به دو رج



شکل ۹-۱۳- دو رج به دو رج فرش موزاییک

یک به صورت خشک مخلوط کرده بر سطح دو غاب لای درزها می‌پاشیم و روی سطح موزاییک فرش پهن می‌کنیم.

۳- دو غاب ماسه سیمان را گرد سنگ و خاک سنگ جذب می‌کنند؛ از این رو بالهی کمچه، خاک سنگ و گرد سنگ نمناک از سطح موزاییک فرش جمع آوری می‌شود.



۴- پس از پایان یافتن کار، با پارچه سطح موزاییک فرش و درزها تمیز می‌شوند.

توجه: چون کناره‌ی چهار طرف موزاییک فرش درز باز است، قبل از دو غاب‌ریزی، درزها با ملات خاک سنگ و سیمان پر شود (شکل ۹-۱۴).

تمیز کردن سطح موزاییک فرش شده:

۱- پس از دو غاب‌ریزی با کمچه‌کشی دو غاب سفت شده درزها را پر می‌کند.

۲- گرد سنگ و خاک سنگ را به نسبت یک پیمانه از هر



شکل ۱۴-۹- نحوهٔ تمیز کردن سطح موزاییک فرش

۳- پس از پایان نظر دهی و ذکر اشکالات، موزاییک فرش

رج به رج برچیده شده، ملات پشت آجرهای موزاییک‌ها با کمچه جمع آوری شده سپس ملات زیر موزاییک فرش نیز جمع آوری می‌شود.

توجه: پس از تمیزسازی آجرهای موزاییک، آن‌ها را در محل خود دسته و انبار می‌کنیم و ملات را در جا ملاتی می‌ریزیم.

جمع آوری کار ساخته شده:

- ۱- مریب و استادکار تمام مراحل اجرای این تمرین را به طور اصولی و دقیق به هنرجو آموزش می‌دهند. که شامل کرم‌گذاری دلیل، دلیل گذاری، سروته برداری، بررسی قطرها، موزاییک فرش و دوغاب‌ریزی است.
- ۲- قضاوت اجرای این تمرین نیز باید به صورت مرحله‌ای، هم‌چنین پس از پایان کار توانمندی انجام شود.

برای طول شیب مورد نظر مناسب باشد.
مصالح شیب بندی: تا چندی قبل از خرده‌آجر یا ضایعات دیگر کوره‌های آجرپزی برای شیب بندی استفاده می‌شد.
 در سال‌های قبل، از سوخت‌های ممزوج شده زغال سنگ و بعد از آن از تفاله‌های سرباره‌ی کوره‌های ذوب‌آهن نیز استفاده می‌شد.

امروزه پوکه‌ی معدنی و صنعتی که به شکل گلوله‌های مدور و بسیار سبک و در قطرهای مختلف $2/5$ سانتی‌متر است برای شیب بندی‌های پشت‌بام، تراس، بالکن و نظایر آن به کار می‌رود. گاه پوکه‌ی معدنی با ماسه‌ی پرسیلیت و با عیار مشخص سیمان مخلوط می‌گردد و از آن استفاده می‌شود.
بتون پوکه: پوکه‌ی این بتون ریزدانه بوده با سیمان و آب مناسب مخلوط می‌شود. بتون حاصل مناسب‌ترین مصالح برای شیب بندی است.

موزاییک فرش با شیب چهار طرف به‌وسط: این نوع موزاییک فرش در پشت‌بام‌ها، آبریزهای توالت، حمام و گاه نیز در آشپزخانه به کار می‌رود که نسبت به بعد فضا، درصد شیب تعیین شده به کار گرفته می‌شود.

فرش کردن موزاییک از چهار طرف شیب به‌وسط: ابعاد این موزاییک فرش: 213×213 سانتی‌متر و به وسیله‌ی موزاییک به اندازه‌ی 30×30 سانتی‌متری به این ترتیب عمل می‌شود:

ترازسازی کرم‌ها:

- ۱- به موازات یک ضلع از دیوار کارگاه یا در راستای جدول کشی کف کارگاه کرم گذاری می‌شود.
- ۲- ملات کارآموزشی که چسبنده‌ی آهک یا سیمان ندارد به اندازه‌ی 3 سانتی‌متر روی سطح پهن شده موزاییک روی ملات گذاشته می‌شود، سپس با کوییدن تحماق لاستیکی در ملات نشست می‌کند و به وسیله‌ی ترازدستی از دو جهت تراز می‌شود.
- ۳- به وسیله‌ی شمشه و تراز کرم دوم آجر موزاییک به فاصله‌ی 213 سانتی‌متر روی ملات گذاشته آن‌گاه ترازو یکباد می‌شود (شکل ۹-۱۵).

کرم گذاری میانی:

- ۱- با توجه به درصد شیب و طول شیب از چهار طرف تا

زمان تئوری:	۳۰ دقیقه
زمان اجرای عملی:	۵/۵ ساعت
جمع:	۶ ساعت
اجرای این تمرین در گروه ۲ نفره	

جلسه‌ی بیست و دوم

موزاییک فرش شیب‌دار


ابزارشناسی در موزاییک فرش شیب‌دار همان ابزارهای عمومی لازم در تمرین قبلی یعنی «موزاییک فرش تخت» است. موزاییک فرش با شیب در کف ایوان‌ها، تراس‌ها در فضاهای رویاگاه دارای پوشش نیستند، هم‌چنین در کف پیاده‌روها به کار می‌رود.

برای فرش کردن پیاده‌روها، آجر موزاییک آج دار مصرف می‌شود تا عابران پیاده هنگام گذرکردن، به ویژه هنگام یخ‌بنдан سر نخورند.
 از این‌رو، راه موزاییک و آج آن باید موزون و یک‌دست باشد که آب در سطح پیاده‌رو باقی نمانده تخلیه شود.
 آجر فرش موزاییک شیب‌دار، روی سطح شیب‌دار فرش می‌شود.

توجه: چنان‌چه عرض مکان، ایوان و بالکن کم باشد با تغییر ضخامت لایه‌ی ملات در دو ضلع متقابل، در پشت کار و جلوی کار موزاییک فرش، با شیب لازم اجرا می‌شود.
شیب موزاییک فرش: شیب متعارف در موزاییک فرش 2% است؛ یعنی، برای هر متر طول 2 سانتی‌متر شیب – برای روان شدن آب به کف‌شوی و یا در سرویس حمام علاوه بر کف‌شوی به طرف زیردوشی و آب‌ریزگاه به طرف کاسه توالت، شترکلو (سیفون) درنظر گرفته می‌شود.

بهتر است شترکلو در وسط توالت که ابعاد آن در حدود 12×12 است قرار گیرد تا اختلاف ارتفاع کمتر از 2 cm باشد.


شیب زمین نباید از 2% بیش‌تر بوده خط طول آن نیز نباید از 5 متر بیش‌تر باشد، زیرا اندازه‌ی دو سانتی‌متر در متر نمی‌تواند




شکل ۹-۱۵- ترازسازی دو کرم دلیل

۲- با ریسمان کشی از کرم میانی موزاییک ناحیه‌ی وسط تا پشت موزاییک کرم‌های کناری یکباد شده، شیب دو کرم کناری نیز پیدا خواهد شد(شکل ۹-۱۷).

نقشه، کرم میانی به اندازه‌ی $1/5$ سانتی‌متر پایین تراز دو کرم کناری ساخته می‌شود. ترازگیری از دو جهت (چپ و راست) انجام می‌شود(شکل ۹-۱۶).



شکل ۹-۱۶- کنترل شیب در ناحیه‌ی کرم میانی




شکل ۹-۱۷- تعیین شیب قطعات کرم دلیل


۲- کرم سوم دلیل، هم تراز با کرم اول و با رعایت گونیاسازی از راستای دلیل ضلع اول صورت می‌گیرد و با توجه به رسمنانکشی از کرم میانی برای شیب ساخته می‌شود؛ سپس دلیل دوم را با دو رسمنانکشی جلو و عقب، اجرا می‌کنند(شکل ۹-۱۹).

دلیل‌گذاری بین دو کرم هم تراز:

۱- دلیل به طرف وسط موزاییک فرش دارای شیب است. رسمنانکشی در دو نبش موزاییک کرم انجام می‌گیرد؛ سپس جاگذاری آجرهای موزاییک در راستای رسمنانکشی راسمنانکش کار دلیل گذاری دنبال می‌شود(شکل ۹-۱۸).



شکل ۹-۱۸- دلیل‌گذاری با اجرای شیب




شکل ۹-۱۹- دلیل‌گذاری دوّم با رعایت شیب‌بندی

شمشه‌گیری زمین شیب‌دار:


۱- برای رعایت شیب موزاییک فرش چهار طرفه از سطح کرم موزاییک میانی تا کرم‌های ۱ و ۲ و ۴ رسمنانکشی کرده، سپس شمشه را در راستای رسمنانکشی قرار می‌دهیم.

۳- بنا به اصول اندازه‌برداری و سروته‌برداری، کرم چهارم

هم تراز با دو کرم دوم و سوم، همچنین با رعایت شیب کرم میانی با رسمنانکشی کارگذاشته می‌شود و دو دلیل سوم و چهارم نیز با رعایت رسمنانکشی از نواحی جلو و عقب ساخته می‌شود.



شکل ۹-۲۰- دلیل‌گذاری چهار طرفه با شیب و سطح



شکل ۹-۲۱- شمشه‌گیری شیب‌دار به وسیله‌ی کرم‌ها

۳- پس از رسیدن فرش موزاییک به شمشهی گرفته شده، به اندازهی یک بعد موزاییک از شمشهی گرفته شده بریده می شود.

۴- با مهارسازی ریسمان کار در راستای موزاییکی که از شیب در شمشهی گیری به وجود آمده است ادامهی موزاییک فرش دنبال می شود.

۵- پس از رسیدن به شمشهی متقابل و بریدن آن، فرش کردن آجر موزاییک نیز با مهارسازی ریسمان کار دنبال می شود.
توجه: بریدن شمشهی گرفته شده باید با مالهی تیز یا کمچه طوری انجام شود که افت و نشست در شمشهی گرفته شده به وجود نیاید.


موزاییک فرش با شیب چهار طرف

۱- ریسمان کار بر سطح دلیل برای هر رج کشیده می شود. ریسمان کار باید از سطح شمشهی گرفته شده به اندازهی ۲ میلی متر بلندتر باشد.

با گذاشتن نیمه آجر با شیئی دیگر بر روی ریسمان کار بر سطح شمشهی گرفته شده ریسمان کار را ثابت نگه می داریم.

۲- پس از پهن شدن ملات، آجرهای موزاییک از یک طرف در راستای ریسمان کار و از طرف دیگر در راستای دلیل فرش می شود؛ سپس با تخماق زنی و با کشیدن دست در درزهای جانبی موزاییک، برای بررسی هم سطح بودن آنها، فرش آجرهای موزاییک با شمشهی گرفته شده دنبال می شود.

اندود ماسه و سیمان برای به وجود آوردن سوراخ کف شور



شکل ۹-۲۲- اجرای موزاییک سطح شیبدار

شمشه کش کردن سطوح آجرهای موزاییک به پایان می رسد.
توجه: در زمان فرش کردن سطح شیبدار پس از رسیدن به کرم میانی آن را بر می داریم. با اندود کردن با ملات ماسه سیمان

۶- بنابر اصول ریسمان کشی بین دو دلیل و مهارسازی ریسمان کار بر روی شمشهی گرفته شده و فرش کردن آجر موزاییک در حالت مرحله ای، بریدن شمشهی گرفته شده و

تمیز می‌گردد.

توجه: در تمام مراحل این تمرین که شامل کرم‌گذاری، دلیل‌گذاری، شمشه‌گیری شیب دار، فرش موزاییک شیب دار و دوغاب‌ریزی است. مربی و استادکار به شیوه‌ی گام به گام هنرجویان را آموزش می‌دهند.

نظردهی و جمع‌آوری کار: نظردهی بر کار تمرینی به‌شکل مرحله‌ای انجام می‌گیرد. پس از بازگویی اشکالات از طرف مسئولان از کار هنرجو، جمع‌آوری قطعات موزاییک انجام شده، ملات سطح زیر موزاییک به وسیله‌ی کمچه تراشیده می‌شود؛ سپس موزاییک‌ها در محل خود دسته شده ملات از سطح زمین نیز جمع‌آوری و در محل مشخص انبار می‌شود.

گزارش‌نویسی

تهیه‌ی گزارش کار و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی بیست و سوم.

حلقه دایره در محل آبرو و کف‌شوی به وجود می‌آید.

دوغاب‌ریزی:

۱- همان‌گونه که در دوغاب‌ریزی موزاییک فرش تخت گفته شد، به ترتیب، سطح موزاییک فرش جارو شده، مرطوب می‌شود؛ سپس دوغاب‌ریزی انجام می‌گیرد.

۲- اگر موزاییک فرش شیب دار باشد با جاروزدن دوغاب آن را از گودی به‌طرف بلندی می‌کشیم تا درزها کاملاً پوشود.

۳- دوغاب‌ریزی دوبار صورت می‌گیرد. ابتدا با دوغاب شل، آن‌گاه با دوغاب سفت‌تر دوغاب‌ریزی اصولی در موزاییک‌فرش شیب دار اجرا می‌شود.

۴- پس از آن که دوغاب لای درزهای سطح فرش شده با آجر موزاییک را پر کرد روی سطح فرش شده، خاک سنگ پاشیده می‌شود. هنگامی که موزاییک دوغاب را جذب کرد و دوغاب سفت و به صورت ملات شد با کمچه، ملات جمع‌آوری می‌شود. پس از آن با پارچه، ملات روی سطح درزهای فرش موزاییک

فصل دهم

جلسه‌ی بیست و سوم

قوس‌ها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قوس را تعریف کند.
- ۲- عمل کرد قوس را بیان نماید.
- ۳- موارد استفاده از قوس را شرح دهد.
- ۴- نوع قوس‌های باربر و تزیینی را توضیح دهد.
- ۵- ستون آجری 54×32 سانتی‌متر را به ارتفاع ۱۱ رج و به فاصله‌ی ۱۰۰ سانتی‌متری برای دهانه‌ی قوس با فاصله از ستون، هم جوار بسازد.
- ۶- قوس مدور را تعریف کند.
- ۷- نحوه‌ی ساختن قوس نیم‌دایره را شرح دهد.
- ۸- ستون‌های آجری ساخته شده را ترمیم کند.
- ۹- دو قالب قوس نیم‌دایره را ساخته و در نبش مستقر سازد.
- ۱۰- رج‌ها را محاسبه کند.
- ۱۱- ساختن قوس نیم‌دایره را به عرض ۳۲ و ارتفاع ۲۱ سانتی‌متر فرا گیرد.
- ۱۲- شانه‌های قوس را بچیند و تخت کند.
- ۱۳- بندکشی قوس را اجرا نماید.
- ۱۴- باربری بسیار این قوس و عدم رانش آن را تاحدی آزمایش کند.
- ۱۵- در اجرای بار دادن قوس، به منظور رانش، نکات ایمنی را توضیح دهد.

زمان تئوری:	۱/۵ ساعت
زمان اجرای ستون قوس و ساختن قوس:	۱۶/۵ ساعت
جمع:	۱۸ ساعت
کار در گروه‌های ۲ نفره اجرا می‌شود.	

زمان تئوری:	۳۰ دقیقه
زمان اجرای قوس:	۱۱/۵ ساعت
جمع:	۱۲ ساعت
کار تمرین در گروه ۲ نفره :	
ابزارشناسی این فصل همان ابزار و وسائل فصل دهم است.	

ابزارشناسی

۲—ماله بندکشی: چوب اندازه
وسایل: فرقون، سرند، غربال و بیل.

۱—ابزار عمومی بنایی: شامل: تیشه، کمچه، تراز،
شاقول، شمشهی بزرگ، شمشهی کوچک و ریسمان کار.



۱—قلم بندکشی بزرگ

۲—قلم بندکشی متوسط

۳—قلم بندکشی کوچک

شکل ۱۰-۱



۱—قلم بندکشی فتری نوک باریک

۲—قلم بندکشی فتری پهن

۳—ماله بندکشی


شکل ۱۰-۲

قوس


در متون فارسی واژه‌ی «قوس» به معنای کمان آمده است.

همان‌گونه که می‌دانیم پس از پایان بارش باران بر اثر تابش خورشید بر قطرات آب معلق در آسمان کمانی بسیار وسیع پدید می‌آید که در اصطلاح «قوس و قزح» نامیده می‌شود و در زبان فارسی نیز به آن رنگین کمان می‌گویند.

اماً منظور از کلمه‌ی قوس در ساختمان، وجود کمان مدوری است که خمیدگی تزدیک به دایره داشته باشد. معمولاً بیش‌تر قوس‌ها دارای نقطه‌ی عطف است و دو طرف مسیر تا نقطه‌ی عطف از دو کمان کاملاً مساوی و مشابه تشکیل می‌شود؛ مانند قوس تخم مرغی.



شکل ۴-۱۰- اثر و انتقال نیرو از تیزه به ستون




شکل ۵-۱۰- مشخصات نقاط قوس

در صورتی که بخواهند از تیرآهن یا بتون و میل گردگذاری در پوشش‌های کوتاه و ورودی و نظایر آن استفاده نشود از قوس‌های مختلف استفاده می‌کنند. کاربردهای قوس: معمولاً از قوس برای محل دربندها و نعل درگاه در فضاهای داخلی در ابعاد متغیر، بنا به اصول اجرایی مختلف، استفاده می‌شود.

هم‌چنین از قوس در پوشش نعل درگاه‌های در و پنجره به‌شکل باربر و باربر تزیینی، یا تزیینی بدون باربری، نیز تزیینی و باربر مخفی در نماهای خارجی بناها بسیار استفاده می‌گردد.

نقطه‌ی عطف قوس تخم مرغی



شکل ۳-۱۰- قوس تخم مرغی


عمل کرد قوس

نیروهای وارد شده از قسمت‌های فوقانی بر تارک قوس که «تیزه» قوس نامیده می‌شود اثر می‌گذارد و پس از این نقطه بر شانه‌های قوس منتقل می‌شود؛ سپس اثر فشار نیرو بر «بالنج» یا «کونال» وارد شده در خاتمه بر پاکار و در مواردی به پاتاق البته در پوشش‌هایی که تاقی است منتقل می‌شود.

توجه ۱: به علت تقارن دو بدنی‌ی قوس که کمان‌های کاملاً مشابه و برابر دارد، یک قوس واحد را تشکیل می‌دهد. این پدیده سبب پایداری و استواری قوس در زیر بارهای وارد شده می‌شود.

توجه ۲: مشخص است که عمل کرد هر قوس و واکنش‌های گوناگون در مقابل اثر نیروهای وارد شده بر آن نسبت به نوع و دور کمان آن قوس بستگی دارد.

توجه: از پخت کردن شانه های قوس تویزه ای، پا کار یا پا تاق پوشش تاق یا در اصطلاح «چشم» به وجود می آید که بار تاق بر تکیه گاه پخت شده به تویزه وارد می شود و در نتیجه، نیروی بار از تویزه بر ستون و دیوار وارد می شود و اساس تاق پوش را در بنای آجری و نظایر آن تشکیل می دهد.



شکل ۱۰-۸- اجرای تاق و تویزه

به طور کلی امروزه در ساختمان از پوشش قوس به دو صورت استفاده می شود:

- الف - همان گونه که اشاره شد در گذشته از پوشش قوس در نما سازی های آجری استفاده می شده و هم چنان نیز کاربرد دارد.
 - ب - از قوس به منظور پوشش نعل در گاه ها، به خصوص در ساختمان های آجری استفاده می شود.
- اما امروزه پوشش های سقف بنای از تیرآهن و تاق ضربی بین تیرآهن ها و سایر پوشش ها استفاده می شود.

توجه: از تخت و مسطح سازی زیر پوشش قوس می توان نعل در گاه سازی کاذب زیر قوس، مانند نعل در گاه سازی تیرآهن به وجود آورد.

أنواع قوس ها

قوس ها را به طور کلی می توان به سه دسته مهم تقسیم کرد:




شکل ۱۰-۶- اجرای قوس در نمای آجری

از پوشش های قوس برای باربری و انتقال نیرو از تاق بر قوس (از چشم به تویزه) به گونه هی فراوان در بنای آجری، در مناطق کویری، هم چنین در مناطق گرم و خشک نواحی میانی و مرکزی ایران استفاده می شود.

گفتنی است که «تویزه» نوعی پوشش قوس اجرایی در رج های افقی یا در حالت لاپوش است.


از تویزه علاوه بر انتقال نیروی تاق، درین دیوارهای خارجی بنای در کوچه که فاصله ای بین ساختمان ها است نوعی کاربرد ضد زلزله در بافت شهری در اقلیم های کویری به شمار می آید.




شکل ۱۰-۷- اجرای قوس لاپوش

ساخته می شوند.
نیرو از تیزهای این قوس به کمال منتقل می شود و از این قوس بیشتر برای پوشش نعل درگاههای داخلی استفاده می گردد.

الف - قوس های باربر: همان گونه که از نام این قوس ها بر می آید برای باربری در زیر نیروهای فشاری استفاده می شود و غالب به شکل های تخم مرغی، بیضوی ساسانی و قوس های تیز



قوس تیز (شاخ بزی)
قوس باربر




شکل ۱۰-۹

«کلیل»، «کلایه» و نظایر آن در نعل درگاه سازی برای زیبایی نما به کار می رود. همان گونه که مشخص است از قوس تزیینی به علت کوتاه بودن ارتفاع قوس نمی توان انتظار باربری داشت؛ از این رو، اجرای این گونه قوس ها از ویژگی خاص برخوردار است.

توجه: چنان چه بخواهیم قوس تزیینی باربر شود در درون یا روی این قوس، بی آن که به چشم آید، قوس مخفی باربر اجرا می کنند.

ب—قوس های باربر تزیینی: این قوس ها هم به صورت باربر و هم به شکل تزیین در نمای سازی ها به کار می رود. کمان این قوس با دور یک نواخت و ترسیم هندسی اصولی و زیبا اجرا می شود که علاوه بر باربری این قوس، جلوه های خاصی نیز به نما می بخشند. مانند انواع قوس های تیز مربع، پنج و هفت، تند یا کند، و قوس سه قسمت (شکل ۱۰-۱).

ج—قوس تزیینی: این دسته از قوس ها در شکل های بسیار متنوع به نام های «کمانی»، «برنخشنی»، «کند»، «سپری»،



شکل ۱۰-۱


ساختن ستون آجری

- ۱- با استفاده از خاک سرند شده، ملات آماده می‌شود.
- ۲- پیوند دو رج خشکه چینی به ابعاد 54×32 سانتی متر با پیوند بلوکی مشخص می‌شود.
- ۳- ریسمان کشی سرتاسری انجام می‌شود و اولین ستون آجری با آجر مرغوب قراقری سفید در یک رج ساخته می‌شود.
- ۴- گروه دوم با فاصله‌ی 100 سانتی متر، رج اول خود را در راستای ریسمان کار بنا می‌کنند.
- ۵- گروه‌های دیگر به ترتیب، ستون‌سازی خود را با فاصله‌ی ذکر شده دنبال می‌کنند.
- ۶- ارتفاع ستون در 11 رج خواهد بود.

مراحل ساختن قوس کمانی: (این تمرین را گروه‌های دونفره با ساختن ستون، قوس و مراحل بعد از آن، انجام می‌دهند).


پیشنهاد می‌شود برای صرفه‌جویی در مصالح و استفاده از حداقل فضا در کارگاه، هردو هنرجو یک ستون آجری و یک قوس بسازند. در این روش پایی دوم قوس از هر طرف روی ستون هنرجوی دیگر خواهد بود. در نتیجه، هنرجویان باید ستون آخر را به ارتفاع 11 رج به‌طور مشترک (هرگروه دونفره، یک یا دو رج و با رعایت اصول فنی) بسازند.

توجه: در این اجرا، کلیه‌ی ستون‌ها باید یکباد و ریسمانی باشند.




پلان ستون و دهانه‌ی قوس


پلان رج اول



پلان رج دوم



نمای ستون





شکل ۱۱-۱۰

- ۲- چنان‌چه ارتفاع قوس کوتاه باشد، زاویه‌ی تکیه‌گاه با شبیت تند ساخته می‌شود. (برای مثال 60° درجه)
- ۳- اگر ارتفاع قوس بلند باشد، زاویه‌ی تکیه‌گاه به اصطلاح، کند و کم شبیب خواهد بود. (برای مثال 45° و 30° درجه) به تعیین هنگامی که ارتفاع قوس کم باشد خطر شکستن قوس در زیر نیروهای فشاری فراوان وجود دارد؛ براین اساس، تکیه‌گاه‌سازی باید کاملاً اصولی و آجرکاری در این ناحیه با غوطه‌چینی قطعات آجر در ملات انجام شود؛ یعنی، بندهای عمودی باید کاملاً از ملات پر باشند تا خطر رانش در قوس بوجود نیاید.

ساختن تکیه‌گاه برای نشست قوس بر روی ستون:
به طور کلی زاویه‌ی قوس در محل نشست با تکیه‌گاه همیشه باید 90° درجه باشد تا در اجرای اولین رج اشکال پله شدن از ناحیه زیر قوس به وجود نیاید.
برای ساختن تکیه‌گاه نشست قوس در روی ستون مراحل زیر را انجام می‌دهیم.



- ۱- نیروی فشار وارد شده از قوس، تحت یک زاویه‌ی مشخص بر تکیه‌گاه وارد می‌شود؛ از این‌رو، محل نشست قوس بر روی ستون باید با توجه به این زاویه ساخته شود. اندازه‌ی این زاویه بستگی به ارتفاع قوس دارد.



شکل ۱۰-۱۲

سر خوردن قوس در ناحیه‌ی تکیه‌گاه که نیرو و بار زیاد وجود دارد اتفاق نخواهد افتاد.

توجه: اصولی‌تر آن است تکیه‌گاه سازی بر روی ستون قوس با رعایت پس‌نشین ساخته شود، زیرا در این حالت، خطر



شکل ۱۳-۱۰

ترسیم قوس کمانی


- ۱- از نقطه‌ی A به نقطه‌ی H (ارتفاع) وصل کرده خط AH بدهست می‌آید.
- ۲- خط AH را نصف کرده پاره خط AN بدهست می‌آید.
- ۳- گونیای بلند را در راستای پاره خط AN قرار می‌دهیم
- ۴- و امتداد ضلع دوم گونیا را به سیله‌ی شمشه یا ریسمان کار ادامه می‌دهیم تا با محور عمودی YY' در نقطه‌ی O برخورد کند.
- ۵- بدین ترتیب، مرکز رسم کمان نقطه‌ی O مشخص می‌شود.
- ۶- به مرکز O و به شعاع OA کمان قوس رسم می‌شود
- ۷- که دقیقاً از نقطه‌ی H عبور می‌کند و به نقطه‌ی B ختم می‌شود.

۱- دو خط به موازات یکدیگر به فاصله‌ی دهانه‌ی ۱۰۰ سانتی‌متر روی تختیر خط می‌شود.


۲- محور افقی XX' عمود بر دو خط مذکور رسم می‌گردد.

۳- محور عمودی به فاصله‌ی $\frac{L}{2}$ نصف دهانه و به موازات دو خط کنارستون رسم می‌شود. (خط YY')

۴- ارتفاع قوس از نقطه‌ی M محل برخورد محور افقی X' و Y' با محور عمودی Y و Y' روی محور عمودی مشخص



شکل ۱۴-۱۰- ضوابط ترسیم قوس کمانی



شکل ۱۵- نمایش ترسیم خط قوس بر روی صفحه‌ی تخمیر

توجه: هرگز از کاغذ و ورق پلاستیک در زیر کلوک‌ها برای عدم اتصال دوغاب گچ بر سطح تخمیر استفاده نکنید، زیرا جمع شدن کاغذ یا پلاستیک ایجاد نقص در قالب می‌کند.

دوغاب‌ریزی برای ساختن قالب

۱- قبل از دوغاب‌ریزی میل‌گردی را به شکل منحنی در ترکیب قوس خم و آماده می‌کنیم. این میل‌گرد برای مسلح کردن قالب به کار می‌رود.

توجه: چنان‌چه میل‌گرد نباشد از شاخه‌های نرم و مقاوم درختان می‌توان برای این کار استفاده کرد (شکل ۱۷-۱).

۲- ظرف گچ‌سازی را تا $\frac{1}{3}$ آب کرده، گچ مرغوب را بر سطح آب می‌پاشیم تا زمانی که گرد گچ سطح آب را بپوشاند. بلا فاصله گچ را به هم‌زده، ورز می‌دهیم تا دوغاب گچ مانند ملات شل به وجود آید.

۳- با ملایمت دوغاب را در بین کلوک‌ها به‌طور سرتاسری


ساختن قالب گچی

۱- بر سطح تخمیر برابر ضوابط، کمان قوس مورد نظر رسم می‌شود.

۲- با کم کردن شعاع به اندازه‌ی 1° سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه‌ی O با همان شعاع کمان دومی در زیر کمان اول ترسیم می‌شود. فاصله‌ی بین دو کمان ضخامت قالب قوس است.

۳- در راستای خط منحنی خارجی کلوک‌های یک‌نواخت چیده می‌شود، سپس به‌وسیله‌ی کلوک‌های سروته‌دار که بتوانند دور منحنی را طی کند در راستای کمان داخلی چیده می‌شود. در دو سر منحنی به‌وسیله‌ی گذاشتن آجر درسته، زمینه‌ی قالب‌ریزی به وجود می‌آید.

۴- برای پیش‌گیری از اتصال دوغاب گچ در قالب‌سازی، سطح صفحه‌ی تخمیر زمینه‌ی بین دو کلوک را به‌وسیله‌ی یک تا دو میلی‌متر خاک اره یا خاک رس خشک غربال شده، خاکستر یا کاه نرم غربال شده می‌پوشانیم تا سبب عدم پیوند ملات گچ با صفحه‌ی تخمیر شود.



شکل ۱۶-۱۰- نحوه ساختن قالب دوغاب ریزی

ناخنک هایی وجود دارد که با لبه تیغه ماله آن را تراشیده قالب یک نواخت به دست می آید.

توجه ۲: گاهی با گچ کشته نرم، سوراخ های موجود در سطوح قالب گرفته می شود.

توجه ۳: پس از خودگیری کامل قالب گچی، با اهرم کردن و سُردادن آن را از صفحه تخمیر جدا می سازند، دوباره سطح تخمیر تمیز می شود. در صورت، نیاز دوباره خطر کمان قوس به اصطلاح روشن می شود و قالب گچی دوم بنا به اصول ذکر شده فراهم می آید.


می ریزیم تا به $\frac{1}{2}$ ارتفاع کلوک ها برسد.

۴- بلا فاصله میل گرد را درون دوغاب در حال سفت شدن قرار می دهیم، عمل لایه دوم دوغاب ریزی را دنبال می کنیم تا دوغاب گچ به سطح کلوک ها برسد.


۵- در مرحله بعد با سرعت با ماله سطح ملات را در راستای کلوک ها هموار و مسطح می کنیم.

۶- در زمانی کوتاه، خودگیری ملات گچ صورت می گیرد و بلا فاصله با اهرم کردن، کلوک هارا از محل خود خارج می کنیم. قالب گرفته شده مشخص می شود.

توجه ۱: در این حالت، در اصطلاح «پلیسه گچ» یا



شکل ۱۷-۱۰- مسلح سازی قالب



شکل ۱۸-۱۰- قالب گچی قوس

استقرار قالب قوس


۴- به وسیلهٔ شمشهٔ بلند که بین دو تکیه‌گاه آجری در نمای ستون تکیه‌داده می‌شود یکباد بودن قالب در راستای دو ستون کنترل می‌شود.

۵- همانند قالب جلو در ناحیهٔ نبش، در پشت ستون سمت دیگر نیز برابر اصول ذکر شده، قالب دیگری نصب می‌شود.
توجه: به وسیلهٔ گیره‌ای که از چوب ساخته می‌شود، دو بدنهٔ قالب از ناحیهٔ داخل و خارج مهار می‌شود.

۱- در دو پاکار برای استقرار قالب خط تراز را به وجود می‌آوریم.

۲- به اندازهٔ ضخامت قالب و پایین‌تر از سطح پاکار دو سه قدی با ملات گچ چسبانیده می‌شود.
توجه: قبل از چسبانیدن سه قدی دو نبش را مرطوب می‌کنیم تا اتصال ملات به خوبی انجام شود.

۳- ملات گچ روی دو سه قدی گذاشته شده بلا فاصله قالب قوس را در ملاتی قرار می‌دهیم که بر روی سه قدی به شکل



شکل ۱۹-۱۰- استقرار قالب قوس در دو طرف ستون

جلسه‌ی بیست و چهارم

که در نتیجه، ملات بین قطعات آجر به شکل گوهای اجرا می‌شود.

۲- تحمل بار به وسیله‌ی آجر، بیشتر از ملات گچ است،

از این‌رو، اندازه‌ی ملات در حد مناسب انتخاب می‌شود. به همین


سبب، ملات خور در ناحیه‌ی پایین حدود ۱۰ میلی‌متر و در ناحیه‌ی

بالا بین ۱/۵ تا دو برابر اندازه زیرین خواهد بود که براساس

محاسبه‌ی رج‌ها انجام می‌شود.

محاسبه‌ی رج‌های قوس

۱- نظر به این که روی قالب یک کمان و در ناحیه‌ی ختم تکیه‌گاه، کمان دومی از پوشش قوس به وجود می‌آید، تفاضل بین دو کمان مذکور، ملات خور اضافی از ناحیه کمان خارجی قوس است



شکل ۲۰- مقایسه‌ی دو طول کمان زیرین و رویین قوس

می‌شود.


۵- در محاسبه‌ی رج‌ها باید توجه داشت که چفت بند در

پهلوی یک‌دیگر به وجود نیاید؛ هم‌چنین تقارن پیوند از اصول

نماسازی قوس خواهد بود که باید به آن توجه شود.

۳- به وسیله‌ی یک کلوک از ناحیه‌ی تکیه‌گاه، محاسبه‌ی رج‌ها با ملات خور آن برابر با ضخامت کلوک تا پایان تکیه‌گاه مقابله، انجام می‌شود.

۴- چنان‌چه در محاسبه‌ی رج‌ها رج نیم‌لایی به وجود آید، با کم کردن و انتخاب آجر نازک یا ضخیم، این نقیصه برطرف



شکل ۲۱-۲۱- محاسبه رج‌ها بر روی قالب

شکل ۲۱-۲۰- محاسبه در رج‌های قوس

۳- با رعایت پیوند، نصب قلعه‌ی آجر برای ادامه‌ی رج روی قالب دوم با ملات‌خور یک‌نواخت انجام می‌شود تا اساس قوس $1/5$ آجره به وجود آید؛ سپس نصب آجر ناحیه‌ی فوقانی انجام می‌شود.

توجه ۱: نشست آجر بر روی قالب دقیقاً مماس و عمود بر قالب انجام می‌گیرد تا به اصطلاح «پله شدن» رج‌های قوس به وجود نیاید. به همین روش، در ضلع مقابل نیز نصب رج و رج‌ها انجام می‌شود.

توجه ۲: تقارن پوشش در رج‌ها باید کاملاً رعایت شود. هم‌چنین به خاطر این که ملات‌خور بندها در نما کنترل شود، از چوب اندازه استفاده می‌شود.

ساختن قوس


۱- برای ساختن قوس دو تکیه‌گاه مرطوب می‌شود؛ سپس رسمنانکشی بر سطوح ستون‌ها که محل قوس را نیز پوشش می‌دهد از دو جهت انجام می‌گیرد.

توجه مهم: ملات گچ و خاک که از غربال کردن مخلوط درست می‌شود به اندازه‌ی دو مشت، دو مشت ساخته می‌شود تا بتوان در فرستاد مناسب آن را مصرف کرد و مصالح به هدر نرود.

۲- آجرها را از قبل آب‌خور کرده، ملات گچ و خاک بر تکیه‌گاه کشیده می‌شود؛ سپس پشت آجر به ملات آغشته شده، آجر از یک طرف در راستای قالب و از طرف دیگر در راستای رسمنانکار واقع می‌شود.

چوب اندازه برای کنترل ارتفاع قوس

یک راستا کردن رج به وسیله‌ی شمشه‌ی کوچک



شکل ۱۰-۲۳- نصب متقارن رج‌ها از دو تکیه‌گاه

بندکشی قوس

۱- پس از قفل کردن تیزه (رج میانی) و کاربند کردن آن از دو طرف، قالب‌های قوس را باز کرده زاییده‌های گچ بر سطوح قوس (ناخنک) به وسیله‌ی کاردک تراشیده می‌شود؛ سپس سطوح قوس جارو خواهد شد.


توجه: عمل کاردک کشیدن برای تمیز سازی قطعات آجر باید طوری باشد که داغ بر سطح آجر کاری نداشته باشد، زیرا اثر

ادامه‌ی ساختن قوس

۱- ادامه‌ی نصب رج‌ها با توجه به رسман‌کشی و رعایت آغشته نشدن رسمان‌کار به گچ و با شمشه‌کش کردن سطح قوس دنبال می‌شود.

۲- رج وسط در پایان ساختن قوس را در اصطلاح «رج قفل و بست» می‌گویند که به وسیله‌ی لاشه گذاری که «کاربند» گفته می‌شود، محکم‌سازی آجر در ملات صورت می‌گیرد.

شکل ۱۰-۲۴- اجرای قوس
از دو شانه تا تیزه




توجه: بنا به اصول ذکر شده تمامی سطوح قوس از ناحیه‌ی جلو، عقب و زیر قوس، همچنین ستون بندکشی می‌شود.

توجه: (در تمام مراحل تهیه‌ی قالب، نصب قالب، اجرای قوس و بندکشی، مریبی و استادکار به شکل گام به گام و کاملاً دقیق به هنرجو آموزش خواهند داد) و هم‌زمان قضاوت و نمره نیز داده می‌شود.

داغ آجر نورا به حالت کهنه و کار کرده درمی‌آورد.

۲- به اندازه‌ی یک مشت، ملات گچ آماده، ساخته می‌شود.

۳- به وسیله‌ی ماله بندکشی، ملات آماده را از داخل دست دیگر به طرف بند آجر سُر داده به‌طور یک‌نواخت و مسطح بندکشی را انجام می‌دهیم.



شکل ۲۵-۱۰- اجرای بندکشی قوس

آن از سر پایه، در رج‌های فوقانی ستون، جابه‌جایی به وجود می‌آید. چنان‌چه نیاز باشد یک یا دو رج از رج‌های فوقانی ستون را جمع کرده بازسازی آن را برابر اصول آجرکاری انجام می‌دهیم.

توجه ۱: در این تمرین نیز ستون‌ها باید یکباد و رسیمانی باشند. چنان‌چه نیاز باشد کنترل و هم باد کردن ستون‌های آجری نیز انجام خواهد شد.

گزارش نویسی
تهیه‌ی گزارش از کارهای انجام شده و تحويل آن در ابتدای جلسه‌ی بیست و پنجم.


جلسه‌ی بیست و پنجم

ساختن قوس نیم‌دایره
آماده‌سازی ستون‌های ساخته شده:

۱- به یقین در موقع جمع آوری قوس کمانی و تکیه‌گاه



شکل ۲۶-۱۰- قوس نیم دایره‌ی آجری در نماسازی‌های آجری



شکل ۲۷-۱۰- پلان ستون و دهانه‌ی قوس نیم دایره

$\frac{1}{2}$ دهانه امتداد می‌باید.

- ۳- محل برخورد دو محور عمودی و افقی، مرکز دایره و نقطه‌ی O می‌باشد.
- ۴- به شعاع OA ترسیم نیم دایره از نقطه‌ی A شروع می‌شود و پس از برخورد با نقطه‌ی H ادامه یافته، در نقطه‌ی B ختم می‌گردد.
- ۵- با کوتاه کردن شعاع به اندازه‌ی 1° سانتی‌متر کمان دیگری از زیر کمان اولی رسم می‌شود.

توجه: کمان خارجی و داخلی خط قوس، فضای حجم قالب گچی است که بعداً ساخته می‌شود. (شکل ۲۸-۱)

نحوه‌ی ساختن قالب

- ۱- همان‌گونه که در ساختن قالب قوس کمانی گفته شد به‌وسیله‌ی کلوک‌های یک‌نواخت در راستای کمان دایره‌ی خارجی خط قوس چیده می‌شود.

ساختن قالب قوس و استقرار آن

همان‌گونه که در باره‌ی قوس کمانی گفته شد، ساختن قوس نیم دایره نیز باید در سطحی کاملاً صاف و هموار و یک‌نواخت انجام شود، زیرا پستی و بلندی در سطح باعث می‌شود که قالبی بیچیده و معیوب به وجود آید؛ از این‌رو، اگر سطح کف هموار نباشد ساختن قالب در سطح صفحه‌ی تخمیر که از قبل آماده شده است بدین ترتیب انجام می‌شود.

ترسیم قوس نیم دایره

- ۱- سطح صفحه‌ی تخمیر کاملاً تمیز می‌شود و سپس دو خط به موازات یک‌دیگر به فاصله‌ی 100° سانتی‌متر روی تخمیر علامت‌گذاری می‌شود و در اصطلاح «خط ستون» به وجود می‌آید.
- ۲- محور افقی در حالت گونیا با دو خط ستون ترسیم می‌شود؛ سپس محور عمودی به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ دهانه رسم می‌شود و این محور پس از برخورد با محور افقی به اندازه‌ی بیش‌تر از


- ۶- به وسیله‌ی گچ دستی دوغاب ریزی تا $\frac{1}{2}$ ارتفاع کلوک‌ها انجام می‌شود؛ سپس میل گرد را در داخل گچ قرار داده، دوباره دوغاب ریزی تا ارتفاع سطح کلوک‌ها انجام می‌گیرد.
- ۷- پس از خودگیری نسبی دوغاب گچ با اهرم کردن، کلوک‌ها از گچ ریخته شده جدا می‌گردد و زایده‌های آن به وسیله‌ی ماله تراشیده می‌شود. پس از خودگیری قالب، با اهرم کردن و کشیدن قالب به جلو آن را از سطح تخمیر جدا می‌سازیم.
- ۸- سطوح خلل و فرج قالب به وسیله‌ی گچ الکی آماده تسطیح می‌شود.
- ۹- پس از تمیز کردن سطح تخمیر، قالب دیگری نیز ساخته می‌شود.

۲- برای الگو درآوردن قوس داخلی باید کلوک‌ها به شکل سروته درآمده تا بتوانند حرکت دورانی خط قوس داخلی داشته باشند.


۳- کلوک‌های آماده شده در راستای زیرین چیده می‌شود؛ سپس دو سر کلوک گذاری به وسیله‌ی آجر بسته خواهد شد.

۴- همان‌گونه که در ساختن قالب کمانی گفته شد برای عدم اتصال دوغاب گچ به صفحه‌ی تخمیر از خاک رس غربال شده‌ی نرم، خاکستر نرم، کاه نرم غربال شده یا خاکستر استفاده می‌کیم و آن را به طور یک‌نواخت در سطح بین دو منحنی کلوک‌های چیده شده می‌پاشیم.

۵- برای مسلح کردن قالب، میل گردی به قطر ۶ یا ۸ میلی‌متر به شکل نیم‌دایره آماده می‌سازیم.



شکل ۲۸-۱۰- نمایش قوسی نیم‌دایره بر سطح صفحه‌ی تخمیر



شکل ۲۹-۱۰- نحوه ساختن قالب گچی قوس نیم دایره

- ۵- نگهداری قالب به وسیله‌ی تنگ بستن چوب تیر و میخ
با دست انجام می‌شود.
- ۶- قالب دوم در نبش ناحیه‌ی پشت نیز بنا بر اصول
گفته شده مستقر می‌شود.

می‌شود.

- محاسبه‌ی رجهای قوس روی قالب**
- ۱- نظر به این که طول کمان قوس نیم دایره در قسمت خارجی به مرتب بیشتر از طول دور داخلی قوس کمانی است، ملات خور در ناحیه‌ی قالب حدود ۸ میلی‌متر انتخاب می‌شود.
- ۲- به وسیله‌ی کلوک، ضخامت آجر و اندازه‌ی ملات خور روی قالب از یک پاکار نشانه‌گذاری می‌شود و در پاکار مقابله

استقرار قالب



- ۱- در اجرای قوس نیم دایره، تکیه‌گاه‌سازی وجود ندارد، زیرا نسبت به کمان دایره انتقال نیرو از قوس دقیقاً به ستون وارد می‌شود، به همین دلیل، پس از مرطوب کردن دو نبش به وسیله‌ی ملات گچ، دو سه قدمی به شکل کاملاً تراز، یک سانتی‌متر پایین‌تر از پا کار نصب می‌شود.
- ۲- بین دو ستون رسمنان کار کشیده می‌شود.
- ۳- ملات گچ بر سر سه قدمی گذاشته شده استقرار قالب به طور تراز روی سه قدمی انجام می‌شود.
- ۴- نخ شاقول را در راستای قالب قرار می‌دهیم. امتداد رسمنان کار و وزنه‌ی شاقول با بادخور یک میلی‌متر از رسمنان کشی، بین دو ستون عمل شاقول‌سازی قالب انجام

شروع رج‌ها از دو پای قوس با تقارن رج انجام شود قوس دارای نمایی زیبا خواهد بود؛ یعنی، اگر شروع نمای قوس با آجر درسته باشد در ضلع مقابل نیز باید شروع قوس با همان آجر بوده مگر این که امکان پذیر نباشد.

به پایان می‌رسد.

توجه ۱: محاسبه باید به گونه‌ای باشد که ضخامت رج‌ها یکسان بوده نیم لایی یا چفت‌بند در قوس به وجود نیاید.

توجه ۲: چنان‌چه محاسبه به گونه‌ای صورت گیرد که



شكل ۱۰-۳۰

مستقر می‌سازیم که عرض یا طول آجر دقیقاً به طور عمودی بر روی قالب نشست داشته باشد.
۲- در این اجرا آجر از یک طرف با نشست در راستای

بنایی قوس نیم دایره:
۱- ملات گچ و خاک بر سطح پاکار روی ستون آجری کشیده می‌شود. آجر آبخور را در راستای قالب و ستون طوری

همگن صورت می‌گیرد.


توجه: با استفاده از چوب اندازه، ارتفاع یک نواخت در قوس به وجود می‌آید.

هم‌چنین شمشه کش کردن رج‌های نصب شده قوس در امتداد ستون آجری و شاقولسازی از طریق رسمنان کار، بین دو ستون کار دنبال می‌شود.


قالب، یعنی لبه‌ی آجر در راستای لبه‌ی قالب و از طرف دیگر، با شمشه کش کردن از ستون آجری صورت می‌گیرد و باید در راستای آجر نصب شده و با شاقولسازی و کنترل آجر نصب شده در قوس انجام شود.

۳- ادامه‌ی نصب آجر در راستای قالب، در نبش دیگر ستون بنا به اصول شمشه کش کردن دنبال می‌شود.

۴- نصب رج‌های قوس از دو جهت رج به رج و به طور



نمای قوس با پیوند چفت بند راسته (اجرای غلط)



شکل ۱۰-۳۱

در اصطلاح «شانه قوس» گفته می‌شود، به وسیله‌ی رج چینی و تراش آجر به شکل پخ، کاره‌های قوس بنایی می‌شود.

۲- عمل رج چینی بین دو قوس، اصطلاحاً کونال‌سازی گفته می‌شود، که رج به رج بنایی می‌شود.


توجه: اصطلاح کونال در ابتدا «کوهنال» بوده است؛ بدین معنی که اگر اثر بار و فشار بر کوه وارد شود، کوه ناله خواهد کرد و این اصطلاح بنایی است که رایج شده است. «کونال» در واقع نقطه‌ی بحرانی قوس است که در مقابل نیروی فشار قرار می‌گیرد؛ از این‌رو، بستن و مهارسازی نواحی کونال از ویژگی کار ساختن قوس است. این اجرا سبب پیش‌گیری از رانش قوس می‌شود.

۳- با رعایت پیوند، ادامه‌ی آجر چینی بعد از کونال تا شانه‌های انتهایی قوس و به اصطلاح تخت کردن روی قوس، در یک رج انجام می‌شود.


با به اصول ذکر شده ساختن قوس و نصب رج‌ها با رعایت اصول کامل ملات‌خور صورت می‌گیرد. این کار باید در راستای نشانه‌گذاری روی قالب تا تیزه و با توجه به نشست عمودی قطعات آجر بر روی قالب انجام شود. شمشه کش کردن سطح قوس از دو طرف و کنترل شاقولی قوس از دو جهت، هم‌چنین رسیمان کشی بین دو ستون نیز باید با دقیقت صورت گیرد. یکباد کردن قطعات سطح زیر قوس در عرض $1/5$ آجره و استفاده از چوب اندازه برای یکنواخت بودن ارتفاع و کمان قوس از سطح قالب نیز امری ضروری است؛ افزون بر آن، رعایت یکنواختی ملات‌خور در ناحیه‌ی کمان داخلی و خارجی و در اصطلاح قفل کردن سر تیزه و انجام آخرین رج به وسیله‌ی لاشه آجر (کاربندکردن)، پایان این کار است.

شانه‌سازی (کونال) قوس ساخته شده

۱- پس از پایان ساختن قوس و باز کردن قالب قوس که



شکل ۳۲-۱۰- کاربند کردن تیزه‌ی قوس



شکل ۳۳-۱- تخت کردن شانه های روی قوس

آزمایش قوس: پس از تخت کردن سطح قوس به وسیله‌ی رج چینی، طبق اصول گفته شده در آزمایش قوس کمانی، بار دادن به قوس نیم دایره به وسیله‌ی رج چینی آجر خشکه و با پیوند انجام می‌شود. در بار دادن این قوس مشاهده می‌شود که تحمل و باربری این قوس به مراتب بیشتر از قوس کمانی است، زیرا : اولاً، ارتفاع قوس نیم دایره بلندر از قوس کمانی است. ثانیاً، در قوس نیم دایره تأثیر نیروهای فشاری دقیقاً از قوس برستون به طور عمودی انتقال پیدا می‌کند که این ویژگی و باربری خاص قوس نیم دایره و قوس‌های تیز خواهد بود.

بنا به دو اصل گفته شده برای آزمایش باربری این قوس، باردهی زیادی نیاز خواهد بود تا رانش به وجود آید. (با اطمینان می‌توان گفت که با روش باردهی در قوس کمانی، قوس نیم دایره چهار رانش نمی‌شود).

به طور کلی، رانش در قوس‌های نیم دایره ابتدا از ناحیه‌ی تیزه با نشست کردن، آن‌گاه با پس زدن دو شانه وجود آمده سپس

بندکشی قوس نیم دایره:

۱- زایده‌های گچی نشست کرده بر قطعات آجر قوس ساخته شده با کاردک طوری تراشیده می‌شود که داغ تیغه‌ی کاردک بر ج اثر نداشته باشد.

۲- پس از جارو زدن سطح قوس - همان‌گونه که در اجرای اصولی بندکشی قوس کمانی گفته شد - سطوح نما و رج‌های زیر قوس بدقت بندکشی می‌شود.

۳- پس از بندکشی قوس، ستون آجری نیز بندکشی می‌شود؛ سپس به وسیله‌ی جارو نرم سطوح بندکشی شده تمیز می‌شود.

توجه: استادکار و مری در تمام مراحل ساختن قالب، نصب قالب، ساختن قوس، کانال‌سازی، تراش آجر برای اجرای اصولی نشست رج‌ها در شانه‌قوس و تخت کردن روی قوس، ناظر بر کار بوده، پس از آموزش گام به گام به هنرجو درباره‌ی کار قضاوت نموده به آن نمره خواهد داد.

گسیختگی قوس پدید می‌آید.

توجه مهم: چنان‌چه دو شانه‌ی قوس به‌وسیله‌ی افراد قوی هیکل بغل شود و سپس دو شانه‌ی بغل شده‌ی قوس به‌آرامی به طرف بالا کشیده شود، چند ترک در نواحی بالای قوس به‌وجود می‌آید.

چنان‌چه قطعات اجرا شده از هم را با ملاتیت و رعایت اینمی از محل خود بلند کرده بر سطح زمین رها کنند، عمل جمع آوری قوس بدون اشکال اجرا خواهد شد.

بدیهی است به‌منظور اینمی اجرا، استادکار و مربی باید برجمع آوری قوس کاملاً دقت و نظارت نمایند.

توجه: جمع آوری قوس باید طوری انجام شود که ستون‌ها سالم باقی بماند.

۳— به‌وسیله‌ی تیشه، ملات از قطعات آجر قوس تراشیده، آجرها در محل خود دسته می‌شود و ملات زاید به‌خارج از کارگاه حمل می‌گردد.

توجه: براساس نکاتی که در آزمایش قوس کمانی گفته شد، استادکار یا مربی، بار دادن بر سطح روی قوس کناری را با آجر چینی خشکه‌ی رج به رج انجام می‌دهد. به تعیین در این آزمایش باردهی به نسبت آزمایش قوس کمانی فقط قیاس می‌شود و آن‌چه مشخص است رانش به‌وجود نخواهد آمد؛ مگر باردهی بسیار فراوان باشد.

توجه مهم اینمی: در تمام مراحل آزمایش هنرجویان از قوس تحت آزمایش فاصله خواهند داشت تا سانحه‌ای به‌وجود نماید.


جمع آوری قوس نیم‌دایره

۱— رج روی قوس و رج‌های شانه‌ی قوس نیم‌دایره، رج به رج تا سطح ستون، جمع آوری شده از محل دور می‌شود.

۲— جمع آوری رج‌های قوس نیم‌دایره، طوری انجام می‌شود که خطر سقوط آجر بر روی دست، پا و پیکر هنرجو، به‌وجود



شکل ۳۵—۱۰— واکنش قوس نیم‌دایره از ناحیه‌ی تیزه و دو شانه



شکل ۳۴—۱۰— واکنش قوس نیم‌دایره بر اثر بار

قوس تیز

متناسبی تا تیزه هستند که این خود به این دسته از قوس‌ها ترکیب و زیبایی خاص می‌بخشد. معمولاً از قوس تیز در ساختمان به منظور باربری، فراوان استفاده می‌شود. به طور کلی، می‌توان گفت که از قوس تیز تزیینی، پیش‌تر از سایر قوس‌ها برای پوشش در گاه‌سازی درهای ورودی و پوشش در گاه‌های پنجره در نما‌سازی‌ها استفاده می‌شود. به طوری که اشاره شد قوس تیز تزیینی دارای انواع فراوان است که از بین آن‌ها می‌توان به قوس‌های چیدری، مربع، مربع، سه و دو قسمت، ده قسمت، هشت قسمت، شش قسمت، پنج قسمت، چهار قسمت، سه قسمت (ثلاثی)، پنج و هفت تند و ... اشاره کرد.


گفتنی است که در این دسته از قوس‌های تیز تزیینی

قوس‌های تیز کلاله دار و برجسته نیز به کار می‌رود. معمولاً پیش‌تر این قوس‌ها دارای ارتفاع بلندتر از $\frac{1}{2}$ دهانه یا برابر و یا در حد $\frac{1}{2}$ دهانه‌ی قوس هستند.


قوس تیز مانند قوس‌های تخم مرغی دارای باربری بسیار فراوان است. در قوس تیز خطر شکستن قوس به مراتب کمتر از سایر قوس‌ها بوده زیرا اثر بار را به درستی و سریع به پاتاق قوس منتقل می‌سازد. اکثر قوس‌ها در زیر بارهای فشاری فراوان دچار شکستگی می‌شوند، اما قوس تیز در مقابل اثر بارهای وارد شده و مختلف باربر است. از این قوس برای نعل در گاه سازی‌ها، در زیر دیوارهای طبقات فوقانی، دربندهایی که روی آن‌ها دیوار باربر واقع می‌شود و جاهای دیگر، فراوان به کار می‌رود. ولی به علت بلند بودن ارتفاع این قوس در نما‌سازی‌ها از آن کمتر استفاده می‌شود.

قوس تیز باربر تزیینی


این دسته از قوس‌ها به طور چشم‌گیر دارای کونال و یا «بالنج» است؛ هم‌چنین این دسته از قوس‌ها دارای شانه یا غلت دور



شکل ۳۶-۱۰- قوس تیزبند (شانه بزی بلند)



شکل ۱۰-۳۸—قوس کلاله




شکل ۱۰-۳۷—قوس مربع

قوس‌های کند

این دسته از قوس‌ها دارای ارتفاع کوتاه‌تر از $\frac{1}{2}$ دهانه بوده به صورت نیم برابر و تزیینی، به خصوص در پوشش‌های پنجره


در نما به کار می‌روند.

از بین قوس‌ها می‌توان به قوس‌های پنج و هفت، کند، شکسته، برجسته و نظایر آن اشاره نمود.



شکل ۱۰-۴۰—قوس کلاله کند

شکل ۱۰-۳۹—قوس تیز کند



شکل ۴۱-۱۰- ضوابط ترسیم قوس شش قسمت برجسته

نحوه‌ی ترسیم قوس تیز ۶ قسمت برجسته بر روی صفحه‌ی تخمیر: آن‌چه گفته شد نحوه‌ی ترسیم قوس تیز برجسته ۶ قسمت بر روی کاغذ بوده، اما برای ترسیم بر سطح تخمیر چنین عمل می‌شود:

۱- پس از ترسیم دو خط ستون به فاصله‌ی دهانه و ترسیم محور عمودی، دو محور افقی، مرکزیابی O_1 و O_2 و O_3 ، هم‌چنین ترسیم خطوط کمکی مورب ۴۵ درجه و عمودی- براساس آن‌چه ذکر شد - ضوابط ترسیم مشخص می‌شود.

۲- روی مرکز O_1 میخ کوییده می‌شود.

۳- پای پرگار که از ریسمان کشی حاصل می‌شود روی مرکز O_2 واقع شده مداد متصل به ریسمان کار کشیده می‌شود و از پشت میخ که روی مرکز O_1 است عبور داده شده تا نقطه‌ی A می‌رسد.

۴- رسم کردن کمان قوس را از نقطه‌ی A آغاز می‌کنیم و پس از رهایی از میخ ادامه‌ی کمان را تا خط کمکی عمودی رسم می‌نماییم تا نقطه‌ی N پیدا شود.

۵- از نقطه‌ی N طول پس نشین NT به اندازه‌ی $\frac{1}{3}$

ترسیم قوس تیز تزیینی (قوس تیز کلاله‌دار): برای زیباشدن ترکیب قوس پس از غلت کونال و شروع دور شانه، شکستگی به شکل برجسته به اندازه‌ی چند سانتی‌متر نسبت به طول دهانه با ادامه‌ی دور از شانه قوس، ایجاد می‌گردد. به این برجستگی «کلاله» گفته می‌شود. برای ترسیم این قوس به روش زیر عمل می‌کنیم:

۱- دو خط AA' و BB' به فاصله‌ی دهانه به موازات یک‌دیگر رسم می‌شوند.

۲- محور عمودی به اندازه‌ی $\frac{L}{6}$ نیز ترسیم می‌شود.

۳- محور افقی XX' تحت زاویه‌ی ۹۰ درجه با دو خط موازی (دو خط ستون) رسم می‌شود.

۴- از نقطه‌ی A تا اولین واحد تقسیم شده که به اندازه‌ی $\frac{L}{6}$ است مرکز O_1 مشخص می‌شود.

۵- نوک گونیا ۴۵ درجه را روی مرکز O_1 و در امتداد خط AB قرار می‌دهیم و خط کمکی را از دو جهت مرکز O_1 در ادامه‌ی زاویه ترسیم می‌کنیم. این خط با محور دوم x'x نیز تلاقی می‌کند که مرکز O_2 به دست می‌آید.

۶- از نقطه‌ی O_1 ، عمودی استخراج می‌کنیم.

۷- از مرکز O_1 به شعاع O_1A کمانی رسم می‌کنیم تا با خط کمکی ۴۵ درجه برخورد کرده نقطه‌ی K به دست آید.

۸- پای پرگار را روی مرکز O_2 قرار داده به شعاع O_2K رسم کمان را ادامه می‌دهیم تا با خط کمکی عمودی که از نقطه‌ی O_1 استخراج شده برخورد نماید و نقطه‌ی N به وجود آید.

۹- از مرکز O_2 به نقطه‌ی N نشانه کرده، پاره‌خطی به فاصله‌ی $\frac{L}{3}$ از نقطه‌ی N تا نقطه‌ی T ادامه می‌دهیم.

۱۰- O₃ روی خط BB' (ستون دوم) به اندازه‌ی (اندازه‌ی دهانه = L) استخراج می‌شود.

۱۱- به شعاع O₃T کمان سوم قوس تا برخورد با محور عمودی YY' رسم می‌شود و نقطه‌ی H به دست می‌آید.

۱۲- برابر اصول ذکر شده، شانه‌ی دوم قوس تیز نیز ترسیم می‌شود.

بر سطح صفحه‌ی تخمیر ترسیم می‌گردد.

(۳ سانتی‌متر) مشخص می‌شود. به شعاع O_3T ترسیم قوس تا برخورد با محور عمودی نقطه‌ی H ادامه می‌باید.


۶- بنابه اصول ذکر شده شانه‌ی دیگر قوس نیز ترسیم

می‌شود.


براساس شکل، سه قطعه میل‌گرد با پوشش بر روی یک دیگر سبب مسلح‌سازی و مهارسازی دو بدنی قالب گچی می‌شود.

توجه: با کم کردن شعاع، کمان زیرین قوس نیز ترسیم

می‌شود؛ سپس دو خط زیر و بالای قالب به وجود می‌آید که



پوشش اتصال دو قطعه‌ی میل‌گرد (اورلپ)




شکل ۴۲-۱۰


جاگذاری قالب:

- ۱- قبل از کارگذاشتن قالب‌ها، بازسازی رجهای معیوب ستون و بررسی یکبادبودن آن‌ها با دقت انجام می‌شود.
- ۲- جاگذاری دو بدنده‌ی قالب کاملاً تراز و در صورت شاقول‌بودن، دو بدنده‌ی قالب و مهارسازی آن در ناحیه‌ی جلو و عقب ستون کار گذاشته می‌شود.

ساختن قالب: همان‌گونه که پیش از این گفته شد با چیدن کلوک در دو طرف داخلی و خارجی، خط قالب به وجود می‌آید؛ سپس پاشیدن مصالح جدا کننده و دوغاب‌ریزی تا $\frac{1}{2}$ آن گاه مسلح‌سازی آن به وسیله‌ی میل‌گرد و اجرای سایر مراحل قالب گچی صورت می‌گیرد.



شکل ۴۳-۱۰- نحوه ساختن قالب



شکل ۴۴-۱۰- قالب قوس شش قسمت برجسته - قوس کالله

ناحیه‌ی خارجی می‌گردد؛ از این رو، ملات‌خوری رجهای کاملاً رعایت گردد.

ب- محاسبه‌ی ناحیه‌ی شانه‌ی قوس: چون دور و غلت این ناحیه نسبت به کونال بسیار کم است ضخامت ملات‌خور این ناحیه با قسمت کونال کاملاً متغیر است؛ یعنی، ملات به کار رفته

الف- محاسبه‌ی رجهای قوس: براساس شکل قوس، این قوس از دو قسمت جدا از هم، یعنی کونال و شانه تشکیل می‌شود. محاسبه‌ی رجهای پایه‌ی قوس با ملات‌خوری کم‌تر در ناحیه‌ی قالب از قطعات آجر در شانه ساخته می‌شود، زیرا علت دور خارجی ناحیه‌ی کونال سبب پرملات‌شدن بندها در

توجه: چون این قوس، گلوبی دارد در تعدادی از رج‌ها باید آجر به حالت سر و ته تراشیده شود؛ سپس به مصرف برسد.
 ۲- با رعایت کارگذاشتن رج در پس نشین قالب از دو طرف و کارگذاشتن قطعات بعدی با شمشه کش کردن، شاقولی کردن، چوب اندازه‌گذاری و رعایت زیر قوس، کار ساختن قوس تا تیزه دنبال می‌شود.

توجه: بستن تیزه با تراشیدن آجرهای کاردهی، رج یال، قفل کردن اصولی در تیزه - با رعایت کار بند کردن - ساخته می‌شود.

کونال‌سازی قوس

رج چینی کونال و شانه‌ی قوس با رعایت پیوند از روی


در ناحیه‌ی کونال در بین رج‌ها به شکل گوهای و در ناحیه‌ی شانه به صورت ضخامت غیرگوهای مصرف می‌شود؛ از این رو، ضخامت ملات خور در این دو ناحیه با یک‌دیگر فرق داشته بروی قالب نشانه‌گذاری می‌شود.

توجه: محاسبه‌ی رج‌ها در کونال باید طوری باشد که رج انتهایی کونال در راستای برجستگی قالب تمام شود.


ساختن قوس

۱- مانند ساختن دو قوس که شرح داده شد با رعایت کارگذاشتن رج به رج از هر طرف و رعایت شمشه کش، شاقولسازی، چوب اندازه‌گذاری و بررسی رج‌ها در سطح زیر قوس، کارگذاشتن رج‌ها تا پایان کونال ادامه می‌باید.

به‌وسیله‌ی ریسمان‌کشی، شاقولسازی و یکبادسازی قوس




شکل ۴۵-۱۰- رعایت اصول ساختن قوس کلاله (شش قسمت)



شکل ۴۶°—۱—بستن تیزه بهوسیله‌ی آجرکاری

توجه: پس از پایان تخت کردن شانه های قوس بهوسیله‌ی رج چینی منظم، سطح روی قوس نیز با یک رج «تخت» از محاسباتی که قبل انجام شده صورت می‌گیرد.

ستون و با آجر تراشی و پخ کردن رج‌ها در محل نشست بر پشت قوس بهصورت، آجرکاری رج به رج و با تراز کامل و اندازه‌برداری از محاسباتی که قبل انجام شده صورت می‌گیرد.



شکل ۴۷°—۱—اجرای کامل قوس کلاله (شش قسمت)

بندکشی قوس تیز برجسته:

۱- پس از باز کردن قالب و تمیز سازی سطح قوس، همچنین گرفتن ضایعات و پلیسه های گچ از سطح و بند های قطعات آجر، سطوح قوس با جارو کردن تمیز می شود.

۲- به وسیله ای گچ الکی و آماده دستی بنا به اصول ذکر شده در بندکشی دو قوس قبلی، بر سطح قوس و ستون و دست انداز آن بندکشی می شود.

توجه: تمام مراحل این قسمت با نظارت و آموزش گام به گام مربي و استاد کار اجرا می شود که عبارت اند از : خط کردن قوس، قالب ریزی، جاگذاری قالب، محاسبات رج ها و کار گذاشتن رج های کونال و شانه، قفل کردن تیزه، باز کردن قالب و بندکشی .

نظردهی و جمع آوری کار تمرینی

۱- مربي و استاد کار در مراحل ساخت قوس، همچنین در مرحله ای اتمام قوس با نظر دقیق خود به هنرجو نمره خواهند داد.

۲- جمع آوری کار با برچیدن رج دست انداز و شانه های قوس آغاز می شود.

۳- پس از جمع آوری قوس، با رعایت این می کامل، تمیز کردن آجرهای قوس، سپس برچیدن ستون آجری و دسته کردن آنها در محل انبار صورت می گیرد؛ آن گاه ملات گچ و خاک از کارگاه به بیرون برده می شود.

تاق ضربی


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراغیر انتظار می‌رود:

- ۱- پوشش با تاق ضربی را توضیح دهد.
- ۲- مراحل اجرای تاق ضربی را بیان کند.
- ۳- تاق ضربی بین تیرآهن‌ها را اجرا کند.

تاق ضربی

سقف‌ها به طریق تاق ضربی، با دادن خیز منفی به آجرها و ایجاد طول بیش‌تر از دهانه (فاصله‌ی دو تیرآهن از هم)، وضعیت مناسب یاد شده را ایجاد می‌کنند (شکل ۱۰-۴۸).

آجر از مصالحی است که دارای مقاومت فشاری خوبی است و به عکس، برای ساختمان‌سازی مقاومت کششی مناسب ندارد. آجر را معمولاً در قسمت‌هایی از ساختمان به کار می‌برند که نیروهای واردشده بر آن به صورت فشاری باشد. در پوشش



شکل ۱۰-۴۸

باعث ازدیاد ضخامت اندود می‌شود که از نظر اقتصادی مطلوب نیست و در ضمن، امکان جداشدن اندود ضخیم از زیر تاق بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین، سعی می‌شود دهانه و خیز آن محدود باشد. معمولاً دهانه‌ی تاق ضربی را بین 9° و 11° سانتی‌متر خیز آن را حدود ۳ تا ۵ سانتی‌متر در نظر گرفته اجرا می‌کنند.^۱

مقدار خیز لازم در تاق ضربی، تابع دهانه است؛ یعنی، هر چه فاصله‌ی دو تیرآهن از هم کم‌تر باشد به خیز کم‌تری نیاز است و هر چه فاصله‌ی تیرآهن‌ها از یک‌دیگر زیاد‌تر باشد، خیز بیش‌تری لازم است. با ازدیاد خیز، استحکام بیش‌تری در تاق ایجاد می‌شود، اما هنگامی که باید زیر تاق اندود شود، این خیز زیاد

^۱- با توجه به این که امروزه دهانه‌ی فضاهای معمولی بین ۴ تا ۶ متر است، به منظور پرهیز از ارتفاع زیاد تیرآهن و درنتیجه زیاد شدن ضخامت سقف، سعی می‌شود فاصله‌ی تیرآهن‌ها (دهانه‌ی تاق) زیاد نباشد؛ بنابراین، فاصله‌ی آن‌ها را بین ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر پیش‌نهاد می‌کنیم که خیز آن نیز بین ۲ تا ۴ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

مصالح تاق ضربی

الف — آجر: در تاق ضربی معمولاً از آجرهای فشاری استفاده می‌شود. سطوح این آجر دارای خلل و فرج کافی برای چسبیدن به ملات است؛ هم چنین برای جذب رطوبت ملات، از مکش مناسب برخوردار است. باید توجه داشت که قبل از مصرف آجر در تاق ضربی، حتماً گرد و خاک سطوح آجر — که مانع چسبیدن آجر به ملات می‌شود — با آب کاملاً تمیز شود.


برای این منظور، آجر را در سطل یا نیم بشکه آب تمیز فرو می‌کنند تا ضمن جداشدن گرد و خاک و مواد زاید از سطوح آن، مقداری آب را هم جذب کند. این عمل باعث می‌شود تا هنگام تاق زنی، آب ملات از طریق آجر، بسیار سریع جذب نگردد و فرصت کافی برای انجام فعل و افعال شیمیایی ملات، برای چسبیدن به آجر فراهم شود. باید توجه داشت که آجر فقط آب خور شود و از زنجاب کردن (آجر کاملاً سیراب شده و فاقد قدرت مکش آب) خودداری گردد، زیرا به ملات نمی‌چسبد و از آن جدا می‌شود.

ب — ملات تاق ضربی: در تاق ضربی به علت نیاز به گیرایی سریع، معمولاً از ملات گچ و خاک استفاده می‌شود. نسبت اختلاط آن به قدرت گیرایی گچ و نوع خاک بستگی دارد. معمولاً گچ و خاک را در حالت خشک به نسبت حدود یک به یک مخلوط می‌کنند. به علت سرعت در گیرایی، ملات گچ و خاک را کم کم و هر بار به اندازه‌ی مصرف می‌سازند. برای ساخت ملات، مقدار لازم آب در استنبلي می‌ریند و مخلوط خشک گچ و خاک را کم کم در آن می‌پاشند تا تقریباً سطح آب را بیوشاند. پس از چنگ‌زندن و مخلوط کردن، آن را سریعاً مصرف می‌کنند.

جلسه‌ی بیست و هفتم

مراحل اجرای تاق ضربی

- تیرآهن‌های سقف به شکل و اندازه‌ی پیش‌بینی شده با رعایت کلیه‌ی نکات فنی لازم از نظر اتصال به دیوار یا پل، نصب می‌شوند؛ سپس آن‌ها را به طور کامل ضد زنگ می‌زنند.
- داریست لازم (تخته‌ی زیرپایی بر روی خرک یا بشکه) را محکم مستقر می‌کنند. برای این کار لازم است به ارتفاع



شکل ۱۰-۴۹

۵— خط افقی پای تیرآهن‌ها ترسیم می‌شود و نقطه‌ی میانی آن (نقطه‌ی O) روی خط AB مشخص می‌شود. نقطه‌ی D به اندازه‌ی خیز تاق، در بالای نقطه‌ی O علامت‌گذاری شده، سرانجام مسیر تقریبی قوس تاق مشخص می‌شود. استاد کاران، با داشتن مهارت کافی و تجربه، این کار را با چشم و بدون هیچ‌گونه عملیات ترسیمی انجام می‌دهند، اما افراد مبتدی بهتر است با ساختن شابلون‌های چوبی سبک (مانند شکل ۱۰-۵) خط قوس زیر تاق را روی گلوگاه رسم کنند و به کمک همین شابلون، رجهای تاق را هم کنترل کنند. روش دیگر کنترل خیز تاق به این ترتیب است که با قراردادن شمشه در زیر تیرآهن‌ها، فاصله‌ی خیز را با انگشتان دست کنترل می‌کنند.



شکل ۱۰-۵— شابلون چوبی برای تاق زنی

انگشت شست) و «بند کلوک» (به اندازه‌ی یک چهارم آجر) ۱۱- پس از پایان هر رج، ضمن کشیدن ملات گچ و خاک، رج بعدی چسبانده می‌شود. در تاق زنی باید توجه شود که بند رج‌های پی در پی روی هم قرار نگیرند؛ بنابراین، اگر طول دهانه به اندازه‌ای بود که به یکی از اجزای آجر نیاز باشد، باید این جزء، در یک رج در یک طرف و در رج بعدی در طرف دیگر قرار گیرد. برای تحمل بیشتر بارهای وارد شده، باید آجرهای هر رج از تاق ضربی، کاملاً در یک صفحه‌ی قائم قرار گیرند. پس از پایان تاق زنی، برای پرکردن منافذ احتمالی (چشممه‌ها) بین آجرها، دوغاب گچ بر روی تاق ضربی ریخته می‌شود. توجه: در هنگام زدن تاق ضربی، به علت احتمال زیاد جداشدن آجر از ملات و سقوط آجر، کارگران مجری اجرای تاق ضربی باید حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند.

تاق زنی در مناطق مرطوب

باید توجه داشت در مناطقی که دارای رطوبت زیاد هستند،


۶- ملات گچ و خاک به ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر، با دست در مسیری که تاق نصب می‌شود، روی گلوگاه کشیده می‌شود (کفسوزکردن).

۷- با دست قوی‌تر (در اکثر افراد، دست راست) آجر آب خور شده در مسیر لازم، با ضربه بر روی ملات می‌چسبد؛ به‌طوری که آجر روی نیمه بال پایین تیرآهن قرار گیرد.

۸- آجر نصب شده بر روی ملات، با دست ضعیف‌تر نگاه داشته شده آجر بعدی، با ضربه به پهلوی آجر قبلی و گلوگاه چسبانده می‌شود و به همین ترتیب، بقیه‌ی آجرها نصب می‌شوند.

۹- معمولاً حدود $\frac{1}{2}$ از دهانه‌ی تاق که زده شد، تاق زنی از طرف دیگر شروع می‌شود تا دو قسمت در وسط دهانه به‌کم‌دیگر برسند.

۱۰- در محل اتصال، یک تکه آجر (کاربند) قرار می‌دهند و دو قسمت را به یک دیگر قفل می‌کنند. این تکه آجرها، با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، به نام‌های مختلف معروف هستند: «بند پولکی» (با ضخامت کم شبیه سکه‌های پول)، «بند شستی» (با ضخامت



شکل ۱۰-۱- روش تاق زنی در مناطق مرطوب

با ملات ماسه سیمان (ماسه ریز و سیمان زیاد) صورت می‌گیرد و از قالب استفاده می‌شود و تا زمان گیرابی ملات ماسه سیمان، قالب باز نمی‌شود. با توجه به این که معمولاً قالب‌ها به صورت تخت و منظم اجرا می‌شوند، در این روش، به‌اندود آستر زیر تاق نیازی نیست یا این که آن را با ضخامت کم اجرا می‌کنند. در شکل مقطع تاق زنی در مناطق مرطوب، دیده می‌شود. حداقل افراد لازم برای اجرای تاق ضربی با سرعت

استفاده از ملات گچ و خاک مناسب نیست. در صورتی که بخواهند فاصله‌ی بین تیرآهن‌ها را با قوس آجری پوشانند به این ترتیب عمل می‌کنند:

۱- سطح سقف (زیر تیرآهن‌ها) را قالب‌بندی می‌کنند.
۲- به‌وسیله‌ی ملات ماسه سیمان، خیز لازم را در روی قالب ایجاد می‌کنند.

۳- پس از ایجاد خیز، تاق زنی (تاق چینی)


تذکر: در کارهای اجرایی، معمولاً استادکاران به منظور تسريع در زدن تاق ضربی، از نفر چهارمی نیز برای ملات کشی استفاده می‌کنند که در این صورت، مجری تاق با سرعت زیاد، فقط آجرها را می‌چسباند.

اجرای تاق ضربی:

- ۱- دانشآموزان به گروههای سه‌نفری تقسیم شوند.
- ۲- ضمن در نظر گرفتن امکانات کارگاه و تعداد گروههای مجری تاق، سطح کارگاه با دیوارهای با ضخامت ۳۲ سانتی‌متر و

مناسب، ۳ نفر است تا این افراد در یک گروه کاری، عهدهدار این وظایف باشند:

- الف - مجری تاق ضربی که ملات را می‌کشد و آجرها را می‌چسباند؛
- ب - مسئول تهیه و آماده‌سازی و تحويل آجر و اجزای آن به مجری تاق ضربی؛
- ج - مسئول اختلاط گچ و خاک و ساخت ملات و تحويل آن به مجری تاق ضربی.



شکل ۵۲-۱۰- پلان تمرین تاق‌زنی

هر دهانه، برای اجرای دو گروه ۳ نفری در نظر گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که هر گروه بتواند از یک طرف دیوار تردد کند و گروههای دیگر را در قسمت اجرای کار گروه دیگر رفت و آمد نداشته باشند.

۴- گلوگاه تاق ضربی مربوط به هر گروه، در سه رج چیده می‌شود. (هر دانشآموز یک دهانه را می‌چیند).

۵- برای آن که کلیه دانشآموزان در تمام مراحل مختلف

طول ۶/۶ متر (برای ایجاد ۶ دهانه با فواصل تقریبی یک متر) با ارتفاع مناسب (ضمن در نظر گرفتن متوسط قد هنرجویان برای اجرای تاق ضربی بدون نیاز به داربست)، با فواصل ۲ متر از هم چیده می‌شود. سطح رویی کلیه دیوارها، برای استقرار تیرآهن‌ها، در یک گُرد ارتفاعی، کاملاً تراز می‌شود.

۳- تیرآهن‌های اول و آخر، روی دیوارها به صورت کاملاً تراز، در محل مربوط به خود مستقر می‌شوند؛ سپس تیرآهن‌های وسط، با بستن دو ریسمان کار بین تیرآهن‌های اول و آخر، نصب

براین اساس، لازم است همکاران گرامی، با توجه به امکانات هنرستان، تغییرات ضروری را برای بازدهی هرچه بیشتر، برای دستیابی به اهداف این تمرین، به کار گیرند.

گزارش‌نویسی

تهیه‌ی گزارش و تحويل آن در پایان جلسه‌ی بیست و ششم.

تاق زنی شرکت کنند، لازم است که هر گروه سه نفری، با تقسیم کار و مسئولیت در یک قسمت (مجری تاق، آجردهنده و ملات‌ساز) شروع به کار کرده، سپس با جایه‌جایی مسئولیت‌ها، هر مرحله از کار را تمرین کنند.

تذکر: شکل دیوار چینی، ابعاد و فواصل دیوارها تابع وضعیت کارگاه هنرستان و وسائل و مواد موجود در کارگاه است؛

